Paper Machine Save-all No. 3

M.O.	Grade	Sample Time	Basis Wt.		Time	% Ash in Sheet	Save-all Infrared #/100 Cu.	Save-all Infrared % Ash	Cloudy #/100 Cu.	Cloudy % Ash	Clear #/100 Cu.	Clear % Ash	Vacuum Reading (in)	Inches from Deck-Film	Time for Revolution	Mat Condition + Comment
7859	Wedgeck		60#	9-24	4:45 PM	13.0		39.9	11.8	68.8	5.71	70.8	12		"	Very Thick
7859			"	"	6:00 PM	14.5		45.1	12.1	75.8	7.20	75.0	13			" "
7971	Rosedale Off.		45#	9-25	12:45 PM	15.0		40.2	26.5	64.0	13.2	64.0	13			" "
7971	" "		"	"	1:45 PM	15.2		44.0	26.9	63.3	6.68	63.8	2	3		" "
7954	Test Off.		40#	"	3:30 PM	11.0		40.1	11.7	65.0	7.35	67.0	13	3½		" "
[illegible]	" "			"	4:00 PM	12.0		44.4	19.0	71.7	9.76	73.5	13	3		" "
8002	Snowline Off.	6.1	70#	9-27	7:00 PM	11.0	66.1	42.9	9.19	69.0	5.26	67.0	1.5	2½		Moist, Thick
8002	" "	6.1	"	"	8:00 PM	11.0	72.7	37.4	14.4	71.4	3.91	70.0	1.5	2		" "
8002	" "	5.9	"	9-30	3:45 PM	13.0	56.1	38.7	3.97	68.8	2.27	72.0	5.5	3		Tight, Thick
8002	" "	5.1	"	"	5:00 PM	12.0	63.5	32.9	5.05	74.0	2.04	73.8	5.5	3		" "
8002	" "	5.1	"	"	6:00 PM	12.0	59.2	42.7	4.17	70.5	1.91	70.0	4	3		" "
8002	" "	5.1	"	"	7:00 PM	12.0	71.8	32.3	6.34	66.3	3.29	64.0	5	2½		" "
8002	" "	5.1	"	"	8:00 PM	12.0	54.2	35.2	4.04	69.5	2.11	70.0	5	2		" "
8002	" "	5.1	"	"	9:00 PM	12.0	47.6	36.2	5.68	73.5	1.87	75.5	5	2½		" " , Dewatered Stock or Foam in Tray
8002	" "	5.1	"	10-1	1:00 PM	15.0	54.1	37.8	3.41	81.4	1.24	90.0	5	3		" " " "
8002	" "	5.1	"	"	3:00 PM	14.2	55.0	36.6	5.61	84.0	2.07	78.3	5	3½		" "
8003	Release Paper	6.0	44#	10-2	5:50 PM	0.8	22.7	0	0	0	0	0	0	2		Thick, Moist
[illegible]	Test Off.	6.5	50#	10-5	4:00 PM	16.8	77.6	38.8	15.6	53.2	9.2	55.0	2	1½		Very Thick
8018	Trafalgar Off.	7.0	"	10-6	5:45 PM	16.0	177.0	31.4	—	—	5.93	49.9	2	0		Very Thick, Dewatered Stock or Foam in Tray
8018	" "	7.0	"	"	7:45 PM	15.8	120.0	47.6	8.27	76.8	3.72	73.4	2	1½		Thick, " "
8018	" "	7.0	"	10-7	10:25 AM	16.5	138.0	41.6	9.02	67.3	7.85	68.1	3	2		Very Thick
8024	Test - Eggshell	---	"	"	1:30 AM	14.8	—	—	19.0	69.8	7.76	71.0	—	—		Thin, Moist
8024	" "	7.0	"	"	4:30 AM	22.5	233.0	48.5	29.9	71.5	20.2	68.5	2.5	4		" "
8034	Mont. Opaque	8.5	"	10-11	7:00 PM	17.0	93.5	47.4	8.55	72.2	5.55	72.1	1.2	3½	1'25"	Tight, Thin, Very Moist
8034	" "	7.0	"	"	11:00 PM	15.0	107.0	50.7	—	—	30.7	73.0	1.2	4	1'40"	Loose, " " "
8035	Husky Off.	8.0	"	10-12	10:45 AM	16.0	157.0	48.4	47.2	69.5	36.8	69.3	1.2	4	1'[illegible]"	Thick, Tight, Very Moist
8035	" "	0	"	"	9:00 PM	14.0	105.0	30.9	8.19	62.3	5.60	65.7	5	3		Thick, Tight
8035	" "	6.8	60#	"	6:00 AM	16.0	105.0	44.0	28.8	65.8	25.4	65.5	8	2¾	2'10"	
8029	" "	7.0	110#	10-13	12:45 PM	14.2	107.0	25.6	2.61	64.1	2.08	72.5	6.5	2	4'30"	
8029	Test Off.	6.7	110#	"	8:15 PM	8.5	40.2	17.5	1.37	56.1	1.27	63.2	0	3	4'30"	Very Thick, Moist, Incomplete