D17	4	382	11.000	15.714	1	70.0%
D17	4	383	63.000	90.000	1	70.0%
D17	4	384	43.000	61.429	1	70.0%
D17	4	385	54.000	77.143	1	70.0%
D17	4	386	57.000	81.429	1	70.0%
D17	4	387	89.000	127.143	1	70.0%
D17	4	388	56.000	80.000	1	70.0%
D17	4	401	16.000	22.857	1	70.0%
D17	4	402	21.000	30.000	1	70.0%
D17	4	403	25.000	35.714	1	70.0%
D17	4	404	33.000	47.143	1	70.0%
D17	4	405	72.000	102.857	1	70.0%
D17	4	406	57.000	67.857	2	84.0%
D17	4	407	74.000	82.222	2	90.0%
D17	4	408	87.000	96.667	2	90.0%
D17	4	422	12.000	17.143	1	70.0%
D17	4	423	21.000	30.000	1	70.0%
D17	4	424	51.000	72.857	1	70.0%
D17	4	425	46.000	65.714	1	70.0%
D17	4	426	0.000	0.000	2	84.0%
D17	4	427	89.000	98.889	2	90.0%
D17	4	428	99.000	110.000	2	90.0%
D17	4	443	17.000	24.286	1	70.0%
D17	4	444	32.000	45.714	1	70.0%
D17	4	445	36.000	51.429	1	70.0%
D17	4	446	79.000	112.857	1	70.0%
D17	4	447	201.000	223.333	2	90.0%
D17	4	448	132.000	146.667	2	90.0%
D17	4	464	23.000	32.857	1	70.0%
D17	4	465	40.000	47.619	2	84.0%
D17	4	466	26.000	30.952	2	84.0%
D17	4	467	79.000	87.778	2	90.0%
D17	4	468	55.000	65.476	2	84.0%
D17	4	485	30.000	42.857	1	70.0%
D17	4	486	19.000	27.143	1	70.0%
D17	4	487	19.000	27.143	1	70.0%
D17	4	488	17.000	24.286	1	70.0%
D17	4	505	21.000	30.000	1	70.0%
D17	4	506	19.000	27.143	1	70.0%
D17	4	507	14.000	20.000	1	70.0%
D17	4	508	11.000	13.095	2	84.0%
D17	4	526	42.000	50.000	2	84.0%
D17	4	527	20.000	23.810	2	84.0%
D17	4	528	13.000	18.571	1	70.0%
D17	4	546	48.000	57.143	2	84.0%
D17	4	547	23.000	27.381	2	84.0%
D17	4	548	15.000	17.857	2	84.0%
D17	4	567	32.000	38.095	2	84.0%
D17	4	568	9.000	10.714	2	84.0%
D17	4	687	13.000	18.571	1	70.0%
D17	4	901	48.000	68.571	1	70.0%
D17	4	902	26.000	30.952	2	84.0%
D17	4	903	7.000	10.000	1	70.0%
D17	4	904	13.000	18.571	1	70.0%
D17	4	905	21.000	30.000	1	70.0%
D17	4	906	12.000	17.143	1	70.0%

D17	4	907	14.000-	20.000	1-	70.0%		
D17	4	908	51.000-	60.714	2-	84.0%		
D17	4	909	32.000-	45.714	1-	70.0%		
D17	4	910	24.000-	34.286	1-	70.0%		
D17	4	911	20.000-	28.571	1-	70.0%		
D17	4	912	20.000-	28.571	1-	70.0%		
D17	4	913	21.000-	25.000	2-	84.0%		
D17	4	914	20.000-	28.571	1-	70.0%		
D17	4	915	10.000-	14.286	1-	70.0%		
D17	4	916	27.000-	38.571	1-	70.0%		
D17	4	917	6.000-	7.143	2-	84.0%		
D17	4	918	28.000-	33.333	2-	84.0%		
D17	4	919	25.000-	26.316	3-	95.0%		
D17	4	1001	17.000-	24.286	1-	70.0%		
	mean		ERR 54.8889	66.7225		80.7%	0.0%	

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-17-4

Submittal Date
11/26/91

EOP
(2)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/27

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	506		.019	25.	Standard ✓		.015
2.	507		.014	26.	909		.032
3.	508		.011	27.	910		.024
4.	526		.042	28.	687		.013
5.	527		.020	29.	911		.020
6.	528		.013	30.	912		.020
7.	546		.048	31.	913		.021
8.	Standard ✓		.015	32.	914		.020
9.	547		.023	33.			
10.	✓7		.028	34.			
11.	548-1		.015	35.	915		.010
12.	548-2		.015	36.	916		.027
13.	567		.032	37.	917		.006
14.	568		.009	38.	918		.028
15.	901		.048	39.	919		.025
16.				40.			
17.				41.			
18.	902		.026	42.	Standard ✓		
19.	903		.007	43.			
20.	904		.013	44.			
21.	905		.021	45.			
22.	906		.012	46.			
23.	907		.014	47.			
24.	908		.051	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-17-4

Submittal Date 11/26/91

EOP

(1)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/27

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	341		.023	25.	Standard ✓		.015
2.	342		.033	26.	422		.012
3.	343		.062	27.	423		.021
4.	361		.019	28.	424		.051
5.	362		.021	29.	443		.017
6.	363		.041	30.	444		.032
7.	364		.059	31.	445		.036
8.	Standard ✓		.015	32.	446		.079
9.	365		.022	33.	[redacted]		
10.	~7		.027	34.	[redacted]		
11.	366-1		.044	35.	447		.201
12.	366-2		.045	36.	448		.132
13.	367		.026	37.	464		.023
14.	368		.039	38.	465		.040
15.	381		.008	39.	466		.026
16.	[redacted]			40.	467		.079
17.	[redacted]			41.	468		.055
18.	382		.011	42.	Standard ✓		.015
19.	383		.063	43.	485		.030
20.	384		.043	44.	486		.019
21.	385		.054	45.	487		.019
22.	386		.057	46.	488		.017
23.	387		.089	47.	505		.021
24.	388		.056	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-12-4

Submittal Date
11/24/91

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

2

DATE: 11/25

NAME: GS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	123		.051	25.	Standard ✓		.015
2.	124		.046	26.	162		.027
3.	125		.077	27.	163		.023
4.	126		.087	28.	164		.027
5.	129		.137	29.	165		.073
6.	130		.074	30.	166		.063
7.	131		.051	31.	169		.184
8.	Standard ✓		.015	32.	170		.070
9.	132		.095	33.	[redacted]		
10.	~7		.028	34.			
11.	142-1		.036	35.	171		.060
12.	142-2		.036	36.	172		.073
13.	143		.052	37.	181		.031
14.	144		.053	38.	182		.043
15.	145		.046	39.	183		.069
16.	[redacted]			40.	184		.071
17.				41.	185		.048
18.	146		.086	42.	Standard ✓		.015
19.	148		.056	43.	186		.061
20.	149		.086	44.	201		.020
21.	150		.084	45.	202		.025
22.	151		.096	46.	203		.049
23.	152		.082	47.	204		.031
24.	161		.028	48.			

2001 - 2005
Lab checks

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-17-4

Submittal Date
11/25/91

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(1)

DATE: 11/26

NAME: 93

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	108		.113	25.	Standard ✓		.015
2.	127		.162	26.	307		.034
3.	128		.169	27.	308		.064
4.	147		.098	28.	309		.085
5.	167		.062	29.	2001	—	.053
6.	168		.085	30.	2002	—	.095
7.	187		.067	31.	2003	—	.105
8.	Standard ✓		.015	32.	2004	—	.090
9.	17		.025	33.			
10.	189-1		.072	34.			
11.	189-2		.063	35.	2005	—	.176
12.	190		.103	36.	301		.008
13.	191		.050	37.	302		.015
14.	281		.025	38.	303		.019
15.	282		.033	39.	321		.011
16.				40.	322		.018
17.				41.	323		.033
18.	283		.048	42.	Standard ✓		.015
19.	284		.024	43.	324		.042
20.	285		.026	44.	325		.031
21.	286		.122	45.	326		.014
22.	304		.045	46.	327		.032
23.	305		.071	47.	328		.039
24.	306		.026	48.			

X

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-17-4

Submittal Date
11/25/91

BLAST HOLE

(2)

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/26

NAME: 93

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	344		.060	25.	Standard ✓		
2.	345		.012	26.			
3.	346		.013	27.			
4.	347		.018	28.			
5.	348		.030	29.			
6.	401		.016	30.			
7.	402		.021	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	403		.025	33.			
10.	✓7		.026	34.			
11.	404		.033	35.			
12.	405		.072	36.			
13.	406		.057	37.			
14.	407		.074	38.			
15.	408		.087	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	425		.046	42.	Standard ✓		
19.	426	would not ~~pull for FA~~		43.			
20.	427		.089	44.			
21.	428		.099	45.			
22.	1001-1		.017	46.			
23.	1001-2		.017	47.			
24.	188		.062	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-17-4

Submittal Date
11/24/91

BLAST HOLE

(1)

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/25

NAME: 93

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	9		.044	25.	Standard ✓		.015
2.	10		.056	26.	70		.053
3.	11		.067	27.	71		.090
4.	12		.065	28.	72		.124
5.	28		.058	29.	85		.094
6.	29		.067	30.	86		.081
7.	30		.033	31.	87		.077
8.	Standard ✓		.014	32.	88		.151
9.	31		.067	33.	[redacted]		
10.	47		.025	34.	[redacted]		
11.	32-1		.072	35.	89		.151
12.	32-2		.068	36.	90		.069
13.	47		.103	37.	91		.095
14.	48		.064	38.	92		.062
15.	49		.063	39.	104		.069
16.	[redacted]			40.	105		.081
17.	[redacted]			41.	106		.068
18.	50		.053	42.	Standard ✓		.015
19.	51		.043	43.	107		.056
20.	52		.025	44.	108		.061
21.	66		.065	45.	110		.117
22.	67		.151	46.	111		.054
23.	68		.128	47.	112		.066
24.	69		.067	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-17-4

Submittal Date
11/24/91

3

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/25

NAME: TS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	205		.026	25.	Standard ✓		.015
2.	206		.030	26.	244		.033
3.	207		.128	27.	245		.029
4.	208		.122	28.	246		.057
5.	209		.085	29.	247		.141
6.	210		.121	30.	248		.063
7.	221		.021	31.	249		.026
8.	Standard ✓		.014	32.	261		.012
9.	222		.010	33.			
10.	-7		.028	34.			
11.	223-1		.026	35.	262		.021
12.	223-2		.025	36.	263		.060
13.	224		.033	37.	264		.057
14.	225		.052	38.	265		.077
15.	226		.065	39.	266		.282
16.				40.	267		.068
17.				41.	268		.057
18.	227		.099	42.	Standard ✓		.015
19.	228		.064	43.	269		.068
20.	229		.061	44.	287		.071
21.	230		.094	45.	288		.085
22.	241		.013	46.	289		.068
23.	242		.021	47.			
24.	243		.072	48.			

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN D/17/4 DATE DEC/2/91

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
201	X		.035					902		X	.102
202	X		.040					903	X		.018
221	X		.047	367	X		.041	904	X		.021
222	X		.013	381	X		.035	905	X		.046
223		X	.034	382	X		.037	906	X		.024
241	X		.029	401	X		.033	907	X		.025
242	X		.039	402	X		.044	911	X		.029
249		X	.054	403	X		.071	919		X	.032
261	X		.037	422	X		.014	1001	X		.028
262	X		.037	423	X		.036				
281	X		.088	426		X	.171	1			
284	X		.069	443	X		.035	2			
285		X	.040	486	X		.031	3			
301	X		.030	487	X		.029	4			
302	X		.073	488	X		.024	5			
303	X		.046	505	X		.028	6			
321	X		.094	506	X		.030	7			
322	X		.038	507	X		.022	8			
326		X	.021	508		X	.016	9			
341	X		.123	527		X	.026	10			
345		X	.036	528	X		.022	11			
346		X	.021	547		X	.028	12			
361	X		.060	548		X	.021	13			
362	X		.084	568		X	.015	14			
365		X	.026	687	X		.019	15			