
D-17-4
D-17-5
12' x 12'
Toe line on 10' centers
N
223
146
170
191

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-17-5

Submittal Date
11/27/91

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(2)

DATE: 12/2

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	510		.006	25.	Standard ✓		
2.	511		.003	26.			
3.	512		.006	27.			
4.	513		.005	28.			
5.	514		.002	29.			
6.	515		.002	30.			
7.	516		.002	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	517		.002	33.	[redacted]		
10.	✓7		.032	34.			
11.	518		.002	35.			
12.	519-1		.002	36.			
13.	519-2		.002	37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.	[redacted]			40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-17-5

Submittal Date
12/3/91

BLAST HOLE

(1)

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 12-4

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	22		.008	25.	Standard ✓		.016
2.	23		.013	26.	61		.036
3.	24		.006	27.	62		.014
4.	25		.002	28.	63		.007
5.	26		.006	29.	64		.008
6.	41		.017	30.	65		.010
7.	42		.019	31.	66		.026
8.	Standard ✓		.015	32.	67		.011
9.	43		.002	33.	[redacted]		
10.	7		.029	34.	[redacted]		
11.	44-1		.004	35.	68		.003
12.	44-2		.004	36.	69		nil
13.	45		.007	37.	70		.002
14.	46		.002	38.	71		.003
15.	47		.004	39.	72		nil
16.	[redacted]			40.	73		.001
17.	[redacted]			41.	74		.006
18.	48		.002	42.	Standard ✓		.015
19.	49		.001	43.	75		.006
20.	50		.003	44.	81		.045
21.	51		.002	45.	82		.021
22.	52		.012	46.	83		.090
23.	53		.006	47.	84		.013
24.	54		.005	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-17-5

Submittal Date
12/3/91

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(3)

DATE: 12/4

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	170		.004	25.	Standard ✓		
2.	171		.005	26.			
3.	172		.008	27.			
4.	173		.007	28.			
5.	174		.001	29.			
6.	175-1		.001	30.			
7.	175-2		nil	31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-17-5

Submittal Date
12/3/91

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
(2) FIRE DETERMINATIONS

DATE: 12/4

NAME: GS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	85		.056	25.	Standard ✓		.015
2.	86		.055	26.	534		.012
3.	87		.046	27.	535		.007
4.	88		.056	28.	107		.066
5.	89		.004	29.	108		.102
6.	90		.005	30.	109		.031
7.	91		.001	31.	110		.021
8.	Standard ✓		.015	32.	111		.005
9.	92		.001	33.			
10.	77		.029	34.			
11.	93-1		.001	35.	112		.004
12.	93-2		nil	36.	113		.001
13.	94		.005	37.	114		.001
14.	95		.010	38.	115		.002
15.	101		.020	39.	162		.008
16.				40.	163		.004
17.				41.	164		.002
18.	102		.023	42.	Standard ✓		.015
19.	103		.061	43.	165		.002
20.	104		.022	44.	166		.004
21.	105		.021	45.	167		.004
22.	106		.090	46.	168		.004
23.	532		.010	47.	169		.004
24.	533		.013	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-17-5

Submittal Date
11/27/91

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(1)

DATE: 12/2/91

NAME: GS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	161		.005	25.	Standard ✓		.014
2.	181		.001	26.	226		.006
3.	182		.006	27.	227		.002
4.	194		.005	28.	228		.003
5.	201		.004	29.	229		.004
6.	202		.005	30.	230		.005
7.	203		.004	31.	231		.002
8.	Standard ✓		.014	32.	232		.001
9.	204		.005	33.			
10.	7		.028	34.			
11.	205		.001	35.	247		.004
12.	206		.014	36.	248		.002
13.	207		.001	37.	249		.001
14.	208		.006	38.	501		.008
15.	209		.002	39.	502		.024
16.				40.	503		.007
17.				41.	504		.005
18.	210		.003	42.	Standard ✓		.015
19.	211		.006	43.	505		.003
20.	212-1		.013	44.	506		.003
21.	212-2		.015		507		.017
22.	213		.003		508		.011
23.	224		.007	47.	509		.009
24.	225		.003	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-17-5

Submittal Date
12/4/91

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(1)

DATE: 12/5

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1		.028	25.	Standard ✓		.016
2.	21		.038	26.	154		.007
3.	128		.060	27.	155		.002
4.	129		.014	28.	183		.003
5.	130		.013	29.	184		.004
6.	131		.036	30.	185		.002
7.	132		.008	31.	186		.002
8.	Standard ✓		.015	32.	187		.002
9.	133		.005	33.			
10.	✓7		.027	34.			
11.	134-1		.003	35.	188		.004
12.	134-2		.003	36.	199		.004
13.	135		.005	37.	190		.006
14.	145		.003	38.	191		.005
15.	146		.007	39.	192		.023
16.				40.	193		.014
17.				41.	1001		.087
18.	147		.024	42.	Standard ✓		
19.	148		.025	43.			
20.	149		.012	44.			
21.	150		.022	45.			
22.	151		.030	46.			
23.	152		.005	47.			
24.	153		.003	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-17-5

Submittal Date
12/4/91

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(4)

DATE: 12/5

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		
2.				26.			
3.				27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓		.014	32.			
9.	121		.018	33.			
10.	✓7		.027	34.			
11.	122		.027	35.			
12.	123		.013	36.			
13.	124		.002	37.			
14.	125		.002	38.			
15.	126		.013	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	127		.029	42.	Standard ✓		
19.	141		.015	43.			
20.	142		.006	44.			
21.	143		.006	45.			
22.	144		.009	46.			
23.				47.			
24.				48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-17-5

Submittal Date
12/2/91

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 12/3

NAME: 43

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	27		.004	25.	Standard ✓		.016
2.	28		.008	26.	531		.005
3.	29		.011	27.			
4.	30		.003	28.			
5.	31		.011	29.			
6.	32		.011	30.			
7.	33		.007	31.			
8.	Standard ✓		.016	32.			
9.	34		.011	33.			
10.	7		.028	34.			
11.	520-1		.003	35.			
12.	520-2		.003	36.			
13.	521		.002	37.			
14.	522		.002	38.			
15.	523		.002	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	524		.002	42.	Standard ✓		
19.	525		.002	43.			
20.	526		.002	44.			
21.	527		.002	45.			
22.	528		.002	46.			
23.	529		.003	47.			
24.	530		.005	48.			