S-11-3

1935879 - R8 SEMS


Possible Workings
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
S-11-2
3/27 12 - 9
3/28 25 - 24
3/29 43, 81
3/30 38, 161
3/31 48, 241
4/3 39. 291
166 205 S113 TOTAL
45000.
Sample # 274 & 275 mismarked

entered JS 4/7

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-11-3

Submittal Date
4/3/89 2:20 pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4-4-89

NAME: K Ware

	Fire
289	.007
290	.006

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	✓Pulp2		.047	25.	Standard ✓		.150
2.	291	.006	.004	26.	314	.005	.004
3.	292	.008	.007	27.	315	.008	.008
4.	293	.019	.019	28.	316	.011	.011
5.	294	.013	.012	29.	321	.058	.053
6.	295	.008	.008	30.	322	.041	.041
7.	296	.010	.009	31.	323	.025	.025
8.	Standard ✓		.151	32.	324	.026	.024
9.	301	.038	.037	33.			
10.	302	.110	.096	34.			
11.	303	.044	.046	35.	✓Pulp2		.046
12.	304	.024	.024	36.	325	.015	.008
13.	305	.014	.013	37.	326 S	.010	.012
14.	306	.011	.009	38.	327 S	.011	.006
15.	307 S	.007	.009	39.	328	.005	.005
16.				40.	329	.018	.018
17.				41.	330	.006	.006
18.	✓Pulp2		.047	42.	Standard ✓		.150
19.	308	.012	.010	43.	331	.009	.009
20.	309 S	.006	.005	44.	332	.009	.009
21.	310 S	.006	.006	45.	333	.006	.007
22.	311	.005	.006	46.	334	.003 ~~.009~~	.003
23.	312	.005	.003	47.	335	.045	.051
24.	313	.005	.004	48.	336	.007	.008
					337-1	.014	.015
					337-2		.015

1/2

entered 4/5

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-11-3

Submittal Date
3/31/89 1:00pm (Continue)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/3/89

NAME: R. Ware

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN ↓ Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	Pulp2		.049 .051	25.	Standard ✓		
2.	281	.058	.055 .056	26.			
3.	282	.101	.096 .098	27.			
4.	283	.057	.048 .050	28.			
5.	284	.060	.038 .040	29.			
6.	285	.012	.012 .013	30.			
7.	286	.015	.008 .008	31.			
8.	Standard ✓		.148 .150	32.			
9.	287	.009	.007 .007	33.			
10.	288	.008	.007 .007	34.			
11.	289		.007 .006	35.			
12.	290-1		.006 .005	36.			
13.	290-2		.006 .006	37.			
14.	$\bar{x}$		.027	38.			
15.			USE THIS ↑	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

entered 85 4/5

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-11.3

Submittal Date
3/30/89 12:00pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/31/89

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	✓Pulp2		.047	25.	Standard ✓		.149
2.	161	.009	.007	26.	190-1	.019	.012
3.	162	.019	.015	27.	190-2		.010
4.	163	.013	.010	28.	191	.005	.006
5.	164	.071	.065	29.	192	.008	.006
6.	165	.032	.036	30.	201	.027	.031
7.	166	.016	.012	31.	202	.026	.028
8.	Standard ✓		.150	32.	203	.034	.024
9.	167	.034	.027	33.			
10.	168	.011	.008	34.			
11.	169	.008	.007	35.	204	.014	.013
12.	170	.010	.010	36.	205	.018	.015
13.	171	.034	.025	37.	206	.008	.006
14.	181	.025	.022	38.	207	.010	.006
15.	182	.029	.029	39.	208	.022	.019
16.				40.	209	.048	.036
17.				41.	210	.010	.008
18.	183	.030	.019	42.	Standard ✓		.149
19.	184	.014	.015	43.	211	.008	.005
20.	185	.013	.012	44.	212	.012	.010
21.	186	.010	.008	45.	221	.048	.042
22.	187	.016	.008	46.	222	.035	.019
23.	188	.032	.026	47.	✓Pulp2		.047
24.	189	.007	.010	48.	223	.010	.008
					$\bar{x}$	.021	.017

LLD

entered 4/5 JS

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-11-3

Submittal Date
3/31 1:00 pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4-3-89

NAME: Kubre

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.	
1.	224-1	.037	.032	25.	Standard ✓		.148	
2.	224-2		.029	26.	251	.073	.055	S
3.	225	.014	.010	27.	252	.014	.011	
4.	226	.004	.003	28.	253	.008	.007	
5.	227	.003	.003	29.	261	.039	.035	
6.	228	.053	.052	30.	262	.099	.072	
7.	229	.012	.010	31.	263	.248	.254	S
8.	Standard ✓		.146	32.	264	.093	.065	
9.	230	.018	.018	33.				
10.	231	.024	.021	34.				
11.	232	.007	.005	35.	265	.012	.011	
12.	233	.011	.008	36.	266 S	.005	.003	
13.	241	.091	.073	37.	267	.005	.005	
14.	242	.043	.027	38.	268	.005	.004	
S 15.	243	.071	.060	39.	269	.008	.007	
16.				40.	270	.007	.005	
17.				41.	271	.004	.002	
S 18.	244	.107	.078	42.	Standard ✓		.149	
19.	245	.011	.008	43.	272	.014	.012	
20.	246	.005	.002	44.	273	.009	.007	
21.	247	.008	.008	45.	274	.008	.006	
22.	248	.012	.013	46.	275	.007	.004	
23.	249	.010	.007	47.	Pulp 2		.048 .049	
24.	250	.007	.006	48.				

C. Collins

entered 4/13 85

1/2

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # S-11-3

Submittal Date 3/29 1:00pm (Cont.)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/30/89

NAME: Kim Ware

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	146	.024	.019	25.	Standard ✓		
2.	147	.005	.006	26.			
3.	148	.003	.003	27.			
4.	149	.007	.005	28.			
5.	150	.008	.007	29.			
6.	151	.014	.012	30.			
7.	Std	✓		31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.	$\bar{x}$	.023	.020	33.			
10.		.87		34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

LIT

entered 4/3 8

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-11-3

Submittal Date
3/28/89

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3-29-89

NAME: Ernie Millburn

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	24-1	.015	.014	25.	Standard ✓		.150
2.	24-2		.015	26.	64	.013	.016
3.	25	.050	.054	27.	65	.012	.013
4.	26	.024	.020	28.	66	.012	.014
5.	27	.013	.012	29.	67	.022	.024
6.	28	.015	.013	30.	68	.014	.017
7.	29	.021	.017	31.	✓Pulp 2	.050	.051
8.	Standard ✓		.145	32.	$\bar{x}$	.021	.020 .95
9.	30	.014	.012	33.			
10.	41	.029	.027	34.			
11.	42	.031	.025	35.			Reruns
12.	43	.020	.019	36.	45	.033	.032
13.	44	.027	.026	37.	46	.021	.019
14.	45	.033	.034	38.	47	.019	.017
15.	46	.021	.021	39.	48	.021	.019
16.				40.	49	.010	.010
17.				41.	50	.032	.023
18.	47	.019	.019	42.	62	.011	.008
19.	48	.021	.022	43.	63	.024	.020
20.	49	.010	.012	44.	64	.013	.014
21.	50	.032	.024	45.	65	.012	.011
22.	61	.011	.011	46.	66	.012	.012
23.	62	.011	.009	47.	67	.022	.022
24.	63	.024	.022	48.	68	.014	.014
					$\bar{x}$	.021	.019 .90

entered / 4/3 JS

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-11-3

Submittal Date
3/29 1:00pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/30/89

NAME: Kim Ware

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	✓Pulp2		.047	25.	Standard ✓		.149
2.	81	.037	.033	26.	108	.010	.009
3.	82	.012	.010	27.	109	.013	.015
4.	83	.022	.019	28.	110	.021	.021
5.	84	.013	.010	29.	121	.114	.068
6.	85	.010	.009	30.	122	.058	.050
7.	86	.009	.008	31.	123	.024	.021
8.	Standard ✓		.148	32.	124	.040	.035
9.	87	.014	.012	33.			
10.	88	.011	.009	34.			
11.	89	.015	.015	35.	125	.013	.013
12.	90	.012	.011	36.	126	.012	.009
13.	69	.013	.012	37.	127	.007	.006
14.	70	.015	.012	38.	128	.014	.015
15.	101	.104	.082	39.	129	.005	.005
16.				40.	130	.004	.005
17.				41.	141	.031	.029
18.	102	.042	.024	42.	Standard ✓		.149
19.	103	.029	.029	43.	142	.017	.019
20.	104-1	.020	.015	44.	143	.029	.032
21.	104-2		.015	45.	144	.017	.019
22.	105	.009	.007	46.	145	.051	.049
23.	106	.009	.008	47.	✓Pulp2		.047
24.	107	.055	.055	48.			

LLT

3/28/89
ENTERED

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-11-3

Submittal Date
3-27-89

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3-28-89

NAME: Ernie Millburn

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	01	.030	.030	25.	Standard ✓		
2.	02	.040	.035	26.			
3.	03	.018	.012	27.			
4.	04	.016	.014	28.			
5.	05	.025	.024	29.			
6.	06	.024	.021	30.			
7.	06-2		.023	31.			
8.	Standard ✓		.146	32.			
9.	✓PULP 3		.038	33.			
10.	07	.022	.020	34.			
11.	08	.013	.011	35.			
12.	09	.014	.012	36.			
13.	21	.024	.020	37.			
14.	22	.081	.073	38.			
15.	23	.018	.015	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	$\bar{x}$ =	.027	.024	42.	Standard ✓		
19.		.89	AA/FA	43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			