5-11-4

1935880 - R8 SEMS


289 259 229 199 169 139 109 79 49 19
288 258 228 198 168 138 108 78 48 18
287 257 227 197 167 137 107 77 47 17
286 256 226 196 166 136 106 76 46 16
285 255 225 195 165 135 105 75 45 15
284 254 224 194 164 134 104 74 44 14
283 253 223 193 163 133 103 73 43 13
282 252 222 192 162 132 102 72 42 12
281 251 221 191 161 131 101 71 41 11
280 250 220 190 160 130 100 70 40 10
279 249 219 189 159 129 99 69 39 9
278 248 218 188 158 128 98 68 38 8
277 247 217 187 157 127 97 67 37 7
276 246 216 186 156 126 96 66 36 6
275 245 215 185 155 125 95 65 35 5
274 244 214 184 154 124 94 64 34 4
273 243 213 183 153 123 93 63 33 3
272 242 212 182 152 122 92 62 32 2
271 241 211 181 151 121 91 61 31 1
O VOID @ 10'-23'
4/4 41, 1
4/5 40, 95
4/6 32, 250
4/7 46, 271, 284
4/10 38, 287
197 TOTAL S11-4
93 MARKED 103
211 NOT MARKED
290 MARKED 280
** BLAST PATTERN S-11-4 - M654V2
04-04-89
11:39:23

Entered 4/14 JS

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-11-4

Submittal Date
4/7/89 1:20pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: _____

NAME: _____

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	13-1	.041	.042	25.	Standard ✓		
2.	13-2		.042	26.	164	.017	.018
3.	14		.053	27.	Pulp 2		.049
4.	15	.034	.036	28.	165		.024
5.	43		.032	29.	166	.034	.037
6.	44	.029	.030	30.	194		.015
7.	45		.037	31.	195	.012	.012
8.	Standard ✓			32.	196		.064
9.	46	.061	.065	33.			
10.	73		.070	34.			
11.	74	.026	.025	35.	224	.011	.008
12.	75		.018	36.	225		.004
13.	76	.031	.028	37.	226	.005	.004
14.	103		.015	38.	254		.014
15.	104	.032	.031	39.	255	.014	.012
16.				40.	256		.006
17.				41.	271	.032	.028
18.	105		.018	42.	Standard ✓		
19.	106	.022	.022	43.	272		.040
20.	133		.005	44.	273	.197	.137
21.	134	.027	.025	45.	274		.053
22.	135		.077	46.	275	.035	.023
23.	136	.068	.074	47.	276		.038
24.	163		.024	48.	~~277~~		~~.062~~

LLD

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-11-4

Submittal Date 4/5/89 1:35 pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/6/89

NAME: L. Ware

entered 4/12 JB

F1.88

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	5	.013	.013	25.	Standard ✓		.150
2.	6	.049	.041	26.	127	.038	.018
3.	7		.037	27.	128	.027	.022
4.	8	.043	.044	28.	129	.042	.046
5.	9	.092	.074	29.	156		.021
6.	35	.017	.018	30.	157	.122	.084
7.	36	.023	.021	31.	158		.042
8.	Standard ✓		.152	32.	159	.090	.082
9.	37	.039	.036	33.			
10.	38	.031	.028	34.			
11.	39	.065	.045	35.	186		.026
12.	65	.015	.013	36.	187	.058	.041
13.	66	.022	.019	37.	188		.071
14.	67	.053	.051	38.	189	.084	.056
15.	68	.019	.021	39.	216		.043
16.				40.	217	.054	.060
17.				41.	218		.046
18.	69	.072	.042	42.	Standard ✓		.150
19.	95	.052	.046	43.	219	.048	.046
20.	96	.013	.009	44.	246	.025	.019
21.	97	.016	.013	45.	247		.013
22.	98	.149	.085	46.	248	.068	.049
23.	99	.093	.056	47.	249-1		.039
24.	126	.027	.023	48.	249-2		.040

✓ Pulp .047

LLD

entered 4/12/89

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # S-11-4

Submittal Date 4/6/89 12:30pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/7/89

NAME: K. Ware

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	✓ Pulp2		.048	25.	Standard ✓		.150
2.	10	.039	.036	26.	192-1	.020	.025
3.	11		.015	27.	192-2		.021
4.	12	.036	.039	28.	193		.022
5.	40		.061	29.	220	.032	.033
6.	41	.045	.043	30.	221		.027
7.	42		.051	31.	222	.026	.025
8.	Standard ✓		.150	32.	223		.016
9.	70	.036	.033	33.			
10.	71		.018	34.			
11.	72	.069	.072	35. Broken in tube	250	.075	.063
12.	100	.045	.043	36.	251		.077
13.	101		.026	37.	252	.016	.016
14.	102	.015	.011	38.	253		.017
15.	130		.025	39.	282	.027	.025
16.				40.	283		.012
17.				41.			
18.	131	.024	.027	42.	Standard ✓		.149
19.	132	.015	.015	43.			
20.	160		.024	44.			
21.	161	.015	.015	45.			
22.	162		.044	46.			
23.	190	.027	.017	47.			
24.	191		.031	48.			

entered 4/11/89

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # S-11-4

Submittal Date 4/4/89 1:10pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/5/89

NAME: Kubale

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1-1	.006	.007	25.	Standard ✓		.149
2.	1-2		.009	26.	125	.061	.033
3.	2	.008	.008	27.	151	.039	.035
4.	3	.012	.010	28.	152	.035	.028
5.	4	.025	.023	29.	153	.017	.023
6.	31	.008	.006	30.	154	.031	.022
7.	32	.006	.004	31.	155	.015	.010
8.	Standard ✓		.151	32.	181	.047	.050
9.	33	.012	.008	33.			
10.	34	.008	.007	34.			
11.	61	.013	.014	35.	182	.034	.034
12.	62	.016	.008	36.	183	.017	.011
13.	63	.038	.032	37.	184	.055	.027
14.	64	.024	.013	38.	185	.046	.045
15.	91	.017	.017	39.	211	.015	.015
16.				40.	212	.024	025
17.				41.	213	.082	066
18.	92	.052	.037	42.	Standard ✓		.150
19.	93	.048	.043	43.	214	.099	.077
20.	94	.040	.041	44.	215	.037	.020
21.	121	.066	.067	45.	241	.018	.019
22.	122	.038	.029	46.	242	.040	.035
23.	123	.017	.046	47.	1/2		.049
24.	124	.023	.018	48.	243	.174	.143
					244	.120	.076
					245	.024	.022

Rerun

Spilled Sample

entered JS 4/14

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # S-11-4

Submittal Date 4-10-89

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4-11-89

NAME: EM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	16-1	.056	.055	25.	Standard ✓		.149
2.	16-2		.053	26.	198	.027	.023
3.	17		.037	27.	199		.013
4.	18	.037	.037	28.	✓PRP-2		.046
5.	19		.055	29.	227	.081	.049
6.	47	.052	.045	30.	228		.032
7.	48		.044	31.	229	.050	.023
8.	Standard ✓		.148	32.	257		.011
9.	49	.048	.050	33.			
10.	77		.015	34.			
11.	78	.027	.026	35.	258		.017
12.	79		.028	36.	259	.027	.027
13.	107	.020	.014	37.	287	.022	.022
14.	108		.011	38.	288		.033
15.	109	.032	.032	39.	289		.015
16.				40.	~~400~~		
17.				41.	~~401~~		
18.	137		.020	42.	Standard ✓		.148
19.	138	.018	.018	43.			
20.	139		.057	44.			
21.	167	.036	.034	45.			
22.	168		.053	46.			
23.	169	.028	.023	47.			
24.	197		.028	48.			

LLD

entered 4/14/89

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-11-4

Submittal Date
4/7/89 1:20PM CONT.

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: _____

NAME: _____

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	277	.071	.062	25.	Standard ✓		
2.	278		.019	26.			
3.	279	.027	.027	27.			
4.	280		.047	28.			
5.	281	.086	.052	29.			
6.	284		.006	30.			
7.	285	.025	.022	31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.	286		.020	33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

LLD