5-11-5

1935881 - R8 SEMS


27500
45500.
X no sample taken
4/10 2, 400
4/11 36, 402
4/12 28, 1, 438
4/13 30, 12
4/14 29, 61
4/17 19 - 79, 101
4/18 34, 108
4/19 35, 145
4/20 36, 191, 156
168 4/20 5 100, 120, 80
SAMPLE MARKED 5116

S-11-6

X NO SAMPLE

PROBABLE WORKINGS

657	617	577	537	497	457	417	377	337	297	257	217	177	137	97	57	17	
656	616	576	536	496	456	416	376	336	296	256	216	176	136	96	56	16	
655	615	575	535	495	455	415	375	335	295	255	215	175	135	95	55	15	
654	614	574	534	494	454	414	374	334	294	254	214	174	134	X	54	14	
653	613	573	533	493	453	413	373	333	293	253	213	173	133	93	53	13	
652	612	572	532	492	452	412	372	332	292	252	212	172	132	92	52	12	
651	611	571	531	491	451	411	371	331	291	251	211	171	131	91	51	11	
650	610	570	530	490	450	410	370	330	290	250	210	170	130	90	50	10	
649	609	569	529	489	449	409	369	329	289	249	209	169	129	89	49	9	
648	608	568	528	488	448	408	368	328	288	248	208	168	128	88	48	8	
647	607	567	527	487	447	407	367	327	287	247	207	167	127	87	47	7	
646	606	566	526	486	446	406	366	326	286	246	206	166	126	86	46	6	
645	605	565	525	485	445	405	365	325	285	245	205	165	125	85	45	5	
644	604	564	524	484	444	404	364	324	284	244	204	164	124	84	44	4	
643	603	563	523	483	443	403	363	323	283	243	203	163	123	83	43	3	
642	602	562	522	482	442	402	362	322	282	242	202	162	122	82	42	2	
641	601	561	521	481	441	401	361	321	281	241	201	161	121	81	41	1	

366 MARKED 336
251
210
171
131
374

4/2 41 1, 5
4/2 76 641, 566
4/25 59 4, 647, 653
4/26 60 651, 655
4/27 39 252, 657
283 TOTAL 5116

POSSIBLE WORKINGS

27,000

55
76

45,000

entered 5/3/89

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-11-5

Submittal Date
4-11-89

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4-12-89

NAME: EM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	402	.010	.008	25.	Standard ✓		.149
2.	403s	.004	.001	26.	422s	.031	.025
3.	404s	.005	.008	27.	423s	.017	.012
4.	405s	.015	.002	28.	✓PULP2		.047
5.	406s	.007	.006	29.	424	.064	.049
6.	407s	.007	.004	30.	425		.015
7.	408s	.008	.006	31.	426	.035	.035
8.	Standard ✓		.147	32.	427		.030
9.	409s	.010	.004	33.			
10.	410s	.030	.017	34.			
11.	411s	.021	.010	35.	428	.024	.022
12.	412s	.017	.011	36.	429		.052
13.	413-1	.067	.038	37.	430	.029	.028
14.	413-2		.030	38.	431		.038
15.	414	.049	.016	39.	432	.112	.103
16.				40.	433		.042
17.				41.	434	.191	.185
18.	415s		.019	42.	Standard ✓		.149
19.	416	.051	.023	43.	435		.129
20.	417		.018	44.	436	.290	.258
21.	418	.018	.014	45.	437		.184
22.	419		.022	46.			
23.	420s	.028	.015	47.			
24.	421		.035	48.			

extra FA sulfide

✓ LLD

entered 5/3 JS

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-11-5

Submittal Date 4/18/89 1:00pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/19/89

NAME: K. [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	108-1	.022	.021	25.	Standard ✓		.150
2.	108-2		.020	26.	129	.043	.038
3.	109		.013	27.	130		.068
4.	110	.065	.057	28.	131	.052	.038
5.	111		.024	29.	132		.029
6.	112	.030	.028	30.	133	.015	.015
7.	113		.016	31.	134		.018
8.	Standard ✓		.150	32.	135	.020	.015
9.	114	.038	.031	33.			
10.	115		.030	34.			
11.	116	.012	.011	35.	136	.014	.015
12.	117		.015	36.	137	.020	.019
13.	118	.021	.019	37.	138		.039
14.	119		.007	38.	141	.028	.016
15.	121	.034	.021	39.	142		.045
16.				40.	143	.016	.011
17.				41.	[illegible]		
18.	122[5]		.012	42.	Standard ✓		.149
19.	123	.017	.016	43.	144		.016
20.	124		.005	44.			
21.	125	.010	.007	45.			
22.	126		.009	46.			
23.	127	.015	.016	47.			
24.	128		.024	48.			

extra FA sulfide

✓ LLD

entered 5/1

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-11-5

Submittal Date
4/20/89 4:30p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/25/89

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	80	.022	.021	25.	Standard ✓		
2.	100		.059	26.			
3.	120	.012	.010	27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

LLD

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-11-5

Submittal Date
4/20/89 1:50p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/21/89

NAME: R. Wade

4/26 entered JS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	156	.025	.022	25.	Standard ✓		.148
2.	191		.051	26.	225	.019	.019
3.	192	.124	.120	27.	226 S	.017	.009
4.	193		.245	28.	227 S	.025	.013
5.	201 S	.011	.006	29.	228 S	.017	.009
6.	202		.014	30.	241 S	.021	.009
7.	203	.038	.031	31.	242 S	.016	.012
8.	Standard ✓		.146	32.	243 S	.013	.007
9.	204		.025	33.			
10.	205	.023	.021	34.			
11.	206 S	.019	.010	35.	244 S	.017	.009
12.	207 S	.018	.014	36.	245		.016
13.	208 S	.022	.016	37.	246	.022	.019
14.	209		.022	38.	261 S	.025	.024
15.	210	.015	.012	39.	262 S	.016	.011
16.				40.	263 S	.012	.010
17.				41.	264	.012	.010
18.	211		.031	42.	Standard ✓		.149
19.	212	.068	.067	43.	281		.022
20.	221 S	.011	.006	44.	282 S	.013	.012
21.	222 S	.012	.006	45.	VRep2		.048
22.	223 S	.017	.017	46.			
23.	224-1		.020	47.			
24.	224-2		.022	48.			

LD

Entered 4/21 MG

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-11-5

Submittal Date
4/17/89 1:25pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/18/89

NAME: Kubie

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	79	.013	.009	25.	Standard ✓		.149
2.	89		.019	26.			
3.	90	.016	.014	27.			
4.	91		.042	28.			
5.	92	.017	.015	29.			
6.	93		.018	30.			
7.	✓Pulp 2		.045	31.			
8.	Standard ✓		.149	32.			
9.	94	.013	.013	33.			
10.	95		.013	34.			
11.	96s	.006	.005	35.			
12.	97		.016	36.			
13.	98	.013	.009	37.			
14.	99		.025	38.			
15.	101	.013	.009	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	102		.007	42.	Standard ✓		
19.	103	.010	.009	43.			
20.	104		.014	44.			
21.	105	.012	.012	45.			
22.	106		.021	46.			
23.	107-1	.010	.011	47.			
24.	107-2		.011	48.			

*109 Sample

LLD

Entered 4/24/89

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-11-5

Submittal Date
4/19/89 12:55pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/20/89

NAME: R. Wire

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	145	.030	.026	25.	Standard ✓		.149
2.	146		.007	26.	170		.036
3.	147	.014	.011	27.	171	.716	.182
4.	148		.008	28.	172	.950	.695
5.	149	.019	.019	29.	173	.147	.134
6.	150		.042	30.	174		.036
7.	151	.065	.057	31.	181	.011	.011
8.	Standard ✓		.147	32.	182		.027
9.	152		.055	33.			
10.	153	.017	.017	34.			
11.	154		.015	35.	183 S	.020	.014
12.	155	.029	.031	36.	184 S		.010
13.	✓Pulp2		.045	37.	185	.011	.010
14.	161	.018	.018	38.	186		.015
15.	162		.019	39.	187	.026	.025
16.				40.	188		.023
17.				41.	189	.018	.014
18.	163	.070	.062	42.	Standard ✓		.148
19.	164		.017	43.	190-1		.012
20.	165	.008	.006	44.	190-2		.011
21.	166		.012	45.			
22.	167	.013	.015	46.			
23.	168		.019	47.			
24.	169	.029	.030	48.			

LD

4/14 SUBMITTED F.
4/18 AA T
4/19 FIRES W

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-11-5

Submittal Date
4/14/89 2:05pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/18/89

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	56-1	.032	.033	25.	Standard ✓		.149
2.	56-2		.033	26.	78	.010	.008
3.	57		.027	27.	81		.011
4.	59	.010	.010	28.	82	.013	.007
5.	61		.011	29.	83		.011
6.	62	.020	.016	30.	84	.011	.009
7.	63		.009	31.	85		.012
8.	Standard ✓		.148	32.	[illegible]		.047
9.	64	.020	.018	33.			
10.	65		.014	34.			
11.	66	.027	.025	35.	86	.018	.017
12.	67		.004	36.	87		.038
13.	68	.020	.020	37.	88	.029	.028
14.	69		.028	38.			
15.	70	.023	.021	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	71		.032	42.	Standard ✓		
19.	72	.077	.064	43.			
20.	73		.025	44.			
21.	74	.010	.009	45.			
22.	75		.011	46.			
23.	76	.016	.015	47.			
24.	77		.009	48.			

LD

entered 8 4/14/89

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-11-5

Submittal Date 4-10-89

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4-11-89

NAME: CM

		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
SULFIDE	1.	400	.009	.009	25.	Standard ✓		
SULFIDE	2.	401	.008	.008	26.			
	3.				27.			
	4.				28.			
	5.				29.			
	6.				30.			
	7.				31.			
	8.	Standard ✓			32.			
	9.				33.			
	10.				34.			
	11.				35.			
	12.				36.			
	13.				37.			
	14.				38.			
	15.				39.			
	16.				40.			
	17.				41.			
	18.				42.	Standard ✓		
	19.				43.			
	20.				44.			
	21.				45.			
	22.				46.			
	23.				47.			
	24.				48.			

LLD

Entered 5/3 8

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-11-5

Submittal Date 4/12/89 1:10pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/13/89

NAME: Kubic

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1	.101	.079	25.	Standard ✓		.148
2.	2		.085	26.	31-1		.007
3.	3	.022	.017	27.	31-2		.007
4.	S 4		.020	28.	438	.154	.154
5.	S 5	.046	.036	29.	439		.137
6.	S 6	.006	.004	30.	440	.065	.053
7.	S 7	.007	.005	31.	441		.272
8.	Standard ✓		.148	32.	442	.031	.026
9.	S 8	.006	.005	33.			
10.	S 9	.006	.004	34.			
11.	10		.013	35.	443		.018
12.	11	.042	.034	36.	VPip 2		.046
13.	S 21		.017	37.			
14.	22	.029	.027	38.			
15.	23		.020	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	24	.031	.028	42.	Standard ✓		
19.	S 25	.010	.009	43.			
20.	S 26	.008	.004	44.			
21.	S 27	.006	.005	45.			
22.	S 28	.008	.006	46.			
23.	29		.007	47.			
24.	30	.017	.012	48.			

extra FA sulfide

LLJ

entered 5/3

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # S-11-5

Submittal Date 4/13/89 10:40AM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/14/89

NAME: Pulme.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	12	.007	.007	25.	Standard ✓		.149
2.	13		.004	26.	46	.016	.012
3.	14	.016	.015	27.	S47	.010	.010
4.	15		.014	28.	S48	.008	.008
5.	16	.023	.022	29.	S49	.027	.006
6.	17		.012	30.	S50	.012	.013
7.	18	.018	.019	31.	51		.011
8.	Standard ✓		.150	32.	52	.008	.008
9.	32		.012	33.			
10.	33	.007	.006	34.			
11.	34		.015	35.	53		.012
12.	35	.014	.016	36.	54	.019	.018
13.	36		.008	37.	55-1		.034
14.	37	.013	.015	38.	55-2		.033
15.	38		.013	39.	Std ✓		.150
16.				40.			
17.				41.			
18.	39	.045	.046	42.	Standard ✓		
19.	✓ Pulp		.047	43.			
20.	S41	.020	.017	44.			
21.	S42	.012	.012	45.			
22.	S43		.021	46.			
23.	44	.033	.023	47.			
24.	45		.014	48.			

extra FA sulfide

✓ LLD