5-11-10

1935886 - R8 SEMS


27,000
45,000
S-11-10
5/12
5/15 19
5/16
5/17 37
5/18 44
162

27,000
45,000
S-11-10



5/19 entered 8

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-11-10

Submittal Date 5/16/89 1:05p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5/17/89

NAME: K. Moore

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1	.015	.014	25.	Standard ✓		.144
2.	2		.034	26.	122		.023
3.	3		.089	27.	141	.021	.023
4.	4	.035	.026	28.	142		.050
5.	5		.203	29.	161		.011
6.	21		.009	30.	162	.028	.022
7.	22	.025	.019	31.	181		.004
8.	Standard ✓		.147	32.	182		.010
9.	23		.024	33.			
10.	24		.021	34.			
11.	25	.110	.079	35.	241	.005	.012
12.	26-1	.055	.056	36.	242		.004
13.	26-2		.054	37.	243		.002
14.	41		.006	38.	244	.004	.006
15.	42	.014	.011	39.	245		.005
16.				40.	246		.025
17.				41.	247	.010	007
18.	61		.010	42.	Standard ✓		.145
19.	62		.016	43.	248		.019
20.	81	.021	.018	44.	249		.006
21.	82		.019	45.	261	.007	.009
22.	101		.016	46.	262		.007
23.	102	.040	.025	47.	Pulp 5		.060
24.	121		.027	48.			

LED

entered 5/19 8

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-11-10

Submittal Date
5-17-89

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5-18-89

NAME: EM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	06	.072	.051	25.	Standard ✓		.148
2.	07		.145	26.	129		.010
3.	08		.029	27.	147		.033
4.	09	.033	.025	28.	148	.129	.078
5.	27		.012	29.	149		.029
6.	28		.020	30.	167		.027
7.	29	.012	.017	31.	168	.072	.043
8.	Standard ✓		.147	32.	169		.033
9.	47		.006	33.			
10.	48		.012	34.			
11.	49	.019	.019	35.	187		.005
12.	67		.016	36.	188	.018	.013
13.	68		.015	37.	189		.020
14.	69	.062	.045	38.	206-1		.011
15.	87		.030	39.	206-2		.010
16.				40.	207		.005
17.				41.	[illegible]	.013	.011
18.	88		.016	42.	Standard ✓		.145
19.	89	.015	.009	43.	209		.025
20.	107		.017	44.	228	.007	.002
21.	108	.087	.043	45.	229		.070
22.	109		.047	46.	✓ PULP		.062
23.	127		.045	47.			
24.	128	.066	.040	48.			

LLD

①

entered 5/24 JB

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # S-11-10

Submittal Date 5-18-89

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5-19-89

NAME: EM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	43	.018	.015	25.	Standard ✓		.148
2.	44		.016	26.	143		.015
3.	45-1		.019	27.	144	.035	.023
4.	45-2		.021	28.	145		.043
5.	46	.028	.014	29.	146		.080
6.	63		.008	30.	163	.029	.012
7.	64		.014	31.	164		.029
8.	Standard ✓		.150	32.	165		.038
9.	65	.022	.017	33.			
10.	66		.013	34.			
11.	83		.054	35.	166	.052	.034
12.	84	.096	.048	36.	183		.015
13.	85		.013	37.	184		.012
14.	86		.016	38.	185	.008	.006
15.	103	.067	.048	39.	186		.009
16.				40.	201		.008
17.				41.	202	.013	.005
18.	104		.024	42.	Standard ✓		.148
19.	105		.067	43.	203		.004
20.	106	.157	.146	44.	204	.006	.002
21.	123		.024	45.	205		.007
22.	124		.028	46.	221		.006
23.	125	.026	.016	47.	✓ PULP		.057
24.	126		.047	48.			

LLD

(2)

entered 5/21 [illegible]

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-11-10

Submittal Date 5-18-89

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5-19-89

NAME: EM

CONTINUED

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	222	.007	.005	25.	Standard ✓		
2.	223S		.003	26.			
3.	224		.002	27.			
4.	225	.012	.007	28.			
5.	226		.006	29.			
6.	227		.005	30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

LLD

Entered 5/19/89

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-11-10

Submittal Date 5/16 1:05p Cont.

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5/17/89

NAME: K Ware

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	263	.006	.003	25.	Standard ✓		.146
2.	264		.004	26.	308		.003
3.	265		.003	27.	309	.010	.005
4.	266	.014	.011	28.	✓Pulp5		.060
5.	267		.008	29.			
6.	268		.003	30.			
7.	269	.009	.008	31.			
8.	Standard ✓		.146	32.			
9.	281		.003	33.			
10.	282		.005	34.			
11.	283	.005	.002	35.			
12.	284		.002	36.			
13.	285		.003	37.			
14.	286	.011	.008	38.			
15.	287		.001	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	288		.004	42.	Standard ✓		
19.	289		.011	43.			
20.	304-1		.007	44.			
21.	304-2		.006	45.			
22.	305		.002	46.			
23.	306	.006	.006	47.			
24.	307		.004	48.			

LLD

entered 5/19/89

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-11-10

Submittal Date 5-12-89 5-15-89

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5-16-89

NAME: EM

		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
5/12/89	1.x	321	.006	.004	25.	Standard ✓		.147
5/12/89	2.x	341		.014	26.	349		.007
5/15/89	3.	301		.005	27.	✓PULP		.059
	4.	302	.013	.011	28.			
	5.	303		.003	29.			
	6.	322		.005	30.			
	7.	323	.007	.005	31.			
	8.	Standard ✓		.147	32.			
	9.	324		.008	33.			
	10.	325		.019	34.			
	11.	326	.006	.006	35.			
	12.	327		.003	36.			
	13.	328		.005	37.			
	14.	329-1	.007	.006	38.			
	15.	329-2		.005	39.			
	16.				40.			
	17.				41.			
	18.	342		.009	42.	Standard ✓		
	19.	343		.007	43.			
	20.	344		.014	44.			
	21.	345		.004	45.			
	22.	346		.010	46.			
	23.	347		.013	47.			
	24.	348		.015	48.			

LLD

BENCH NO	SHOT NO	BLASTHOLE NO	ORE TYPE	FIRE AU	AA AU
S11	10	1	3	0.015	0.014
S11	10	2	3		0.034
S11	10	3	3		0.089
S11	10	4	3	0.035	0.026
S11	10	5	3		0.203
S11	10	6	3	0.072	0.051
S11	10	7	3		0.145
S11	10	8	3		0.029
S11	10	9	3	0.033	0.025
S11	10	21	3		0.009
S11	10	22	3	0.025	0.019
S11	10	23	3		0.024
S11	10	24	3		0.021
S11	10	25	3	0.110	0.079
S11	10	26	3		0.055
S11	10	27	3		0.012
S11	10	28	2		0.020
S11	10	29	3	0.012	0.017
S11	10	41	3		0.006
S11	10	42	3	0.014	0.011
S11	10	43	3		0.015
S11	10	44	3		0.016
S11	10	45	3		0.020
S11	10	46	3		0.014
S11	10	47	3		0.006
S11	10	48	3		0.012
S11	10	49	3	0.019	0.019
S11	10	61	3		0.010
S11	10	62	3		0.016
S11	10	63	3		0.008
S11	10	64	3		0.014
S11	10	65	3		0.017
S11	10	66	3		0.013
S11	10	67	3		0.016
S11	10	68	3		0.015
S11	10	69	3	0.062	0.045
S11	10	81	3	0.021	0.018
S11	10	82	3		0.019
S11	10	83	3		0.054
S11	10	84	3		0.048
S11	10	85	3		0.013
S11	10	86	3		0.016
S11	10	87	2		0.030
S11	10	88	3		0.016
S11	10	89	3	0.015	0.009
S11	10	101	3		0.016
S11	10	102	3	0.040	0.025
S11	10	103	3		0.048
S11	10	104	3		0.024
S11	10	105	3		0.067
S11	10	106	3		0.146
S11	10	107	3		0.017
S11	10	108	3	0.087	0.043
S11	10	109	3		0.047

S11	10	121	2		0.027
S11	10	122	2		0.023
S11	10	123	3		0.024
S11	10	124	3		0.028
S11	10	125	3		0.016
S11	10	126	3		0.047
S11	10	127	3		0.045
S11	10	128	3	0.066	0.040
S11	10	129	3		0.010
S11	10	141	3	0.021	0.023
S11	10	142	3		0.050
S11	10	143	3		0.015
S11	10	144	2		0.023
S11	10	145	3		0.043
S11	10	146	3		0.080
S11	10	147	3		0.033
S11	10	148	3	0.129	0.078
S11	10	149	3		0.029
S11	10	161	3		0.011
S11	10	162	3	0.028	0.022
S11	10	163	3		0.012
S11	10	164	3		0.029
S11	10	165	3		0.038
S11	10	166	3		0.034
S11	10	167	3		0.027
S11	10	168	3	0.072	0.043
S11	10	169	3		0.033
S11	10	181	2		0.004
S11	10	182	2		0.010
S11	10	183	3		0.015
S11	10	184	3		0.012
S11	10	185	2		0.006
S11	10	186	3		0.009
S11	10	187	3		0.005
S11	10	188	3	0.018	0.013
S11	10	189	3		0.020
S11	10	201	2		0.008
S11	10	202	3		0.005
S11	10	203	3		0.004
S11	10	204	2		0.002
S11	10	205	3		0.007
S11	10	206	2		0.011
S11	10	207	3		0.005
S11	10	208	3	0.013	0.011
S11	10	209	3		0.025
S11	10	221	2		0.006
S11	10	222	2		0.005
S11	10	223	2		0.003
S11	10	224	2		0.002
S11	10	225	3		0.007
S11	10	226	3		0.006
S11	10	227	3		0.005
S11	10	228	3	0.007	0.002
S11	10	229	3		0.070
S11	10	241	2	0.005	0.012
S11	10	242	2		0.004

S11	10	243	2		0.002
S11	10	244	2	0.004	0.006
S11	10	245	2		0.005
S11	10	246	3		0.025
S11	10	247	3	0.010	0.007
S11	10	248	3		0.019
S11	10	249	3		0.006
S11	10	261	2	0.007	0.009
S11	10	262	2		0.007
S11	10	263	2	0.006	0.003
S11	10	264	2		0.004
S11	10	265	3		0.003
S11	10	266	3	0.014	0.011
S11	10	267	3		0.008
S11	10	268	3		0.003
S11	10	269	3	0.009	0.008
S11	10	281	2		0.003
S11	10	282	2		0.005
S11	10	283	3	0.005	0.002
S11	10	284	2		0.002
S11	10	285	2		0.003
S11	10	286	3	0.011	0.008
S11	10	287	3		0.001
S11	10	288	3		0.004
S11	10	289	3		0.011
S11	10	301	3		0.005
S11	10	302	3	0.013	0.011
S11	10	303	3		0.003
S11	10	304	3		0.006
S11	10	305	3		0.002
S11	10	306	3	0.006	0.006
S11	10	307	2		0.004
S11	10	308	2		0.003
S11	10	309	3	0.010	0.005
S11	10	321	3	0.006	0.004
S11	10	322	3		0.005
S11	10	323	3	0.007	0.005
S11	10	324	3		0.008
S11	10	325	3		0.019
S11	10	326	3	0.006	0.006
S11	10	327	3		0.003
S11	10	328	3		0.005
S11	10	329	3	0.007	0.005
S11	10	341	3		0.014
S11	10	342	3		0.009
S11	10	343	3		0.007
S11	10	344	3		0.014
S11	10	345	3		0.004
S11	10	346	3		0.010
S11	10	347	3		0.013
S11	10	348	3		0.015
S11	10	349	3		0.007