Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-11-~~12~~13

Submittal Date
10-11-90 1:15 PM Cont

**BLAST HOLE**

**Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS**

DATE: 10/12/90

NAME: KW

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 406 | | .005 | 25. | Standard ✓ | | .014 |
| 2. | 407 | | .007 | 26. | 521 | | .007 |
| 3. | 408 | | .012 | 27. | 522 | | .017 |
| 4. | 409 | | .114 | 28. | 619 | | .028 |
| 5. | 410 | | .003 | 29. | 620 | | .024 |
| 6. | 411 | | .006 | 30. | 621 | | .012 |
| 7. | 412 | | .002 | 31. | 720 | | .046 |
| 8. | Standard ✓ | | .015 | 32. | 819 | | .005 |
| 9. | 413 | | .001 | 33. | | | |
| 10. | 414 | | .002 | 34. | | | |
| 11. | 415 | | .001 | 35. | 918 | | .004 |
| 12. | 416 | | .002 | 36. | | Std ✓ | .015 |
| 13. | 417 | | .003 | 37. | | | |
| 14. | 418 | | .016 | 38. | | | |
| 15. | 419 | | .004 | 39. | | | |
| 16. | | | | 40. | | | |
| 17. | | | | 41. | | | |
| 18. | Pulp | | .032 | 42. | Standard ✓ | | |
| 19. | 420(1) | | .004 | 43. | | | |
| 20. | 420(2) | | .003 | 44. | | | |
| 21. | 421 | | .008 | 45. | | | |
| 22. | 422 | | .006 | 46. | | | |
| 23. | 519 | | .001 | 47. | | | |
| 24. | 520 | | .003 | 48. | | | |

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-11-~~12~~13

Submittal Date
10-11-90 1:15PM

**BLAST HOLE**

**Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS**

DATE: 10/12/90

NAME: [illegible]

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | | .017 | 25. | Standard ✓ | | .015 |
| 2. | 202 | | .009 | 26. | 307 | | .003 |
| 3. | 203 | | .004 | 27. | 308 | | .006 |
| 4. | 204 | | .002 | 28. | 309 | | .004 |
| 5. | 205 | | .004 | 29. | 310 | | .004 |
| 6. | 206 | | .003 | 30. | 311 | | .008 |
| 7. | 207 | | .002 | 31. | 312 | | .002 |
| 8. | Standard ✓ | | .015 | 32. | 313 | | .002 |
| 9. | 208 | | .004 | 33. | | | |
| 10. | 209 | | .003 | 34. | | | |
| 11. | 210 | | .002 | 35. | 314 | | .005 |
| 12. | 211 | | .003 | 36. | 315 | | .021 |
| 13. | 212 | | .004 | 37. | 316 | | .020 |
| 14. | 213 | | .006 | 38. | 317 | | .011 |
| 15. | 301 | | .082 | 39. | 318 | | .006 |
| 16. | | | | 40. | 319 | | .002 |
| 17. | | | | 41. | 320 | | .003 |
| 18. | ✓Pulp | | .031 | 42. | Standard ✓ | | .015 |
| 19. | 302(1) | | .006 | 43. | 401 | | .021 |
| 20. | 302(2) | | .005 | 44. | 402 | | .004 |
| 21. | 303 | | .005 | 45. | 403 | | .016 |
| 22. | 304 | | .014 | 46. | 404 | | .002 |
| 23. | 305 | | .002 | 47. | 405 | | .001 |
| 24. | 306 | | .002 | 48. | | Std ✓ | .014 |

Gilt Edge Project

1/2

Pit-Bench-Pattern #
S-11-~~12~~13

Submittal Date
10-10-90 1:15 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/11/90

NAME: LW, UD, CA

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | | .005 | 25. | Standard ✓ | | .015 |
| 2. | 2 | | .009 | 26. | 109 | | .015 |
| 3. | 3 | | .003 | 27. | 110 | | .001 |
| 4. | 4 | | .006 | 28. | 111 | | .002 |
| 5. | 5 | | .004 | 29. | 112 | | .002 |
| 6. | 6 | | .002 | 30. | 113 | | .007 |
| 7. | ✓Pulp | | .031 | 31. | 114 | | .001 |
| 8. | Standard ✓ | | .016 | 32. | 115 | | .005 |
| 9. | 7 | | .004 | 33. | | | |
| 10. | 8 | | .005 | 34. | | | |
| 11. | 9 | | .004 | 35. | 116 | | .001 |
| 12. | 10 | | .004 | 36. | 214 | | .014 |
| 13. | 11 | | .005 | 37. | 215 | | .005 |
| 14. | 101(1) | | .009 | 38. | 216 | | .004 |
| 15. | 101 (2) | | .008 | 39. | 217 | | .002 |
| 16. | | | | 40. | 218 | | .062 |
| 17. | | | | 41. | 509 | | .013 |
| 18. | 102 | | .006 | 42. | Standard ✓ | | .015 |
| 19. | 103 | | .004 | 43. | 510 | | .019 |
| 20. | 104 | | .003 | 44. | 511 | | .001 |
| 21. | 105 | | .002 | 45. | 512 | | .003 |
| 22. | 106 | | .003 | 46. | 513 | | .001 |
| 23. | 107 | | .006 | 47. | 514 | | .007 |
| 24. | 108 | | .002 | 48. | | Std ✓ | .015 |

Gold Edge Project

2/2

Pit-Bench-Pattern #
5-11-~~12~~ 13

Submittal Date
10-10-90 1:15 PM Cont.

**BLAST HOLE**

**Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS**

DATE: 10/11/90

NAME: KW, WD, CA

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 515 | | .002 | 25. | Standard ✓ | | .014 |
| 2. | 516 | | .002 | 26. | 816 | | .001 |
| 3. | 517 | | .004 | 27. | 817 | | .011 |
| 4. | 518 | | .004 | 28. | 818 | | .010 |
| 5. | 609 | | .006 | 29. | 917 | | .004 |
| 6. | 610 | | .008 | 30. | | | |
| 7. | 611 | | .003 | 31. | | | |
| 8. | Standard ✓ | | .014 | 32. | | | |
| 9. | 612 | | .002 | 33. | | | |
| 10. | 613 | | .004 | 34. | | | |
| 11. | 614 | | .004 | 35. | | | |
| 12. | 615 | | .002 | 36. | | | |
| 13. | 616 | | .002 | 37. | | | |
| 14. | 617 | | .003 | 38. | | | |
| 15. | 618 | | .002 | 39. | | | |
| 16. | | | | 40. | | | |
| 17. | | | | 41. | | | |
| 18. | ✓Pulp | | .035 | 42. | Standard ✓ | | |
| 19. | 715(1) | | .008 | 43. | | | |
| 20. | 715(2) | | .008 | 44. | | | |
| 21. | 716 | | .003 | 45. | | | |
| 22. | 717 | | .009 | 46. | | | |
| 23. | 718 | | .001 | 47. | | | |
| 24. | 719 | | .001 | 48. | | | |

X

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-11~~12~~ 13

Submittal Date
10/9/90 Cont.

**BLAST HOLE**

**Hot NaCN Shake**
**and**
**FIRE DETERMINATIONS**

DATE: 10/10/90

NAME: VD, KW

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1020 | | .002 | 25. | Standard ✓ | | |
| 2. | 1021 | | .001 | 26. | | | |
| 3. | 1022 | | .002 | 27. | | | |
| 4. | 1023 | | .007 | 28. | | | |
| 5. | 1024 | | .001 | 29. | | | |
| 6. | 1025 | | .009 | 30. | | | |
| 7. | 1026 | | .015 | 31. | | | |
| 8. | Standard ✓ | | .014 | 32. | | | |
| 9. | 1027 | | .003 | 33. | | | |
| 10. | 1028 | | .001 | 34. | | | |
| 11. | 1029-1 | .003 | .004 | 35. | | | |
| 12. | 1029-2 | | .002 | 36. | | | |
| 13. | 1030 | | .002 | 37. | | | |
| 14. | 1031 | | .004 | 38. | | | |
| 15. | 1032 | | .007 | 39. | | | |
| 16. | | | | 40. | | | |
| 17. | | | | 41. | | | |
| 18. | ✓7 | | .034 | 42. | Standard ✓ | | |
| 19. | | | | 43. | | | |
| 20. | | | | 44. | | | |
| 21. | | | | 45. | | | |
| 22. | | | | 46. | | | |
| 23. | | | | 47. | | | |
| 24. | | | | 48. | | | |

X

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-11-1213

Submittal Date
10/9/90

**BLAST HOLE**

**Hot HeCN Shake**
**and**
**FIRE DETERMINATIONS**

DATE: 10/10/90

NAME: VD, RW

| | SAMPLE | FIRE Au. | HeCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | HeCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | | .003 | 25. | Standard ✓ | | .015 |
| 2. | 13 | | .008 | 26. | 1002 | | .006 |
| 3. | 14 | | nil | 27. | 1003 | | .009 |
| 4. | 501 | | .022 | 28. | 1004 | | .028 |
| 5. | 502 | | .017 | 29. | 1005 | | .006 |
| 6. | 503 | | .003 | 30. | 1006 | | .006 |
| 7. | 504 | | .002 | 31. | 1007 | | .010 |
| 8. | Standard ✓ | | .015 | 32. | 1008 | | .007 |
| 9. | 505 | | .002 | 33. | | | |
| 10. | 506 | | .007 | 34. | | | |
| 11. | 507 | | .007 | 35. | 1009 | | .005 |
| 12. | 508 | | .017 | 36. | 1010 | | .004 |
| 13. | 601 | | .024 | 37. | 1011 | | .003 |
| 14. | 602-1 | | .007 | 38. | 1012 | | .007 |
| 15. | 602-2 | | .007 | 39. | 1013 | | .009 |
| 16. | | | | 40. | 1014 | | .007 |
| 17. | | | | 41. | 1015 | | .014 |
| 18. | 603 | | .007 | 42. | Standard ✓ | | .015 |
| 19. | 604 | | .007 | 43. | 1016 | | .003 |
| 20. | 605 | | .005 | 44. | 1017 | | .001 |
| 21. | 606 | | .009 | 45. | ✓7 | | .032 |
| 22. | 607 | | .010 | 46. | 1018 | | .001 |
| 23. | 608 | | .010 | 47. | 1019 | | .001 |
| 24. | 1001 | | .006 | 48. | | Std ✓ | .015 |

X