Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-13-1

Submittal Date 9-28-90 1:45 pm (Cont)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10-2-90

NAME: VD KW

*-5 drops flocculant

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	152	.013	.010	25.	Standard ✓		.014
2.	153	.014	.011	26.	258		.029
3.	154	.013	.009	27.	259	.018	.017
4.	155		.011	28.	298	.019	.014
5.	156	.028	.023	29.	299	.014	.011 *
6.	157	.034	.028	30.	338	.017	.016
* 7.	158		.008	31.	339	.030	.025
8.	Standard ✓		.014	32.	340		.016 *
* 9.	159		.008	33.			
* 10.	160	.018	.014	34.			
11.	178		.066	35.	378		.013
12.	179		.027	36.	379		.021
13.	210		.004	37.	380		.017
14.	211		.006	38.	418		.012
15.	212		.003	39.	1014	.017	.014
16.				40.	1015	.012	.010 *
17.				41.	1016	.017	.018
18.	218		.040	42.	Standard ✓		.015
19.	219		.041	43.	1017	.017	.016
20.	248		.016	44.	1018	.031	.028
21.	249		.029	45.	1019	.023	.022
22.	250		.027	46.	1020	.011	.009
23.	251		.019	47.	1020-2		.009
24.	252		.029	48.		Std ✓	.015

-BM 10/16/90

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-13-1

Submittal Date
9-27-90 1:10PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 9-28-90

NAME: CA, VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.	
1.	180	.066	.063	25.	Standard ✓		.015	
2.	181	.020	.019	26.	200	.019	.015	*
3.	182		.008	27.	201		.028	*
4.	183		.007	28.	220		.025	
5.	184	.014	.010	29.	221	.016	.013	*
6.	185	.021	.019	30.	222		.003	*
7.	186	.016	.013	31.	223		.005	*
8.	Standard ✓		.015	32.	224		.009	*
9.	187	.026	.021	33.				
10.	188	.079	.068	34.				
11.	189	.019	.014	35.	225		.008	*
12.	190	.064	.060	36.	226	.018	.017	
13.	191		.014	37.	227	.040	.031	
14.	192		.009	38.	228	.019	.017	
15.	193		.009	39.	231		.011	
16.				40.	232		.027	
17.				41.	233		.025	
18.	194(1)	.017	.012	42.	Standard ✓		.015	
19.	194(2)		.011	43.	234		.011	
20.	195	.031	.024	44.	235		.037	
21.	196	.014	.012	45.	236	.112	.099	
22.	197	.020	.018	46.	237	.018	.013	
23.	198	.018	.012	47.	238	.062	.054	
24.	199	.012	.010	48.				

* - 5 drops flocculant ADDED

BM 10/16/90

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-13-1

Submittal Date
9-26-90 1pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 9-27-90

NAME: VD, GA

* - 5 drops Flocculant added

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	229	.014	.013	25.	Standard ✓		.015
2.	230		.012	26.	313	.022	.020
* 3.	269		.006	27.	314		.023
4.	270	.013	.010	28.	315		.030
5.	271	.015	.012	29.	316	.012	.010 *
6.	272		.009	30.	317		.012 *
7.	273	.029	.027	31.	342		.013
8.	Standard ✓		.015	32.	343		.018
9.	274		.018	33.			
10.	275	.021	.022	34.			
11.	276	.017	.015	35.	344		.012
12.	277	.031	.030	36.	345		.015
13.	278		.030	37.	346		.019
14.	302	.012	.013	38.	347	.015	.015
15.	303	.021	.020	39.	348		.019
16.				40.	349		.013
17.				41.	350	.021	.019
18.	304	.018	.017	42.	Standard ✓		.015
19.	305-1		.015 .016	43.	351		.010
20.	305-2		.016	44.	352		.013
21.	309	.011	.011	45.	353	.026	.025
22.	310	.016	.015	46.	354	.018	.019
23.	311	.014	.010	47.	382		.013
24.	312	.044	.041	48.		std ✓	.016

✓ BM 10/16/90

LD

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-13-1

Submittal Date
9-27-90 1:10pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 90-1-90

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	239		.050	25.	Standard ✓		.016
2.	240	.019	.019	26.	1102		.022
3.	260	.051	.040	27.	1103	.014	.012
4.	261		.016	28.	1104		.008
5.	262	.016	.010	29.	1105		.007
6.	263		.008	30.	1106		.003
7.	264		.011	31.	1107		.003
8.	Standard ✓		.016	32.	1108		.004
9.	265(1)	.019	.016	33.			
10.	265(2)		.016	34.			
11.	266	.015	.014	35.	1109		.005
12.	267	.015	.013	36.	1110		.005
13.	268	.016	.013	37.	1111	.016	.015
14.	300	.054	.033	38.			
15.	301	.022	.019	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	306		.020	42.	Standard ✓		.014
19.	307		.012	43.			
20.	308		.017	44.			
21.	341		.020	45.			
22.	381		.007	46.			
23.	421	.018	.013	47.			
24.	1101		.007	48.			

✓ BM 10/16/90

LLD

X

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-13-1

Submittal Date
9-25-90 1:00PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 9/26/90

NAME: Chad & VD

* 5drops
flocculant added

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	241	.019	.017	25.	Standard ✓		.015
2.	~~242~~ 202 *		.010	26.			
3.	279	.045	.042	27.	1004		.003 *
4.	280	.016	.017	28.	1005		.003 *
5.	~~282~~ 242 *		.016	29.	1006	.018	.019
6.	318	.029	.026	30.	1007		.006 *
7.	319	.016	.015	31.	1008		.003 *
8.	Standard ✓		.014	32.	1009	.025	.023
9.	355		.013	33.			
10.	356 *		.014	34.			
11.	357		.017	35.	1010		.028
12.	358	.009	.010	36.	1011	.012	.011
13.	393	.018	.019	37.	1012	.036	.036
14.	394		.017	38.	1013	.034	.025
15.	395	.013	.012	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	396	.030	.027	42.	Standard ✓		
19.	433	.027	.025	43.			
20.	434	.017	.016	44.			
21.	435 *		.004	45.			
22.	1001 *		.002	46.			
23.	1002		.016	47.			
24.	1003 *	.004	.004	48.			

✓BM 10/16/90

LLD

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-13-1

Submittal Date
10/1/90 1:15p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/2/90

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	287	.013	.011	25.	Standard ✓		.015
2.	288		.007	26.	405	.028	.030
3.	289	.017	.017	27.	406		.033
4.	290	.044	.040	28.	407	.062	.059
5.	291		.035	29.	408		.094
6.	292		.054	30.	409		.074
7.	326		.012	31.	410		.040
8.	Standard ✓		.015	32.	411		.028
9.	327		.007	33.			
10.	328		.009	34.			
11.	329		.025	35.	412		.037
12.	330	.102	.099	36.	444		.030
13.	331-1		.076	37.	445		.056
14.	331-2		.077	38.	446	.080	.080
15.	332		.108	39.	447		.131
16.				40.	448	.138	.113
17.				41.	449		.089
18.	366		.016	42.	Standard ✓		.014
19.	367	.013	.012	43.	450		.240
20.	368	.073	.072	44.	451	.469	.322
21.	369		.099	45.	452	.029	.026
22.	370		.067	46.	482	.018	.017
23.	371		.029	47.	483	.034	.037
24.	372		.089	48.			

✓ BMA 10/26/90

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-13-1

Submittal Date 9-26-90 1pm (cont)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 9-27-90

NAME: CA, VD

* -5 drops Flocculant added

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	383		.006	25.	Standard ✓		.014
2.	384	.006	.005	26.	432	.032	.026 *
3.	385		.007	27.	462		.008
4.	386		.020	28.	463		.011
5.	387		.040	29.	464		.006
6.	388	.026	.026	30.	465		.013
* 7.	389	.011	.008	31.	466		.014
8.	Standard ✓		.015	32.	467		.014 *
9.	390	.012	.012	33.			
10.	391	.022	.023	34.			
11.	392		.021	35.	468		.018 *
12.	422	.013	.010	36.	469		.015
13.	423	.010	.006	37.	470	.029	.030 *
14.	424-1		.005	38.	471	.015	.013 *
15.	424-2		.005	39.	472		.027 *
16.				40.	504		.013
17.				41.		Std ✓	.015
18.	425		.008	42.	Standard ✓		
19.	426		.007	43.			
20.	427	.016	.014	44.			
* 21.	428	.053	.035	45.			
22.	429		.009	46.			
* 23.	430		.009	47.			
24.	431	.025	.025	48.			

X

BM 10/16/90

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-13-1

Submittal Date
10/1/90 1:15pCmt

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/2/90

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	484		.023	25.	Standard ✓		.014
2.	485	.103	.076	26.	563	.091	.091
3.	486		.254	27.	564		.055
4.	487		.107	28.	565		.027
5.	488		.098	29.	566-1	.067	.074
6.	489		.028	30.	566-2		.067
7.	490		.041	31.	1025	.014	.010
8.	Standard ✓		.014	32.	1026	.016	.014
9.	491		.027	33.			
10.	492		.039	34.			
11.	522		.018	35.	1027	.063	.060
12.	523	.010	.010	36.	1028		.023
13.	524	.036	.031	37.	1029		.024
14.	525		.045	38.	1030		.031
15.	526		.046	39.	1031	.019	.019
16.				40.	1032		.010
17.				41.			
18.	527		.031	42.	Standard ✓		.014
19.	528		.048	43.			
20.	529		.032	44.			
21.	530		.030	45.			
22.	531		.020	46.			
23.	532		.020	47.			
24.	562		.083	48.			

0.071

BM 10/16/90