BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-14-7

Submittal Date
4/25/90 1:10p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/26/90
NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		
2.				26.			
3.				27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.	1	.013	.012
17.				41.	2	.030	.031
18.				42.	Standard ✓		.015
19.				43.	3		.022
20.				44.	4-1	.022	.024
21.				45.	4-2		.021
22.				46.	5		.050
23.				47.	6	.134	.107
24.				48.		std ✓	.015

.023

LLD
BM 6-13-90

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-14-7

Submittal Date
4/25/90 1:10p Cont

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/26/90

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	7	.106	.086	25.	Standard ✓		.015
2.	8	.026	.025	26.	86	.063	.058
3.	9		.063	27.	87	.028	.022
4.	11	.013	.010	28.	88	.032	.021
5.	12	.031	.032	29.	89	.066	.018
6.	13	.025	.025	30.	91		.014
7.	14		.053	31.	92		.004
8.	Standard ✓		.014	32.	93	.011	.006
9.	15		.071	33.			
10.	16	.093	.078	34.			
11.	17		.061	35.	94	.024	.024
12.	18		.034	36.	95		.033
13.	19	.030	.025	37.	96	.029	.024
14.	21		.012	38.	97		.042
15.	22	.020	.019	39.	98	.091	.077
16.				40.	99		.056
17.				41.	101		.008
18.	23	.037	.035	42.	Standard ✓		.014
19.	24		.098	43.	102	.012	.011
20.	81	.020	.022	44.	103	.028	.026
21.	82	.022	.012	45.	104		.036
22.	83	.030	.025	46.	106		.028
23.	84		.032	47.			
24.	85		.038	48.			

LLD
BMC 6-13-90

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

2

Pit-Bench-Pattern #
S-14-7

Submittal Date
4/26/90 1:20p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/27/90
NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		.01
2.				26.	25	.111	.089
3.				27.	26	.027	.021
4.				28.	27		.028
5.				29.	28	.018	.019
6.				30.	29	.042	.043
7.				31.	31		.034
8.	Standard ✓			32.	32		.027
9.				33.	[redacted]		
10.				34.			
11.				35.	33		.051
12.				36.	34		.082
13.				37.	35	.028	.020
14.				38.	36	.098	.076
15.				39.	37		.039
16.	[redacted]			40.	38		.035
17.				41.	39	.018	.016 * 5 drop Floccule
18.				42.	Standard ✓		.016
19.				43.	41		.020
20.				44.	42	.024	.020
21.				45.	43	.057	.056
22.				46.	44	.056	.056
23.				47.	45		.043
24.				48.		Std ✓	.016

LLD
VBM 6-13-90

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

3

Pit-Bench-Pattern # S-14-7

Submittal Date 4/26/90 1:20p Cont.

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/27

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	46		.041	25.	Standard ✓		.014
2.	47	.034	.020	26.	67	.065	.036
3.	✓6		.026	27.	68		.027
4.	48		.033	28.	69		.031
5.	49-1	.024	.016	29.	71		.011
6.	49-2		.014	30.	72	.014	.006
7.	51		.006	31.	73	.030	.024
8.	Standard ✓		.015	32.	74		.038
9.	52		.014	33.	[redacted]		
10.	53	.022	.019	34.			
11.	54	.042	.028	35.	75	.032	.027
12.	55	.015	.010	36.	76	.021	.017
13.	56		.035	37.	77		.012
14.	57		.026	38.	105	.035	.032
15.	58	.038	.036	39.	106		.052
16.	[redacted]			40.	107		.062
17.				41.	108	.069	.021
18.	59		.032	42.	Standard ✓		.015
19.	61		.007	43.	109	.110	.048
20.	62	.013	.012	44.	111		.010
21.	63		.042	45.	112		.011
22.	64	.029	.025	46.	113		.015
23.	65	.020	.005	47.	114		.016
24.	66	.049	.018	48.		Std ✓	.014

.015 ∠

Small Sample*

J.LD
✓BM 6-13-90

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

23

Pit-Bench-Pattern #
S-14-7

Submittal Date
4/27/90 9:15A

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/30/90

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		
2.				26.			
3.				27.	78	.020	.019
4.				28.	79		.032
5.				29.	168		.040
6.				30.	169	.047	.039
7.				31.	171		.004
8.	Standard ✓			32.	172		.008
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.	173		.007
12.				36.	174		.013
13.				37.	175		.002
14.				38.	176		.001
15.				39.	177		.003
16.				40.	178	.027	.022
17.				41.	179		.028
18.				42.	Standard ✓		.015
19.				43.	181		.002
20.				44.	182		.004
21.				45.	183		.001
22.				46.	184		.006
23.				47.	185		.005
24.				48.		Std ✓	.014

LLD
✓ Bon 6-13-90

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-147

Submittal Date
4/26/90 1:20p Cont

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/30/90

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	115		.015	25.	Standard ✓		.015
2.	116	.019	.017	26.	138		.063
3.	117	.049	.043	27.	139	.066	.066
4.	118		.040	28.	141	.014	.014
5.	119		.038	29.	142		.006
6.	121		.005	30.	143-1		.007
7.	122		.009	31.	143-2		.007
8.	Standard ✓		.016	32.	144		.017
9.	123		.008	33.			
10.	124		.008	34.			
11.	125	.016	.017	35.	145		.017
12.	126	.044	.039	36.	146	.019	.015
13.	127		.029	37.	147	.031	.029
14.	128		.038	38.	148	.026	.021
15.	129	.162	.111	39.	149		.018
16.				40.	151		.013
17.				41.	152		.006
18.	131	.010	.011	42.	Standard ✓		.015
19.	132		.003	43.	16		.026
20.	133		.005	44.	153		.013
21.	134		.009	45.	154		.004
22.	135		.018	46.	155	.019	.017
23.	136	.015	.014	47.	156		.014
24.	137	.069	.067			SHV	.014

LLD
BM 6-13-90

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

2.

Pit-Bench-Pattern #
S-14-7

Submittal Date
4/26/90 1:20p Cmt

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/30

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	157-1	.046	.043 .040	25.	Standard ✓		
2.	157-2		.036	26.			
3.	158	.030	.027	27.			
4.	159		.027	28.			
5.	161		.003	29.			
6.	✓6		.027	30.			
7.	162		.009	31.			
8.	Standard ✓		.014	32.			
9.	163		.011	33.			
10.	164		.008	34.			
11.	165		.009	35.			
12.	166	.008	.009	36.			
13.	167	.022	.021	37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

LLD
✓BM 6-13-90

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

3

Pit-Bench-Pattern # S-14-7

Submittal Date 4/27/90 9:15a (Cont.)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/30/90

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	186		.003	25.	Standard ✓		
2.	187		.005	26.			
3.	188	.021	.020	27.			
4.	189	.011	.008	28.			
5.	191		.003	29.			
6.	192		.005	30.			
7.	211		.004	31.			
8.	Standard ✓		.014	32.			
9.	212		.003	33.			
10.	213		.004	34.			
11.	2141	.009	.008	35.			
12.	2142		.007	36.			
13.	215		.016	37.			
14.	216		.013	38.			
15.	217	.036	.034	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	218		.007	42.	Standard ✓		
19.	219		.008	43.			
20.	16		.027	44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

LLD
✓ BM 6-13-90

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-14-7

Submittal Date
4-30-90 12:50 p.m

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5-1-90

NAME: VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	193		nil	25.	Standard ✓		.014
2.	✓pwep		.026	26.	224	.020	.021
3.	194	.003	.001	27.	225	.017	.018
4.	195-1		.002	28.	226	.044	.035
5.	195-2		nil	29.	227	.010	.009
6.	196		.002	30.	228	.018	.018
7.	197		.008	31.	Standard ✓		.015
8.	Standard ✓		.014	32.			
9.	198	.015	.013	33.			
10.	199		.005	34.			
11.	201		.004	35.			
12.	202		.010	36.			
13.	203		.005	37.			
14.	204		.003	38.			
15.	205		.001	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	206		.005	42.	Standard ✓		
19.	207	.018	.016	43.			
20.	208	.042	.038	44.			
21.	209		.005	45.			
22.	221		.007	46.			
23.	222		.008	47.			
24.	223		.011	48.			

9 drops Flocculant

5 drops Flocculant

LD
BM 6-13-90

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-14-7

Submittal Date
5/1/90 1:00p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5/2/90

NAME: [illegible], VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	229		.007	25.	Standard ✓		.014
2.	231		.010	26.	251		.023
3.	232		.015	27.	252		.034
4.	233	.025	.024	28.	253	.046	.047
5.	234	.020	.020	29.	254	.017	.017
6.	235		.041	30.	255		.017
7.	236		.035	31.	256		.052
8.	Standard ✓		.015	32.	257		.034
9.	237		.047	33.	[redacted]		
10.	V6		.025	34.			
11.	238	.006	.007	35.	258	.032	.032
12.	239		.007	36.	259	.025	.023
13.	241	.038	.036	37.	261		.034
14.	242	.015	.012	38.	262	.049	.041
15.	243		.037	39.	263	.018	.017
16.	[redacted]			40.	264		.013
17.				41.	265		.016
18.	244		.035	42.	Standard ✓		.015
19.	245		.047	43.	266	.014	.015
20.	246	.013	.013	44.	267	.055	.048
21.	247	.027	.026	45.	268		.023
22.	248		.039	46.	269	.027	.025
23.	249-1		.007	47.	271		.023
24.	249-2		.008	48.	Standard ✓		.015

LLD
BM 6-18-90

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-14-7

Submittal Date 5/1/90 1:00pd (mt.)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5/2/90

NAME: KW VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	272	.014	.015	25.	Standard ✓		
2.	273		.015	26.			
3.	274		.012	27.			
4.	275		.015	28.			
5.	276	.011	.012	29.			
6.	277	.040	.041	30.			
7.	278	.032	.027	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	279	.057	.055	33.			
10.	V6		.028	34.			
11.	Standard ✓		.016	35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

LD
✓ BM 6-13-90

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-14-7

Submittal Date
5-2-90 12:30pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5-3-90

NAME: VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	281	.022	.022	25.	Standard ✓		.015
2.	282	.013	.010	26.	302	.014	.012
3.	283		.009	27.	303	.033	.033
4.	✓prep		.032	28.	304		.013
5.	284		.018	29.	305	.036	.032
6.	285		.010	30.	306	.020	.020
7.	286	.016	.013	31.	307		.029
8.	Standard ✓		.015	32.	308		.019
9.	287	.032	.032	33.			
10.	288		.031	34.			
11.	289		.030	35.	309		.019
12.	291		.006	36.	311	.039	.036
13.	292		.008	37.	312	.017	.013
14.	293-1		.012	38.	313		.014
15.	293-2		.013	39.	314		.030
16.				40.	315		.033
17.				41.	316		.030
18.	294		.014	42.	Standard ✓		.015
19.	295		.018	43.	317	.045	.040
20.	296	.018	.017	44.	318	.018	.018
21.	297	.038	.038	45.	319		.013
22.	298	.030	.023	46.	321		.026
23.	299	.013	.012	47.	322	.033	.030
24.	301		.014	48.	✓Standard		.015

VD
✓ BMC 6-13-90

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-14-7

Submittal Date
5-2-90 12:30pm (CONT)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5-3-90

NAME: VO

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	323		.052	25.	Standard ✓		.014
2.	324	.016	.016	26.	511	.030	.028
3.	325	.040	.035	27.	S-14-6 107 Berm		.006
4.	326		.032	28.	Standard ✓		.014
5.	327		.038	29.			
6.	328		.048	30.			
7.	329		.026	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	331	.028	.026	33.			
10.	332		.025	34.			
11.	501	.016	.015	35.			
12.	502	.027	.028	36.			
13.	503		.068	37.			
14.	504		.037	38.			
15.	505		.071	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	506	.013	.012	42.	Standard ✓		
19.	507	.036	.033	43.			
20.	508-1		.037	44.			
21.	508-2		.034	45.			
22.	509		.042	46.			
23.	510	.042	.040	47.			
24.	✓ pulp		.028	48.			

.035

LD
BM 6-13-90