BLAST HOLE ORE TYPE

PATTERN D/14/7

DATE 10/2/91

NO.	SUL	MIX	OXI	NO.	SUL	MIX	OXI	NO.	SUL	MIX	OXI	NO.	SUL	MIX	OXI
21	X			1				26				51			
22	X			2				27				52			
41			X	3				28				53			
42		X		4				29				54			
43	X			5				30				55			
44	X			6				31				56			
45		X		7				32				57			
61			X	8				33				58			
62			X	9				34				59			
63	X			10				35				60			
64	X			11				36				61			
65		X		12				37				62			
81			X	13				38				63			
82		X		14				39				64			
83	X			15				40				65			
84	X			16				41				66			
85	X			17				42				67			
86		X		18				43				68			
101			X	19				44				69			
102	X			20				45				70			
103	X			21				46				71			
104	X			22				47				72			
105	X			23				48				73			
106	X			24				49				74			
				25				50				75			

①

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-14-7

Submittal Date
10-2-91 9:35a

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10-3-91

NAME: MM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	122		.012	25.	Standard ✓		.015
2.	123		.029	26.	206		.004
3.	124	.035	.029	27.	226		.011
4.	125		.009	28.	227		.012
5.	126		.011	29.	247	.026	.024
6.	127		.007	30.	248	.007	.005
7.	143		.014	31.	269		.006
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	144		.009	33.			
10.	145	.034	.026	34.			
11.	146		.013	35.			
12.	147		.006	36.			
13.	163	.160	.134	37.			
14.	164		.004	38.			
15.	165	.022	.016	~~39.~~			
16.				40.			
17.				41.			
18.	166-1		.013	42.	Standard ✓		
19.	166-2		.013	43.			
20.	r7		.026	44.			
21.	184		.041	45.			
22.	185		.006	46.			
23.	186		.011	47.			
24.	205	.042	.029	48.			

TS ✓

EOP

(2)

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-14-7

Submittal Date
10-3-91

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10-4-91

NAME: MM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		
2.				26.			
3.				27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.	511		.005
17.				41.	512		.008
18.				42.	Standard ✓		.015
19.				43.	513	.008	.007
20.				44.	514		.029
21.				45.	515	.018	.016
22.				46.	516		.008
23.				47.	517	.016	.006
24.				48.			

93

2 CONT

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-14-7

Submittal Date
10/1/91 1:21p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/2/91

NAME: 93

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		.014
2.				26.	82	.027	.021
3.				27.	83	.035	.020
4.				28.	84		.005
5.				29.	85		.006
6.				30.	86		.007
7.	21		.013	31.	101	.025	.020
8.	Standard ✓		.014	32.	102	.037	.029
9.	17		.027	33.			
10.	22		.004	34.			
11.	41		.035	35.	103	.013	.008
12.	42		nil	36.	104		.006
13.	43		.004	37.	105		.007
14.	44-1	.010	.004	38.	106		.013
15.	44-2		.004	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	45		.006	42.	Standard ✓		
19.	61		.007	43.			
20.	62		.020	44.			
21.	63		.005	45.			
22.	64	.036	.018	46.			
23.	65	.028	.017	47.			
24.	81		.011	48.			

(5)

MISSING FIRES

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-14-7

Submittal Date
10-2-91 3:10 pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10-3

NAME: MV

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		.015
2.				26.	245		.027
3.				27.	246		.032
4.				28.	266		.008
5.	142		.008	29.	267		.005
6.	161		.004	30.	268		.009
7.	162	.099	.042	31.	287		.035
8.	Standard ✓		.015	32.	308		.007
9.	17		.027	33.			
10.	181		.004	34.			
11.	182		.008	35.	500		.011
12.	183		.006	36.	501		.010
13.	187-1		.005	37.	502		.007
14.	187-2		.005	38.	503	.001	.009
15.	201		.021	39.	504		.007
16.				40.	505		.018
17.				41.	506		.002
18.	202		.004	42.	Standard ✓		.016
19.	203		.002	43.	507		.004
20.	204	.182	.132	44.	508		.008
21.	207		.003	45.	509		.004
22.	223		.004	46.	510		.005
23.	224		.007	47.			
24.	225		.011	48.			