Gilt Edge Project

3/3

Pit-Bench-Pattern #
D-14-3

Submittal Date
10-31-90 2:30PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/1/90

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	261		.009	25.	Standard ✓		.015
2.	262		.008	26.	106		.012
3.	263		.010	27.			
4.	264		.019	28.			
5.	265	.047	.058	29.			
6.	266		.012	30.			
7.	267		.009	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	268		.008	33.			
10.	269		.011	34.			
11.	281	.027	.022	35.			
12.	282		.012	36.			
13.	283		.009	37.			
14.	284		.008	38.			
15.	285		.017	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	286	.032	.034	42.	Standard ✓		
19.	303(1)	.018	.019	43.			
20.	303(2)		.017	44.			
21.	304		.009	45.			
22.	305		.016	46.			
23.	306		.010	47.			
24.	✓Pulp		.035	48.			

LLD

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-14-3

Submittal Date
10-31-90 8:00AM 12:30PM

BLAST HOLE

Hot HoCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/1/90

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	HoCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	HoCN Au.
1.	83	.068	.055	25.	Standard ✓		.015
2.	84	.026	.017	26.	513	.030	.017
3.	85	.018	.012	27.	514		.023
4.	101	.014	.007	28.	515(1)	.012	.009
5.	102	.016	.013	29.	515(2)		.009
6.	103	.017	.020	30.	516	.014	.014
7.	104	.009	.011	31.	517	.016	.017
8.	Standard ✓		.015	32.	518	.009	.008
9.	105	.016	.017	33.			
10.	501		.030	34.			
11.	502		.026	35.	519	.006	.007
12.	503		.018	36.	520	.024	.014
13.	504		.016	37.	521	.009	.009
14.	505	.009	.016	38.	522	.018	.013
15.	506	.010	.017	39.	229		.017
16.				40.	230		.014
17.				41.	231	.032	.038
18.	507	.016	.016	42.	Standard ✓		.015
19.	508	.018	.013	43.	232		.041
20.	509		.009	44.	250		.011
21.	V Pulp	.029	.031	45.	251		.042
22.	510	.012	.010	46.	252		.036
23.	511	.020	.015	47.	253		.027
24.	512	.044	.032	48.		Std ✓	.015

2:30

LLD

Gold Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-14-3

Submittal Date
11-1-90 1:25PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/2/90

NAME: VD, KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	205		.007	25.	Standard ✓		.015
2.	206	.008	.011	26.	245		.006
3.	207		.007	27.	246		.008
4.	208		.022	28.	247	.012	.013
5.	209		.006	29.	248		.005
6.	210		.018	30.	249		.012
7.	211		.023	31.	270		.013
8.	Standard ✓		.016	32.	271		.013
9.	221		.017	33.			
10.	222		.008	34.			
11.	223		.011	35.			
12.	224		.007	36.			
13.	✓Pulp		—	37.			
14.	225	.023	.025	38.			
15.	226		.006	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	227		.006	42.	Standard ✓		
19.	228		.014	43.			
20.	241(1)	.006	.005	44.			
21.	241(2)		.006	45.			
22.	242		.011	46.			
23.	243		.013	47.			
24.	244		.022	48.			

LLD

Gilt Edge Project

01/2

Pit-Bench-Pattern #
D-14-3

Submittal Date
11-1-90 1:25 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/2/90

NAME: KW, VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	121	.008	.009	25.	Standard ✓		.015
2.	122	.012	.014	26.	165	.007	.010
3.	123	.005	.009	27.	166	.010	.010
4.	124	.012	.012	28.	167	.013	.015
5.	125		.008	29.	168	.011	.018
6.	126	.020	.018	30.	169		.012
7.	127		.011	31.	181	.009	.015
8.	Standard ✓		.015	32.	182	.020	.018
9.	141	.010	.013	33.			
10.	142		.016	34.			
11.	143	.015	.017	35.	183	.018	.021
12.	144	.008	.009	36.	184		.008
13.	✓ Pulp	.028	.031	37.	185		.011
14.	145		.015	38.	186	.005	.004
15.	146	.018	.018	39.	187		.007
16.				40.	188		.037
17.				41.	189		.015
18.	147	.041	.038	42.	Standard ✓		.015
19.	148		.016	43.	190		.011
20.	161(1)	.024	.025	44.	201		.008
21.	161(2)		.024	45.	202		.016
22.	162	.006	.007	46.	203		.011
23.	163	.008	.009	47.	204	.024	.029
24.	164	.019	.017	48.		Std ✓	.015

LLD

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-14-3

Submittal Date
10-30-90 2:30PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/31/90

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	49	.022	.012	25.	Standard ✓		.015
2.	70		.022	26.	97		.021
3.	71	.046	.038	27.	98	.034	.038
4.	72	.013	.017	28.	107	.022	.017
5.	73	.055	.052	29.	108	.014	.015
6.	74	.183	.094	30.	109	.099	.046 ✓
7.	75	.037	.030	31.	110	.034	.038
8.	Standard ✓		.015	32.	111		.027
9.	76	.015	.012	33.	[redacted]		
10.	86	.020	.014	34.			
11.	87		.014	35.	112		.063
12.	✓Pulp		.032	36.	113	.029	.029
13.	88	.014	.014	37.	114	.042	.039
14.	89	.037	.022	38.	115	.061	.059
15.	90	.034	.024	39.	116	.066	.067
16.	[redacted]			40.	117		.054
17.				41.	118	.188	.151
18.	91	.054	.059	42.	Standard ✓		.015
[illegible]	92(1)	.045	.044	43.	119		.025
[illegible]	92(2)		.042	44.	128	.013	.011
21.	93	.072	.063	45.	129	.014	.014
22.	94	.060	.055	46.	130	.037	.036
23.	95	.023	.017	47.	131		.060
24.	96		.022	48.		Std ✓	.014

Re
✓.0
FA

X

LLD

Gilt Edge Project

0/3

Pit-Bench-Pattern #
D-14-3

Submittal Date
10-31-90 8:00AM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/1/90

NAME: KD, VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1	.020	.014	25.	Standard ✓		.015
2.	2	.012	.009	26.	44	.013	.011
3.	3	.014	.013	27.	45	.014	.010
4.	4	.011	.010	28.	46	.010	.009
5.	5	.007	.008	29.	47		.014
6.	6		.007	30.	48	.017	.014
7.	7	.012	.012	31.	50	.060	.032
8.	Standard ✓		.015	32.	51	.076	.030
9.	21	.025	.021	33.			
10.	22	.016	.015	34.			
11.	23	.012	.047	35.	52	.046	.024
12.	V Pulp	.030	.032	36.	61	.030	.009
13.	24	.008	.014	37.	62	.016	.033
14.	25	.004	.011	38.	63	.029	.024
15.	26	.020	.011	39.	64	.013	.012
16.				40.	65	.015	.014
17.				41.	66	.010	.010
18.	27	.012	.012	42.	Standard ✓		.014
19.	28	.052	.016	43.	67		.010
20.	29	.126	.048	44.	68	.019	.018
21.	41(1)	.019	.014	45.	69	.027	.025
22.	41(2)		.013	46.	81	.009	.006
23.	42	.016	.015	47.	82	.016	.010
24.	43	.062	.066	48.		Std ✓	.014

Rerun
FA .014

Rerun

LLD

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-14-3

Submittal Date
10/29/90 1:30p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/30/90

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	191	.043	.045	25.	Standard ✓		
2.	192		.029	26.			
3.	✓7		.032	27.			
4.	212		.034	28.			
5.	213-1	.091	.103	29.			
6.	213-2		.079	30.			
7.	233		.038	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	234		.068	33.			
10.	254		.022	34.			
11.	255	.021	.021	35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

LLD

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
0-14-3

Submittal Date
10-30-90 2:30PM Cont

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/31/90

NAME: KW, VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	132		.030	25.	Standard ✓		.014
2.	133	.044	.046	26.	160(1)	.023	.022
3.	134	.015	.017	27.	160(2)		.023
4.	135	.021	.019	28.	170		.016
5.	136		.042	29.	171	.021	.021
6.	137		.043	30.	172	.019	.020
7.	138		.037	31.	173		.033
8.	Standard ✓		.014	32.	174		.024
9.	139		.027	33.			
10.	140	.016	.019	34.			
11.	149	.026	.025	35.	175		.022
12.	150	.016	.014	36.	176	.023	.028
13.	151		.021	37.	177	.012	.011
14.	152	.042	.037	38.	178		.015
15.	153		.032	39.	179		.020
16.				40.	193		.077
17.				41.	194	.027	.032
18.	154		.061	42.	Standard ✓		.015
19.	155		.021	43.	195	.013	.016
20.	✓Pulp		.032	44.	196		.015
21.	156	.016	.014	45.	197		.011
22.	157		.019	46.	198		.014
23.	158		.022	47.	199	.017	.017
24.	159		.028	48.		Std ✓	.014

LLD

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-14-3

Submittal Date
10-30-90 2:30 PM Cont.

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/31/90

NAME: KW, LD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	214		.086	25.	Standard ✓		
2.	215		.029	26.			
3.	216		.038	27.			
4.	217		.025	28.			
5.	218	.009	.014	29.			
6.	235		.048	30.			
7.	236		.039	31.			
8.	Standard ✓		.014	32.			
9.	✓Pulp		.032	33.			
10.	237(1)	.015	.019	34.			
11.	237(2)		.019	35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

LD