BROHM MINING CORPORATION

BLAST HOLE ORE TYPE

PATTERN S-15-6

DATE 6-28-90

NO.	SULF.	MIX	OXIDE	NO.	SULF.	MIX	OXIDE	NO.	SULF.	MIX	OXIDE	NO.	SULF.	MIX	OXIDE
1		X		106			X	165			X	223			X
2	X			107			X	166			X	224		X	
				108			X	167			X	225			X
21	X			109		X		168			X	226			X
22	X			110		X		169			X	227			X
23			X	111			X	170			X	228			X
24		X		112			X	171			X	229		X	
								172			X	230		X	
41	X			121		X		173			X	231			X
42	X			122			X					232			X
43	X			123			X	181			X	233			X
44	X			124			X	182			X				
45	X			125			X	183			X	241			X
46		X		126			X	184			X	242			X
				127			X	185		X		243			X
61			X	128			X	186		X		244			X
62			X	129			X	187			X	245			X
63		X		130			X	188			X	246			X
64			X	131			X	189			X	247			X
65		X		132		X		190			X	248			X
66	X			133		X		191		X		249			X
67	X							192		X		250			X
68		X		141			X	193		X		251			X
				142		X						252		X	
81			X	143			X	201			X	253		X	
82			X	144			X	202			X				
83			X	145			X	203		X		262			X
84			X	146			X	204			X	263			X
85			X	147			X	205			X	264			X
86			X	148			X	206			X	265			X
87			X	149			X	207		X		266			X
88		X		150			X	208			X	267			X
89		X		151			X	209		X		268			X
90		X		152			X	210			X	269			X
				153			X	211			X	270			X
101			X					212		X		271			X
102			X	161			X	213			X	272			X
103			X	162			X					273			X
104		X		163			X	221			X				
105			X	164		X		222			X				

BROWN [illegible] CONSTRUCTION
Gi[illegible] Project

①

Pit-Bench-Pattern #
5-15-6

Submittal Date
6-28-90 9:25 AM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/28/90

NAME: Chad A VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1		.042	25.	Standard ✓		.015
2.	2		.003	26.	86-1		.008
3.	21		.007	27.	86-2		.008
4.	22		.008	28.	87		.004
5.	23		.016	29.	88		.010
6.	24		.005	30.	89		.013
7.	41		.010	31.	90		.014
8.	Standard ✓		.015	32.	121		.004 *
9.	42		.008	33.	[redacted]		
10.	43		.003	34.			
11.	44		.002	35.	141		.006
12.	45		.001	36.	142		.010
13.	46		.004	37.	161		.012
14.	61		.012	38.	162		.011
15.	62		.009	39.	163		.017
16.	[redacted]			40.	164		.005
17.				41.	165		.031
18.	V6		.026	42.	Standard ✓		.015
19.	63		.006	43.	166		.038
20.	64		.003	44.	167		.008
21.	65		.006	45.	168		.021
22.	66		.005	46.	169		.016
23.	67		.003	47.	170		.020
24.	68		.023	48.		Std ✓	.014

✓✓

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

(2)

Pit-Bench-Pattern #
5-15-6

Submittal Date
6-27-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/28/90

NAME: Chad A VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	81		.013	25.	Standard ✓		.015
2.	82		.015	26.	125-1		.013
3.	83		.008	27.	125-2		.016
4.	84		.006	28.	126		.008
5.	85		.012	29.	127		.014
6.	101		.036	30.	128		.014
7.	102		.023	31.	129		.010
8.	Standard ✓		.015	32.	130		.011
9.	103		.009	33.			
10.	104		.006	34.			
11.	105		.009	35.	131		.008
12.	106		.009	36.	132		.005
13.	107		.011	37.	133		.002
14.	108		.008	38.	143		.031
15.	109		.008	39.	144		.029
16.				40.	145		.045
17.				41.	146		.025
18.	✓6		.026	42.	Standard ✓		.016
19.	110		.006	43.	147		.026
20.	111		.002	44.	148		.014
21.	112		.004	45.	149		.022
22.	122		.049	46.	150		.017
23.	123		.012	47.	151		.014
24.	124		.013	48.		Std ✓	.015

.015

Gilt Edge Project

(3)

Pit-Bench-Pattern #
5-15-6

Submittal Date
6-27-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/28/90

NAME: Chad G

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	152		.011	25.	Standard ✓		.015
2.	153		.006	26.	249-1		.024 → .022
3.	185		.013	27.	249-2		.019
4.	186		.007	28.	250		.018
5.	206		.016	29.	251		.010
6.	207		.028	30.	252		.016
7.	208		.038	31.	253		.005
8.	Standard ✓		.015	32.	269		.071
9.	209		.040	33.			
10.	210		.022	34.			
11.	211		.027	35.	270		.274
12.	212		.031	36.	271		.119
13.	213		.057	37.	272		.026
14.	227		.028	38.	273		.012
15.	228		.021	39.	290		.081
16.				40.	291		.039
17.				41.	292		.006
[illegible]	226		.027	42.	Standard ✓		.015
[illegible]	229		.018	43.	293		.078
20.	230		.032	44.	311		.034
21.	231		.069	45.	312		.199
22.	232		.095	46.	313		.134
23.	233		.069	47.	332		.124
24.	248		.028	48.	333		.093
				49	353		.059
				50	Standard ✓		.015

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-15-6

Submittal Date
6-28-90 1:00 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/22/90

NAME: Cad 9 VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		
2.				26.			
3.				27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.	222		.028
13.				37.	223		.015
14.				38.	224		.016
15.				39.	225		.060
16.				40.	241		[illegible]34
17.				41.	[illegible]42		[illegible]51
				42.	Standard ✓		[illegible]15
				43.	243		.026
				44.	244		.019
21.				45.	245		.022
22.				46.	246		.020
23.				47.		Std. ✓	.015
24.				48.			

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-15-6

Submittal Date
6-28-90 9:25 AM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/2/90

NAME: Chad a VP

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	171		.043	25.	Standard ✓		.015
2.	172		.046	26.	226-1		.021
3.	173		.021	27.	226-2		.026
4.	181		.012	28.	247		.029
5.	182		.035	29.	268		.010
6.	183		.023	30.	289		.020
7.	184		.017	31.	310		.035
8.	Standard ✓		.015	32.	331		.020
9.	187		.016	33.			
10.	188		.056	34.			
11.	189		.032	35.	373		.018
12.	190		.016	36.			
13.	191		.020	37.			
14.	192		.053	38.			
15.	193		.068	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	V6		.028	42.	Standard ✓		
19.	201		.019	43.			
20.	202		.009	44.			
21.	203		.012	45.			
22.	204		.010	46.			
23.	205		.019	47.			
24.	221		.029	48.			

.024

Gilt Edge Project

(2)

Pit-Bench-Pattern #
S-15-6

Submittal Date
6-28-90 1:00 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/2/90

NAME: Chad a VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	262		.039	25.	Standard ✓		.014
2.	263		.035	26.	352-1		.026
3.	264		.018	27.	352-2		.025
4.	265		.010	28.	372		.005
5.	266		.007	29.	62890AB		.028
6.	267		.010	30.	62890AB		.025
7.	284		.029	31.	62890CD		.025
8.	Standard ✓		.015	32.	62890CD		.025
9.	285		.154	33.			
10.	286		.007	34.			
11.	287		.028	35.			
12.	288		.013	36.			
13.	306		.024	37.			
14.	307		.008	38.			
15.	308		.012	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	✓6		.029	42.	Standard ✓		
19.	309		.016	43.			
20.	328		.012	44.			
21.	329		.013	45.			
22.	330		.012	46.			
23.	350		.020	47.			
24.	351		.023	48.			

Brown Mining Corporation
Gilt Edge Project

①

Pit-Bench-Pattern # 5-15-6

Submittal Date 6-28-90 9:25 AM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/28/90

NAME: Chad A VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1	.051	.042	25.	Standard ✓		.015
2.	2	.006	.003	26.	86-1		.008
3.	21		.007	27.	86-2		.008
4.	22		.008	28.	87		.004
5.	23		.016	29.	88	.014	.010
6.	24		.005	30.	89		.013
7.	41		.010	31.	90		.014
8.	Standard ✓		.015	32.	121		.004 *
9.	42		.008	33.			
10.	43		.003	34.			
11.	44	.004	.002	35.	141		.006
12.	45		.001	36.	142		.010
13.	46		.004	37.	161		.012
14.	61		.012	38.	162	.010	.011
15.	62		.009	39.	163		.017
16.				40.	164		.005
17.				41.	165		.031
18.	V6		.026	42.	Standard ✓		.015
19.	63		.006	43.	166		.038
20.	64		.003	44.	167	.009	.008
21.	65		.006	45.	168		.021
22.	66		.005	46.	169		.016
23.	67		.003	47.	170	.021 ✓	.020
24.	68		.023	48.		Std ✓	.014

LLD
BM 7-18-90