Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-15-13 Done

Submittal Date
8-24-90 10:00 AM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/27/90

NAME: Chad A. VO

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	149	.072	.069	25.	Standard ✓		.015
2.	164		.012	26.	227(1)		.011
3.	165		.021	27.	227(2)		.012
4.	166	.039	.040	28.	228		.030
5.	167		.018	29.	230		.032
6.	168		.011	30.	231		.038
7.	170		.028	31.	232		.012
8.	Standard ✓		.015	32.	233		.010
9.	185		.012	33.			
10.	186		.026	34.			
11.	187	.047	.044	35.	246		.014
12.	188	.013	.011	36.	247		.007
13.	190		.038	37.	248	.027	.028
14.	191		.055	38.	249	.018	.019
15.	205		.010	39.	250		.012
16.				40.	251		.013
17.				41.	252		.004
18.	206		.009	42.	Standard ✓		.015
19.	207		.016	43.	253		.005
20.	208		.021	44.	254		.030
21.	210	.063	.063	45.	501		.020
22.	211		.008	46.	502		.021
23.	212		.021	47.	503		.007
24.	226	.008	.008	48.	504	.009	.006
				49.	505		.005
				50.	Standard ✓		.015

- BM

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-15-13

Submittal Date
8-23-90 1:15pm (cont)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8-24-90

NAME: VO CA

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	273		.026	25.	Standard ✓		
2.	274	.034	.033	26.			
3.	275		.063	27.			
4.	276		.037	28.			
5.	283		.003	29.			
6.	284		.006	30.			
7.	285		.006	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	286		.009	33.			
10.	287		.012	34.			
11.	288	.042	.040	35.			
12.	289	.020	.019	36.			
13.	290		.025	37.			
14.	291		.026	38.			
15.	292		.024	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	293		.034	42.	Standard ✓		
19.	294		.043	43.			
20.	295		.062	44.			
21.	296		.022	45.			
22.	304	.037	.036	46.			
23.				47.			
24.				48.			

✓BM

LLD

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-15-13

Submittal Date
8-22-90 1:00PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/23/90

NAME: Chad 9, VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	349		.007	25.	Standard ✓		
2.	350	.007	.005	26.			
3.	351		.006	27.			
4.	352		.006	28.			
5.	353		.011	29.			
6.	354		.009	30.			
7.	370		.007	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	371		.006	33.			
10.	372		.012	34.			
11.	373		.007	35.			
12.	544		.020	36.			
13.	545	.019	.020	37.			
14.	546		.022	38.			
15.	547		.015	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	548	.039	.038	42.	Standard ✓		
19.	549(1)		.016	43.			
20.	549(2)		.015	44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

✓ BM 8-28-90

22D

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-15-13

Submittal Date 8-21-90 1:00PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/22/90

NAME: Chad Q, VO

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	520	.016	.015	25.	Standard ✓		.015
2.	521	.024	.021	26.	541(1)	.023	.020
3.	522		.039	27.	541(2)		.021
4.	523		.019	28.	542		.042
5.	524		.028	29.	543		.025
6.	525	.014	.013	30.	Std ✓		.015
7.	526		.027	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	527		.025	33.			
10.	528		.024	34.			
11.	529		.009	35.			
12.	530		.031	36.			
13.	531	.024	.023	37.			
14.	532		.082	38.			
15.	533	.301	.269	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	534		.047	42.	Standard ✓		
19.	535		.029	43.			
20.	536	.045	.043	44.			
21.	537		.067	45.			
22.	538		.022	46.			
23.	539		.026	47.			
24.	540		.025	48.			

✓ BM 8-28-90

Gilt Edge Project

3,

Pit-Bench-Pattern #

Test Holes NEAR Workings 5-15-13

Submittal Date

6-5-90 1:30 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake

and

FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-6-90

NAME: Chada

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1-20'		.061	25.	Standard ✓		
2.	1-40'		.020	26.			
3.	2-20'		.005	27.			
4.	2-40'		1.110	28.			
5.	3-20'		.007	29.			
6.	5-20'		.008	30.			
7.	5-40'		.021	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	✓ 6		.029	33.	[redacted]		
10.	6-20'-1		.031	34.			
11.	6-20'-2		.036	35.			
12.	6-40'		.030	36.			
13.	7-20'		.086	37.			
14.	7-40'		.032	38.			
15.	AB-1		.029	39.			
16.	[redacted]			40.			
17.				41.			
18.	AB-2		.030	42.	Standard ✓		
19.	CD-1		.027	43.			
20.	CD-2		.028	44.			
21.		✓SH	.014	45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

Crusher 12806 0590

BROWN MINING CONSULTANTS
0118 Edge Project

3

Pit-Bench-Pattern / Test Holes

NEAR WORKINGS S-15-13

Submittal Date 6-5-90 1:30 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-6-90

NAME: Chad a

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1-20'	.222	.061	25.	Standard ✓		
2.	1-40'	.025	.020	26.			
3.	2-20'	.007	.005	27.			
4.	2-40'	2.278	1.110	28.			
5.	3-20'	.016	.007	29.			
6.	5-20'	.020	.008	30.			
7.	5-40'	.037	.021	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	✓ 6		.029	33.	[redacted]		
10.	6-20'-1	.062	.031	34.			
11.	6-20'-2		.036	35.			
12.	6-40'	.047	.030	36.			
13.	7-20'	.201	.086	37.			
14.	7-40'	.040	.032	38.			
15.	AB-1		.029	39.			
16.	[redacted]			40.			
17.				41.			
18.	AB-2		.030	42.	Standard ✓		
19.	CD-1		.027	43.			
20.	CD-2		.028	44.			
21.		✓SH	.014	45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

Crusher H2806 0590

LD

S-15-14


5-15-14
13' x 13'
Toes 10' Centers
20
23
45000.
37500.


31 10/3/91 A
26 10/3/91 P
50 10/4/91 a
20
S
S-15-14
13' x 13'
Toes 10' Centers
45000.
27500.
23

5-15-14
Rerun FA
189 .039

CHECKED OK
10/12/91
BM

0 no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	11514	0			0.000		95.0%	
S15	14	1		13.000	13.684	3	95.0%	
S15	14	2		25.000	26.316	3	95.0%	
S15	14	3		65.000	68.421	3	95.0%	
S15	14	21		33.000	34.737	3	95.0%	
S15	14	22	93.000	90.000	93.000	3	100.0%	96.8%
S15	14	23	44.000	44.000	44.000	2	100.0%	100.0%
S15	14	25	24.000	18.000	24.000	3	100.0%	75.0%
S15	14	41		68.000	71.579	3	95.0%	
S15	14	42		16.000	16.842	3	95.0%	
S15	14	43	32.000	19.000	32.000	2	100.0%	59.4%
S15	14	44		16.000	16.842	3	95.0%	
S15	14	45	17.000	16.000	17.000	3	100.0%	94.1%
S15	14	46		15.000	15.789	3	95.0%	
S15	14	47		22.000	26.190	2	84.0%	
S15	14	61		15.000	15.789	3	95.0%	
S15	14	62		11.000	11.579	3	95.0%	
S15	14	63		31.000	32.632	3	95.0%	
S15	14	64		11.000	11.579	3	95.0%	
S15	14	65		17.000	17.895	3	95.0%	
S15	14	66		35.000	36.842	3	95.0%	
S15	14	67	14.000	11.000	14.000	2	100.0%	78.6%
S15	14	68		7.000	8.333	2	84.0%	
S15	14	69		4.000	5.714	1	70.0%	
S15	14	81	25.000	26.000	25.000	2	100.0%	104.0%
S15	14	82	14.000	11.000	14.000	2	100.0%	78.6%
S15	14	83	20.000	20.000	20.000	3	100.0%	100.0%
S15	14	84		18.000	18.947	3	95.0%	
S15	14	85		17.000	17.895	3	95.0%	
S15	14	86		34.000	35.789	3	95.0%	
S15	14	87	20.000	17.000	20.000	2	100.0%	85.0%
S15	14	88	28.000	21.000	28.000	2	100.0%	75.0%
S15	14	89		6.000	7.143	2	84.0%	
S15	14	90		5.000	7.143	1	70.0%	
S15	14	101		8.000	9.524	2	84.0%	
S15	14	102	10.000	8.000	10.000	2	100.0%	80.0%
S15	14	103		8.000	8.421	3	95.0%	
S15	14	104		22.000	23.158	3	95.0%	
S15	14	105		32.000	33.684	3	95.0%	
S15	14	106		10.000	10.526	3	95.0%	
S15	14	107	10.000	8.000	10.000	2	100.0%	80.0%
S15	14	108	26.000	18.000	26.000	2	100.0%	69.2%
S15	14	109	29.000	21.000	29.000	2	100.0%	72.4%
S15	14	110	19.000	12.000	19.000	1	100.0%	63.2%
S15	14	111		3.000	4.286	1	70.0%	
S15	14	112		14.000	20.000	1	70.0%	
S15	14	121		7.000	7.368	3	95.0%	
S15	14	122		5.000	5.263	3	95.0%	
S15	14	123		9.000	9.474	3	95.0%	
S15	14	124		15.000	15.789	3	95.0%	
S15	14	125		11.000	13.095	2	84.0%	
S15	14	126	21.000	18.000	21.000	3	100.0%	85.7%
S15	14	127		7.000	8.333	2	84.0%	

S15	14	128		6.000	7.143	2	84.0%	
S15	14	129	41.000	8.000	41.000	2	100.0%	19.5%
S15	14	130		5.000	5.952	2	84.0%	
S15	14	131		5.000	5.952	2	84.0%	
S15	14	132		3.000	4.286	1	70.0%	
S15	14	133		2.000	2.381	2	84.0%	
S15	14	141		3.000	3.158	3	95.0%	
S15	14	143		18.000	18.947	3	95.0%	
S15	14	144		3.000	3.571	2	84.0%	
S15	14	145		3.000	3.571	2	84.0%	
S15	14	146		3.000	3.158	3	95.0%	
S15	14	147		15.000	15.789	3	95.0%	
S15	14	148		5.000	5.952	2	84.0%	
S15	14	149		10.000	11.905	2	84.0%	
S15	14	150	32.000	14.000	32.000	2	100.0%	43.8%
S15	14	151		6.000	7.143	2	84.0%	
S15	14	152		5.000	5.952	2	84.0%	
S15	14	153		6.000	7.143	2	84.0%	
S15	14	164		8.000	8.421	3	95.0%	
S15	14	165		6.000	7.143	2	84.0%	
S15	14	166		12.000	12.632	3	95.0%	
S15	14	167		7.000	8.333	2	84.0%	
S15	14	168		7.000	8.333	2	84.0%	
S15	14	169		10.000	11.905	2	84.0%	
S15	14	170		7.000	7.368	3	95.0%	
S15	14	171		8.000	9.524	2	84.0%	
S15	14	186		3.000	3.571	2	84.0%	
S15	14	187	37.000	23.000	37.000	2	100.0%	62.2%
S15	14	188		9.000	9.474	3	95.0%	
S15	14	189	8.000	35.000	8.000	2	100.0%	437.5%
S15	14	190		6.000	6.316	3	95.0%	
S15	14	207		2.000	2.381	2	84.0%	
S15	14	208		5.000	5.952	2	84.0%	
S15	14	209	18.000	16.000	18.000	3	100.0%	88.9%
S15	14	501		28.000	29.474	3	95.0%	
S15	14	502		34.000	35.789	3	95.0%	
S15	14	503	30.000	17.000	30.000	3	100.0%	56.7%
S15	14	504		22.000	23.158	3	95.0%	
S15	14	505		33.000	34.737	3	95.0%	
S15	14	506		24.000	25.263	3	95.0%	
S15	14	507	37.000	18.000	37.000	2	100.0%	48.6%
S15	14	508	17.000	14.000	17.000	2	100.0%	82.4%
S15	14	509		13.000	15.476	2	84.0%	
S15	14	510		11.000	11.579	3	95.0%	
S15	14	511		7.000	8.333	2	84.0%	
S15	14	512		10.000	11.905	2	84.0%	
S15	14	513		5.000	5.952	2	84.0%	
S15	14	514		5.000	7.143	1	70.0%	
S15	14	515		11.000	15.714	1	70.0%	
S15	14	516		4.000	5.714	1	70.0%	
S15	14	517		5.000	7.143	1	70.0%	
S15	14	518		12.000	17.143	1	70.0%	
S15	14	519	20.000	14.000	20.000	1	100.0%	70.0%
S15	14	1001	36.000	17.000	36.000	3	100.0%	47.2%
	mean		26.7407	15.1038	17.7027		90.9%	22.2%

Priority Run (1)

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-15-14

Submittal Date
10-3-91 9:01 am

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10-4-91

NAME: MM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	69		.004	25.	Standard ✓		.015
2.	89		.006	26.	171		.008
3.	90		.005	27.	189	.008	.035 ← rerun FA
4.	109	.029	.021	28.	190		.006
5.	110	.019	.012	29.	209	.018	.016
6.	111		.003	30.	512		.010
7.	112		.014	31.	513		.005
8.	Standard ✓		.015	32.	514		.005
9.	r7		.028	33.			
10.	129-1	.041	.007	34.			
11.	129-2		.008	35.	515		.011
12.	130		.005	36.	516		.004
13.	131		.005	37.	517		.005
14.	132		.003	38.	518		.012
15.	133		.002	39.	519	.020	.014
16.				40.			
17.				41.			
18.	149		.010	42.	Standard ✓		
19.	150	.032	.014	43.			
20.	151		.006	44.			
21.	152		.005	45.			
22.	153		.006	46.			
23.	169		.010	47.			
24.	170		.007	48.			

93 ✓

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-15-14

Submittal Date
10-3-91

BLAST HOLE

3

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10-4-91

NAME: MM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	3		.065	25.	Standard ✓		.015
2.	23	.044	.044	26.	147		.015
3.	43	.032	.019	27.	148		.005
4.	44		.016	28.	164		.008
5.	47		.022	29.	168		.007
6.	63		.031	30.	188		.009
7.	64		.011	31.	208		.005
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	67		.028	33.			
10.	67-1	.014	.011	34.			
11.	67-2		.011	35.			
12.	68		.007	36.			
13.	84		.018	37.			
14.	87	.020	.017	38.			
15.	88	.028	.021	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	104		.022	42.	Standard ✓		
19.	107	.010	.008	43.			
20.	108	.026	.018	44.			
21.	124		.015	45.			
22.	127		.007	46.			
23.	128		.006	47.			
24.	144		.003	48.			

95

EOP

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

(7)

Pit-Bench-Pattern #
S-15-14

Submittal Date
10-4-91 9:06 am

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/7/91

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1		.013	25.	Standard ✓		.015
2.	2		.025	26.	102	.010	.008
3.	21		.033	27.	103		.008
4.	22	.093	.090	28.	105		.032
5.	25	.024	.018	29.	106		.010
6.	41		.068	30.	121		.007
7.	42		.016	31.	122		.005
8.	Standard ✓		.015	32.	123		.009
9.	r 7		.026	33.			
10.	45-1	.017	.016	34.			
11.	45-2		.016	35.	125		.011
12.	46		.015	36.	126	.021	.018
13.	61		.015	37.	141		.003
14.	62		.011	38.	143		.018
15.	65		.017	39.	145		.003
16.				40.	146		.003
17.				41.	165		.006
18.	66		.035	42.	Standard ✓		.015
19.	81	.025	.026	43.	166		.012
20.	82	.014	.011	44.	167		.007
21.	83	.020	.020	45.	186		.003
22.	85		.017	46.	187	.037	.023
23.	86		.034	47.	207		.002
24.	101		.008	48.			

EOP

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-15-14

Submittal Date
10-4-91 9:06 A (cont)

BLAST HOLE

(2)

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/7/91

NAME: MM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	501		.028	25.	Standard ✓		
2.	502		.034	26.			
3.	503	.030	.017	27.			
4.	504		.022	28.			
5.	505		.033	29.			
6.	506		.024	30.			
7.	507	.037	.018	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	508	.017	.014	33.			
10.	509		.013	34.			
11.	510		.011	35.			
12.	511		.007	36.			
13.	1001-1	.036	.015	37.			
14.	1001-2		.019	38.			
15.	r7		.029	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			