BROWN MINING CONTRACTORS
Gilt Edge Project

(2)

Pit-Bench-Pattern #
S-15-5

Submittal Date
6-21-90 1:45

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-21-90

NAME: Chad O

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	181		.072	25.	Standard ✓		.015
2.	182		.109	26.	723-1	.008	.008
3.	183	.054	.049	27.	723-2		.008
4.	184		.068	28.	62090AB		.038
5.	185		.021	29.	62090AB		.032
6.	186	.009	.008	30.	62090CD		.062
7.	187		.020	31.	62090CD		.053
8.	Standard ✓		.015	32.	62190AB		.047
9.	188		.019	33.			
10.	189	.142	.136	34.			
11.	712		.003	35.	62190AB		.048
12.	713		.005	36.	62190CD		.054
13.	714	.039	.038	37.	62190CD		.050
14.	715	.007	.005	38.	Standard ✓		.015
15.	716		.052	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	V6		.028	42.	Standard ✓		
19.	717		.017	43.			
20.	718		.013	44.			
21.	719		.010	45.			
22.	720		.002	46.			
23.	721	.029	.030	47.			
24.	722		.014	48.			

Crushers

LD
BM 7-5-90

BROWN MINING CONSULTANTS
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-15-5

Submittal Date
6-22-90 1:00 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/25/90

NAME: Chada

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	201	.039	.037	25.	Standard ✓		
2.	202		.036	26.			
3.	203	.126	.118	27.			
4.	204	.017	.014	28.			
5.	205		.071	29.			
6.	725		.013	30.			
7.	726		.007	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	727		.007	33.			
10.	728		.009	34.			
11.	729		.010	35.			
12.	730		.007	36.			
13.	731	.004	.005	37.			
14.	732		.001	38.			
15.	733-1		.003	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	733-2		.003	42.	Standard ✓		
19.	V6		.027	43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

LD
Bill 7-5-90

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

(2)

Pit-Bench-Pattern # 5-15-5

Submittal Date 6-25-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/25/90

NAME: Chada

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	425		.032	25.	Standard ✓		.015
2.	426		.067	26.	62290CD		.063
3.	447	.083	.080	27.	62290CD		.065
4.	724		.009	28.	Standard ✓		.016
5.	734		.002	29.			
6.	735		.005	30.			
7.	736		.003	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	737		.003	33.			
10.	738		.008	34.			
11.	739	.014	.012	35.			
12.	740		.005	36.			
13.	741		.008	37.			
14.	742		.008	38.			
15.	743-1		.014	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	743-2		.015	42.	Standard ✓		
19.	✓6		.030	43.			
20.	62090AB		.036	44.			
21.	62090CD		.056	45.			
22.	62090CD		.059	46.			
23.	62290AB		.061	47.			
24.	62290AB		.064	48.			

Rerun Crusher

LD 7-5-90

Gilt Edge Project

①

Pit-Bench-Pattern #
5-15-5

Submittal Date
6-25-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/26/90

NAME: Chad a VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	147		.004	25.	Standard ✓		.015
2.	206	.047	.044	26.	321-1	.117	.100 → .105
3.	207	.013	.013	27.	321-2		.110
4.	208		.026	28.	322	.019	.017
5.	209		.015	29.	341		.018
6.	230		.014	30.	342		.024
7.	241		.057	31.	343		.014
8.	Standard ✓		.015	32.	361		.034
9.	242		.040	33.			
10.	243	.027	.027	34.			
11.	244	.015	.016	35.	362	.042	.041
12.	245		.015	36.	363	.018	.017
13.	246		.015	37.	364		.012
14.	247		.017	38.	381		.025
15.	248		.037	39.	382		.029
16.				40.	383	.024	.021
17.				41.	384		.018
18.	V6		.030	42.	Standard ✓		.015
19.	249	.102	.096	43.	385		.070
20.	250	.004	.003	44.	403		.025
21.	261		.015	45.	404		.042
22.	262		.074	46.	405	.035	.033
23.	263		.040	47.	406		.041
24.	301		.032	48.	standard ✓		.015

LD
✓ BM 7-5-90

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-15-5

Submittal Date 6-20-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-21-90

NAME: Chad

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		.015
2.				26.	225-1	.087	.085
3.				27.	225-2		.085
4.				28.	226		.046
5.				29.	227		.026
6.				30.	228	.017	.017
7.				31.	229		.004
8.	Standard ✓			32.	701		.001
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.	702		.002
12.				36.	703		.004
13.				37.	704		.006
14.				38.	705		.005
15.				39.	706	.014	.013
16.				40.	707		.002
17.				41.	708		.001
18.				42.	Standard ✓		.015
19.				43.	V6		.029
20.				44.	709		.005
21.	221	.104	.093	45.	710		.001
22.	222		.052	46.	711		.001
23.	223		.021	47.	#2806 1390 AB		.034
24.	224		.040	48.	AB "		.030
				49.	CD "		.032
				50.	CD "		.032

✓ BM 7-5-90 Crush

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

(2)

Pit-Bench-Pattern: 5-15-5

Submittal Date: 6-25-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/25/90

NAME: Chada

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	425		.032	25.	Standard ✓		.015
2.	426		.067	26.	62290CD		.063
3.	447		.080	27.	62290CD		.065
4.	724		.009	28.	Standard ✓		.016
5.	734		.002	29.			
6.	735		.005	30.			
7.	736		.003	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	737		.003	33.			
10.	738		.008	34.			
11.	739		.012	35.			
12.	740		.005	36.			
13.	741		.008	37.			
14.	742		.008	38.			
15.	743-1		.014	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	743-2		.015	42.	Standard ✓		
19.	✓6		.030	43.			
20.	62090AB		.036	44.			
21.	62090CD		.056	45.			
22.	62090CD		.059	46.			
23.	62290AB		.061	47.			
24.	62290AB		.064	48.			

Rerun Crusher

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-15-5

Submittal Date
6-22-90 1:00 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/25/90

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	201		.037	25.	Standard ✓		
2.	202		.036	26.			
3.	203		.118	27.			
4.	204		.014	28.			
5.	205		.071	29.			
6.	725		.013	30.			
7.	726		.007	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	727		.007	33.			
10.	728		.009	34.			
11.	729		.010	35.			
12.	730		.007	36.			
13.	731		.005	37.			
14.	732		.001	38.			
15.	733-1		.003	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	733-2		.003	42.	Standard ✓		
19.	V6		.027	43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

Gilt Edge Project

①

Pit-Bench-Pattern # 5-15-5

Submittal Date 6-25-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/26/90

NAME: Chad a

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	147		.004	25.	Standard ✓		.015
2.	206		.044	26.	321-1		.100
3.	207		.013	27.	321-2		.110
4.	208		.026	28.	322		.017
5.	209		.015	29.	341		.018
6.	230		.014	30.	342		.024
7.	241		.057	31.	343		.014
8.	Standard ✓		.015	32.	361		.034
9.	242		.040	33.			
10.	243		.027	34.			
11.	244		.016	35.	362		.041
12.	245		.015	36.	363		.017
13.	246		.015	37.	364		.012
14.	247		.017	38.	381		.025
15.	248		.037	39.	382		.029
16.				40.	383		.021
17.				41.	384		.018
18.	V6		.030	42.	Standard ✓		.015
19.	249		.096	43.	385		.070
20.	250		.003	44.	403		.025
21.	261		.015	45.	404		.042
22.	262		.074	46.	405		.033
23.	263		.040	47.	406		.041
24.	301		.032	48.	standard ✓		.015