BROWN MINING CONTRACTORS
Gilt Edge Project

2/2

Pit-Bench-Pattern #
D-15-1

Submittal Date
7-24-90 2PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/25/90

NAME: Chad W

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	533		.014	25.	Standard ✓		.015
2.	628	.010	.007	26.	919-1		.019
3.	629		.008	27.	919-2		.019
4.	630	.023	.024	28.	920	.016	.012
5.	631	.013	.015	29.	921		.015
6.	632		.014	30.	922		.018
7.	725		.009	31.	923		.014
8.	Standard ✓		.015	32.	924		.009
9.	726		.012	33.			
10.	727	.021	.022	34.			
11.	728	.013	.013	35.	925		.014
12.	729		.009	36.	926		.016
13.	730	.018	.015	37.	927	.019	.019
14.	731	.020	.020	38.	928		.018
15.	912		.032	39.	929		.016
16.				40.	930	.015	.012
17.				41.	931		.016
18.	V6		.029	42.	Standard ✓		.015
19.	913		.030	43.	1528	.024	.024
20.	914		.026	44.	1529		.038
21.	915		.021	45.	1530		.022
22.	916		.019	46.	1531	.025	.023
23.	917		.034	47.	1532	.018	.017
24.	918	.016	.015	48.	1533	.024	.021
					1534	.016	.015
					Standard ✓		.015

MW
BM 8-2-90

Gilt Edge Project

①/1

Pit-Bench-Pattern #
D-15-1

Submittal Date
7-25-90 5:00 PM

701-708 on 2:00PM 2nd sheet

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/26/90

NAME: Chad a

45 drops
Flocculant
added

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	709		.021	25.	Standard ✓		.014
2. *	710		.020	26.	1006-1		.012
3.	732	.015	.012	27.	1006-2		.011
4.	733		.012	28.	Standard ✓		.014
5.	734	.034	.031	29.			
6. *	735		.018	30.			
7. *	801		.004	31.			
8.	Standard ✓		.014	32.			
9.	802		.013	33.			
10.	803		.011	34.			
11.	804		.013	35.			
12.	805	.029	.026	36.			
13.	806	.011	.010	37.			
14. *	807	Rerun	.022	38.			
15. *	808	2:1	.024	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	√6		.031	42.	Standard ✓		
19.	1000		.021	43.			
20.	1001		.015	44.			
21.	1002		.017	45.			
22.	1003		.020	46.			
23.	1004	.027	.022	47.			
24.	1005	.016	.015	48.			

need to be Fired; clogged AA

M.W
BM 8-2-90

Gilt Edge Project

②/2

Pit-Bench-Pattern #
D-15-1

Submittal Date
7-25-90 2:00PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/26/90

NAME: Chad Q ⓦ

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	818	.040	.036	25.	Standard ✓		.014
2.	819		.023	26.	903-1	.016	.013
3.	820		.030	27.	903-2		.013
4.	821	.020	.018	28.	904		.007
5.	822		.018	29.	905	.014	.012
6.	823	.021	.019	30.	906	.026	.023
7.	824		.019	31.	907		.036
8.	Standard ✓		.015	32.	908	.024	.020
9.	825		.017	33.			
10.	826		.018	34.			
11.	827		.015	35.	909	.030	.026
12.	828	.019	.017	36.	911		.037
13.	829		.013	37.	1007		.020
14.	830		.011	38.	1008		.036
15.	831		.014	39.	701	.008	.007
16.				40.	702		.007
17.				41.	703		.008
18.	V6		.027	42.	Standard ✓		.015
19.	832		.016	43.	704		.012
20.	833		.018	44.	705	.035	.030
21.	834		.017	45.	706	.027	.024
22.	900		.011	46.	707		.006
23.	901		.012	47.	708	.020	.021
24.	902		.016	48.		✓ std.	.014

MW.
✓ BM 8-2-90

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-15-1

Submittal Date
7-23-90 1:30PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7-24-90

NAME: Chada

		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.			SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
	1.	1501	.028	.021		25.	Standard ✓		.015
*	2.	1502	.044	.037		26.	1521-1	.015	.011
*	3.	1503		.035		27.	1521-2		.011
*	4.	1504	.020	.016	*	28.	1522		.018
*	5.	1505		.014		29.	1523		.006
*	6.	1506	.024	.020		30.	1524		.017
*	7.	1507	.017	.012		31.	1525		.017
	8.	Standard ✓		.014		32.	1526		.007
*	9.	1508		.012		33.	[redacted]		
*	10.	1509		.019		34.	[redacted]		
*	11.	1510		.019		35.	1527		.013
*	12.	1511	.021	.018		36.	1535		.014
*	13.	1512	.061	.054		37.	1536		.013
	14.	1513		.009		38.	1537		.009
*	15.	1514		.011		39.	1538	.046	.040
	16.	[redacted]				40.	1539		.037
	17.	[redacted]				41.	1540		.031
	18.	V6		.028		42.	Standard ✓		.015
*	19.	1515	.021	.019		43.	1541		.023
*	20.	1516		.012		44.	1542	.017	.016
*	21.	1517	.026	.023		45.	1543		.014
*	22.	1518	.018	.012		46.	1544	.025	.024
*	23.	1519		.010		47.	1545		.021
	24.	1520		.009		48.	1546	.036	.033
						49.	1547	.011	.012
						50.	1548	.042	.038
							Standard ✓		.015

MW
BM 8-2-90

0338 Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-15-1

Submittal Date
7-25-90 5:00 PM

701-708 on 2:00PM 2nd sheet

BLAST HOLE

NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/26/90

NAME: Chad a

01

*5 drops flocculant added

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	709		.021	25.	Standard ✓		.014
* 2.	710		.020	26.	1006-1		.012
3.	732		.012	27.	1006-2		.011
4.	733		.012	28.	Standard ✓		.014
5.	734		.031	29.			
* 6.	735		.018	30.			
* 7.	801		.004	31.			
8.	Standard ✓		.014	32.			
9.	802		.013	33.	[redacted]		
10.	803		.011	34.	[redacted]		
11.	804		.013	35.			
12.	805		.026	36.			
13.	806		.010	37.			
* 14.	807	Rerun	.022	38.			
* 15.	808	2:1	.024	39.			
16.	[redacted]			40.			
17.	[redacted]			41.			
18.	✓6		.031	42.	Standard ✓		
19.	1000		.021	43.			
20.	1001		.015	44.			
21.	1002		.017	45.			
22.	1003		.020	46.			
23.	1004		.022	47.			
24.	1005		.015	48.			

Need to be Fired; cleaned AA

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-15-1

Submittal Date 7-24-90 2PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/25/90

NAME: Chada

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	56		.052	25.	Standard ✓		.015
2.	57		.022	26.	345-1		.017
3.	58		.030	27.	345-2		.017
4.	150		.014	28.	346		.020
5.	151		.052	29.	347		.026
6.	152		.048	30.	348		.038
7.	153		.047	31.	349		.031
8.	Standard ✓		.015	32.	350		.025
9.	154		.033	33.			
10.	155		.041	34.			
11.	156		.026	35.	351		.021
12.	157		.043	36.	441		.014
13.	247		.054	37.	442		.045
14.	248		.040	38.	443		.019
15.	249		.052	39.	444		.014
16.				40.	445		.011
17.				41.	446		.021
18.	V6		.027	42.	Standard ✓		.014
19.	250		.047	43.	447		.029
20.	251		.027	44.	448		.024
21.	252		.030	45.	449		.030
22.	253		.034	46.	434		.020
23.	254		.037	47.	531		.014
24.	344		.030	48.	532		.013
				49.	Standard ✓		.015

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D 5-1

Submit Date
7-24-90 2PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/25/90

NAME: Chad A W

2/2

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	533		.014	25.	Standard ✓		.015
2.	628		.007	26.	919-1		.019
3.	629		.008	27.	919-2		.019
4.	630		.024	28.	920		.012
5.	631		.015	29.	921		.015
6.	632		.014	30.	922		.018
7.	725		.009	31.	923		.014
8.	Standard ✓		.015	32.	924		.009
9.	726		.012	33.			
10.	727		.022	34.			
11.	728		.013	35.	925		.014
12.	729		.009	36.	926		.016
13.	730		.015	37.	927		.019
14.	731		.020	38.	928		.018
15.	912		.032	39.	929		.016
16.				40.	930		.012
17.				41.	931		.016
18.	V6		.029	42.	Standard ✓		.015
19.	913		.030	43.	1528		.024
20.	914		.026	44.	1529		.038
21.	915		.021	45.	1530		.022
22.	916		.019	46.	1531		.023
23.	917		.034	47.	1532		.017
24.	918		.015	48.	1533		.021

1534 .015

Standard ✓ .015

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern
C-15-1

Submittal Date
7-23-90 1:30PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7-24-90

NAME: Chada

		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.			SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
	1.	1501		.021		25.	Standard ✓		.015
*	2.	1502		.037		26.	1521-1		.011
*	3.	1503		.035		27.	1521-2		.011
*	4.	1504		.016		28.	1522		.018 *
*	5.	1505		.014		29.	1523		.006
*	6.	1506		.020		30.	1524		.017
*	7.	1507		.012		31.	1525		.017
	8.	Standard ✓		.014		32.	1526		.007
*	9.	1508		.012		33.	[redacted]		
*	10.	1509		.019		34.	[redacted]		
*	11.	1510		.019		35.	1527		.013
*	12.	1511		.018		36.	1535		.014
*	13.	1512		.054		37.	1536		.013
	14.	1513		.009		38.	1537		.009
*	15.	1514		.011		39.	1538		.040
	16.	[redacted]				40.	1539		.037
	17.	[redacted]				41.	1540		.031
	18.	V6		.028		42.	Standard ✓		.015
*	19.	1515		.019		43.	1541		.023
*	20.	1516		.012		44.	1542		.016
*	21.	1517		.023		45.	1543		.014
*	22.	1518		.012		46.	1544		.024
*	23.	1519		.010		47.	1545		.021
	24.	1520		.009		48.	1546		.033
						49.	1547		.012
						50.	1548		.038
							Standard ✓		.015

Gilt Edge Project

D/2

Pit-Bench-Pattern #
D-15-1

Submittal Date
7-25-90 2:00PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/26/90

NAME: Chada WD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	435		.020	25.	Standard ✓		.015
2.	436		.013	26.	634-1		.014
3.	437		.015	27.	634-2		.015
4.	438		.017	28.	635		.013
5.	439		.031	29.	636		.013
6.	440		.054	30.	637		.029
7.	534		.015	31.	638		.032
8.	Standard ✓		.015	32.	639		.026
9.	535		.023	33.			
10.	536		.010	34.			
11.	537		.015	35.	640		.022
12.	538		.029	36.	641		.027
13.	539		.041	37.	642		.024
14.	540		.038	38.	809		.015
15.	541		.010	39.	810		.035
16.				40.	811		.025
17.				41.	812		.027
18.	V6		.029	42.	Standard ✓		.015
19.	542		.025	43.	813		.017
20.	543		.019	44.	814		.026
21.	544		.013	45.	815		.019
22.	545		.018	46.	816		.048
23.	546		.021	47.	817		.026
24.	633		.007	48.	Standard ✓		.015

Gilt Edge Project

②/2

Pit-Bench-Pattern #
D-15-1

Submittal Date
7-25-90 2:00PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/26/90

NAME: Chad Q WD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	818		.036	25.	Standard ✓		.014
2.	819		.023	26.	903-1		.013
3.	820		.030	27.	903-2		.013
4.	821		.018	28.	904		.007
5.	822		.018	29.	905		.012
6.	823		.019	30.	906		.023
7.	824		.019	31.	907		.036
8.	Standard ✓		.015	32.	908		.020
9.	825		.017	33.			
10.	826		.018	34.			
11.	827		.015	35.	909		.026
12.	828		.017	36.	911		.037
13.	829		.013	37.	1007		.020
14.	830		.011	38.	1008		.036
15.	831		.014	39.	701		.007
16.				40.	702		.007
17.				41.	703		.008
18.	V6		.027	42.	Standard ✓		.015
19.	832		.016	43.	704		.012
20.	833		.018	44.	705		.030
21.	834		.017	45.	706		.024
22.	900		.011	46.	707		.006
23.	901		.012	47.	708		.021
24.	902		.016	48.		✓ Std.	.014

D-15-2


13 x 13
10' Centers on toe line
N