BLAST HOLE ORE TYPE

PATTERN 5-16-9

DATE 10-9-90

NO.	SULF.	MIX	OXIDE	NO.	SULF.	MIX	OXIDE	NO.	SULF.	MIX	OXIDE	NO.	SULF	MIX	OXID
461		X		527			X	609			X				
462			X	528			X	610			X				
463			X	529			X	611			X				
464		X		530			X	612			X				
465		✓		531			X								
466			X												
467			X	541			X	631			X				
468			X	542			X	632			X				
469			X	543			X								
470			X	544			X								
				545			X								
481		X		546			X	701			X				
482		X		547			X	702			X				
483			X	548			X	703			X				
484			X	549			X	704			X				
485			X	550			X	705			X				
486			X	551			X	706			X				
487			X	552			X								
488			X					802			X				
489			X	561			X	803			X				
490			X	562			X	804			X				
				563			X	805			X				
501		X		564			X								
502		X		565			X								
503			X	566			X								
504			X	567			X	441		X					
505			X	568			X	442			X				
506			X	569			X	443			X				
507			X	510			X	444			X				
508			X	571			X	445		X					
509			X	572			X	446			X				
510			X					447			X				
511			X	586			X	448			X				
				589			X	449			X				
521		X		590			X								
522		X		591			X								
523			X	592			X								
524			X												
525			X												
526			X												

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-9

Submittal Date
1:30p 10/8/90
* 4:30p 10/8/90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/9/90

NAME: KW

+ 5 chips flocculant

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	424	.007	.007	25.	Standard ✓		.014
2.	425		.004	26.*	461	.006	.005
* 3.	426		.004	27.	462	.039	.028
4.	427		.013	28.	463	.007	.006
5.	428-1	.010	.009	29.	464	.004	.004
6.	428-2		.008	30.	465	.003	.003
7.	441	.016	.013	31.	466		.003
8.	Standard ✓		.014	32.	467		.005
9.	442		.007	33.	[redacted]		
10.	443	.015	.015	34.			
11.	444		.006	35.	468		.006
* 12.	445	.005	.003	36.	469	.009	.008
13.	446	.004	.005	37.	470		.006
14.	447		.007	38.	489		.003
15.	448		.008	39.	490	.007	.004
16.	[redacted]			40.			
17.				41.			
18.	449	.015	.014	42.	Standard ✓		
19.	484	.010	.009	43.			
20.	485		.004	44.			
21.	486		.005	45.			
22.	487	.017	.016	46.			
23.	488		.005	47.			
24.	V7		.032	48.			

✓BM 10-9-90
LLD

Gilt Edge Project

1/2

Pit-Bench-Pattern #
S-16-9

Submittal Date
10/3/90 1:00p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/4/90

NAME: KW, VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		
2.				26.			
3.				27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.	1	.029	.029
7.				31.	2	.012	.011
8.	Standard ✓			32.	3		.009
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.	21		.068
12.				36.	22	.024	.022
13.				37.	23		.044
14.				38.	41		.055
15.				39.	42		.050
16.				40.	43		.031
17.				41.	44	.027	.023
18.				42.	Standard ✓		.014
19.				43.	61	.041	.039
20.				44.	62	.016	.016
21.				45.	63		.026
22.				46.	64		.007
23.				47.	65		.009
24.				48.	81		.055
				49.		std ✓	.014

✓ BM 10-19-90

LLD

Gilt Edge Project

2

Pit-Bench-Pattern #
5-16-9

Submittal Date
10/3/90 1:00p (Cont.)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/4/90

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	82	.012	.014	25.	Standard ✓		.014
2.	83-1		.004	26.	144		.003
3.	83-2		.002	27.	145		.003
4.	84	.005	.002	28.	146		.007
5.	85	.023	.020	29.	147		.003
6.	101	.010	.009	30.	148	.005	.004
7.	102		.004	31.	161		.003
8.	Standard ✓		.014	32.	162		.006
9.	103		.002	33.			
10.	104		.004	34.			
11.	105		.004	35.	163	.008	.007
12.	106		.003	36.	164		.005
13.	121		.005	37.	165		.003
14.	122		.004	38.	166		.002
15.	123		.003	39.	167		.003
16.				40.	168		.005
17.				41.	541	.063	.062
18.	124		.004	42.	Standard ✓		.015
19.	125	.004	.005	43.	542	.010	.009
20.	126		.007	44.	543		.013
21.	127		.004	45.	544		.012
22.	141		.002	46.	545		.014
23.	142		.004	47.	✓7		.033
24.	143		.006	48.		Std ✓	.014

BM 10-19-90

LED

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-9

Submittal Date
10-4-90 2pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10-5-90

NAME: KW, VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	181	.017	.015	25.	Standard ✓		.015
2.	182		.008	26.	224		.017
3.	183		.006	27.	225-1		.010
4.	184	.005	.005	28.	225-2		.010
5.	185	.006	.005	29.	226		.008
6.	186		.008	30.	227		.009
7.	187	.046	.043	31.	✓7		.031
8.	Standard ✓		.016	32.	241		.018
9.	188	.008	.007	33.	[redacted]		
10.	189	.006	.005	34.			
11.	201		.014	35.	242		.011
12.	202	.010	.010	36.	243		.011
13.	203	.007	.006	37.	244		.007
14.	204		.015	38.	245		.009
15.	205		.013	39.	246	.009	.009
16.	[redacted]			40.	261		.018
17.				41.	262		.013
18.	206		.016	42.	Standard ✓		.014
19.	207	.008	.006	43.	263		.017
20	208		.009	44.	281		.031
21.	209	.011	.009	45.	282	.045	.044
22.	221	.021	.020	46.	283	.013	.012
23.	222		.007	47.	284		.005
24.	223	.009	.009	48.		Std ✓	.014

X

L.LD
BM
10-19-90

Gold Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-16-9

Submittal Date
10/5/90 9:30A

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/8/90

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	301	.012	.010	25.	Standard ✓		.015
2.	302	.045	.042	26.	366		.006
3.	303		.010	27.	✓7		.034
4.	304		.008	28.	381		.037
5.	321		.015	29.	382	.021	.020
6.	322	.038	.036	30.	383	.011	.010
7.	323	.016	.008	31.	384		.014
8.	Standard ✓		.015	32.	385		.003
9.	324-1		.011	33.			
10.	324-2		.010	34.			
11.	325		.005	35.	386		.005
12.	341	.019	.017	36.	387		.001
13.	342	.025	.023	37.	401		.009
14.	343		.010	38.	402		.024
15.	344		.008	39.	403	.028	.027
16.				40.	404	.007	.008
17.				41.	405		.003
18.	345		.009	42.	Standard ✓		.014
19.	346		.005	43.	406		.003
20.	361		.022	44.	407		.007
21.	362	.022	.021	45.	408		.007
22.	363	.008	.008	46.	421		.008
23.	364		.009	47.	422	.008	.008
24.	365		.005	48.		Std ✓	.014

BM 10-19-90

Gold Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-16-9

Submittal Date
10/5/90 9:30A Cont.

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/8/90

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	423		.009	25.	Standard ✓		
2.	481	.011	.010	26.			
3.	482	.009	.010	27.			
4.	483		.007	28.			
5.	501	.014	.012	29.			
6.	502	.019	.018	30.			
7.	503		.016	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	504		.009	33.			
10.	505		.008	34.			
11.	506		.007	35.			
12.	507		.010	36.			
13.	508		.012	37.			
14.	509	.012	.006	38.			
15.	510		.004	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	511		.004	42.	Standard ✓		
19.	V7		.031	43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

BM 10-19-90

LLD

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-9

Submittal Date
10-4-90 2pm (cont.)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10-5-90

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	521	.015	.014	25.	Standard ✓		.014
2.	522	.018	.017	26.	572	.009	.009
3.	523		.010	27.	589		.015
4.	✓pulp		.032	28.	590	.019	.018
5.	524	.012	.011	29.	591		.013
6.	525		.011	30.	592	.011	.010
7.	526		.008	31.	609	.020	.019
8.	Standard ✓		.014	32.	610		.015
9.	527		.017	33.			
10.	528		.006	34.			
11.	529		.008	35.	611	.014	.013
12.	530	.003	.004	36.	612		.015
13.	531	.002	.003	37.	631		.013
14.	550		.007	38.	632	.014	.013
15.	551		.004	39.	701		.025
16.				40.	702	.028	.027
17.				41.	103	.012	.011
18.	552		.008	42.	Standard ✓		.014
19.	561	.009	.008	43.	704		.017
20.	562		.010	44.	705	.031	.029
21.	564	.013	.012	45.	706	.015	.014
22.	565		.017	46.	802	.021	.022
23.	570		.016	47.	803		.024
24.	571	.005	.006	48.	804	.027	.025
					805	.017	.016

- BM 10-19-90

LLD