Blast Hole - Fire
1996

1936023 - R8 SEMS

Pattern	Hole	AA	Fire	aa/Fire	Fire - AA
A-9-1	46	0.004	0.005	80.00%	0.001
A-9-1	50	0.006	0.007	85.71%	0.001
A-9-2	6B	0.007	0.012	58.33%	0.005
A-9-1	52	0.013	0.012	108.33%	-0.001
A-9-2	7B	0.010	0.013	76.92%	0.003
A-9-1	28	0.011	0.013	84.62%	0.002
A-9-2	28B	0.012	0.014	85.71%	0.002
A-9-1	16	0.015	0.014	107.14%	-0.001
A-9-2	1B	0.010	0.015	66.67%	0.005
A-9-2	22B	0.013	0.015	86.67%	0.002
A-9-1	18	0.017	0.016	106.25%	-0.001
A-9-1	26	0.015	0.017	88.24%	0.002
A-9-2	36B	0.016	0.017	94.12%	0.001
A-9-1	20	0.020	0.020	100.00%	0.000
A-9-2	26B	0.020	0.020	100.00%	0.000
A-9-2	20B	0.015	0.021	71.43%	0.006
A-9-1	48	0.021	0.021	100.00%	0.000
A-9-2	24B	0.019	0.022	86.36%	0.003
A-9-1	34	0.026	0.026	100.00%	0.000
A-9-1	30	0.029	0.029	100.00%	0.000
A-9-1	32	0.029	0.030	96.67%	0.001
A-9-2	40B	0.033	0.033	100.00%	0.000
A-9-1	54	0.045	0.043	104.65%	-0.002
A-9-2	2B	0.073	0.074	98.65%	0.001
	Average	0.020	0.021	91.10%	0.001
	Avg Dev	0.010	0.009	10.96%	0.002
	Std Dev	0.015	0.014	0.133	0.002
	Std Dev Pop	0.014	0.014	13.03%	0.002
	Correlation	0.991	AA:Fire	-92.71%	%:Delta
	Median	0.016	0.017	95.39%	0.001
	Mode			100.00%	0.000
	Skew	2.325			0.824
	Variance	0.000	0.000	1.77%	0.000
	Var Pop	0.000	0.000	1.70%	0.000

AH-10-1
Blast H.

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 03-22-96

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AA Au ~~AG~~ OZ/TON	REMARKS
1	1	2.5	1AT			.019	.018	
2	3					.009	.007	
3	5					.008	✓.012	
4	7					.010	.010	
5	9					.014	.014	
6	11					.003	.002	
7	13					.003	.004	
8	15					.010	.010	
9	17					.003	.003	
10	Dup 17					.003	~~.00~~	
11	19					.002	.001	
12	21					.014	.015	
13	23					.005	.005	
14	25					.002	.003	
15	27					.005	.005	
16	29					.014	.008	
17	31					.003	.004	
18	✓ 7					.031		
19	33					.003	.002	
20	35					.008	.009	
21	37					.009	.011	
22	39					.006	.007	
23	41					.004	.007	
24	Dup 41					.005		
25	43					.003	.004	
26	45					.006	.008	
27	47					.006	.008	
28	49					.008	.008	
29	51					.006	.003	
30	Dup 51					.005		

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

LLD

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 04-04-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
H-R-2	1	14	2.5	1 AT			.049		
	2	15					.005		
	3	16					.005		
	4	1A					.005		
	5	3A					.005		
	6	5A					.007		
	7	7A					.004		
	8	✓ 7					.030		
	9	9A					.005		
A-8-1	10	11A					.005		
	11	Dup 11A					.005		
	12	13A					.002		
	13	15A					.001		
	14	17A					.003		
	15	19A					.006		
	16	21A					.002		
	17	23A					.002		
	18	25A					.001		
	19	27A					.003		
	20	29A					.020		
	21	Dup 29A					.023		
	22	31A					.004		
	23	33A					.003		
	24	35A					.002		
	25	37A					.001		
	26	39A					.003		
	27	41A					.002		
	28	43A					.001		
	29	45A					.005		
	30	47A					.006		

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 04-08-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
A-8-1	1	49 A	2.5	1AT			.004		
	2	51 A					.002		
	3	53 A					.003		
	4	Dup 53 A					.002		
	5	55 A					.001		
	6	57 A					.004		
	7	59					.006		
	8	63					.003		
	9	67					.004		
	10	71					.005		
	11	1					.003		
	12	4					.004		
	13	7					.004		
	14	10					.006		
	15	13					.010		
A-8-3	16	17					.005		
	17	20					.002		
	18	✓ 7					.033		
	19	24					.002		
	20	27					.010		
	21	30					.001		
	22	34					.007		
	23	37					.002		
	24	40					.001		
	25	43					.001		
	26	47					.002		
	27	Dup 47					.001		
	28	50					.002		
	29	54					.001		
	30	59					.002		

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 04-11-96

A4-1

A-3-1

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
1	1	2.5	1AT			.044		
2	4					.102		RR .15
3	7					.017		
4	10					.033		
5	13					.029		
6	16					.055		
7	19					.221		RR .15
8	22					.003		
9	25					.011		
10	28					.005		
11	31					.006		
12	Dup 31					.005		
13	34					.002		
14	37					.001		
15	✓ 7					.033		
16	40					.003		
17	43					.002		
18	Dup 43					.002		
19	46					.009		
20	49					.012		
21	52					.003		
22	55					.009		
23	58					.010		
24	61					.044		
25	64					.017		
26	44					.003		
27	48					.010		
28	52					.004		
29	56					.009		
30	60					.019		

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 04-12-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
R.R.'s	* 1	4	2.5	1 AT			.160		
	* 2	19					.008		
A-4-1	3	65					.022		
	4	69					.023		
	5	76					.018		
	6	80					.028		
	7	81					.052		
	8	64					.015		
	9	69					.046		
	10	73					.024		
A-3-1	11	77					.012		
	12	80					.026		
	13	87					.017		
	14	91					.156		
	15	Dup 91					.241		
	16	✓ 7					.032		
	17	1					.004		
A-3-2	18	7					.013		
	19	15					.020		
	20	36					.008		
	21	49					.029		
	22	4					.001		lost some lead
	23	9					.001		
	24	17					.006		
A-4-2	25	23					.006		
	26	35					.001		
	27	45					.025		
	28	57					.009		
	29	Dup 57					.008		
	30	58					.016		

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 04-17-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
A-3-2	1	12	2.5	1 AT			.007		
	2	27					.027		
	3	39					.226		
	4	Dup 39					.199		
	5	60					.098		
A-4-2	6	14					.013		
	7	39					.385		
	8	Dup 39					.760		
	9	46					.025		
	10	271					.015		
A-3-2	11	5					.005		
	12	28					.220		
	13	Dup 28					.273		
	14	41					.036		
	15	64					.013		
A-4-2	16	6					.009		
	17	31					.084		
	18	54					.012		
	19	✓7					.034		
A-3-2	20	62					.062		
	21	95					.287		
	22	Dup 95					.333		
A-4-2	23	68					.063		
	24	73					.002		
	25	78					.001		
	26	84					.002		
	27	89					.001		
	28	95					.127		R. Run
	29	101					.015		
	30	106					.002		

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 04-18-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
R.Run A-4-2	1	95	2.5	1AT			.149		
A-4-2	2	111					.003		
	3	116					.013		
	4	121					.004		
A-4-3	5	1					.022		
	6	7					.017		
	7	23					.012		
	8	28					.011		
	9	✓7					.030		
A-5-1	10	3					.043		
	11	9					.004		
	12	Dup 9					.003		
	13	25					.010		
	14	30					.011		
	15	36					.034		
	16	40					.006		
	17	45					.024		
	18	50					.001		
	19	55					.006		
	20	60					.015		
	21	65					.006		
A-4-4	22	5					.020		
	23	12					.010		
	24	17					.018		
	25	23					.011		
	26	34					.003		
A-5-2	27	1					.023		
	28	6					.104		
	29	Dup 6					.116		
	30	15					.006		

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 04-19-96

A-5-2

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
1	25					.005		
2	V7					.035		
3	36					.012		
4	45					.002		
5	49					.015		
6	53					.002		
7	57					.010		
8	61					.014		
9	Dup 61					.010		
10	65					.001		
11	69					.013		
12	73					.015		
13	81					.016		
14	85					.011		
15	92					.015		
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 04-22-96

PEI-1

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
1	2	2.5	1 AT			.003		
2	17					.006		
3	33					.003		
4	46					.005		
5	62					.001		
6	Dup 62					.002		
7	✓ 7					.040		
8	75					.005		
9	95					.008		
10	115					.007		
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 04-23-96

PE1-1

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
1	133	2.5	1AT			.003		
2	154					.003		
3	173					.003		
4	168					.005		
5	178					.007		
6	188					.009		
7	✓ 7					.033		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

A-5-3

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 04-26-96

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A. - Au
1	8					.077		.045
2	11					.016		.016
3	36					.014		.015
4	39					.043		.033
5	42					.019		.017
6	✓ 7					.030		—
7	67					.017		.017
8	70					.008		.009
9	Dup 70					.007		—
10	73					.029		.030
11	99					.027		.027
12	102					.009		.009
13	128					.020		.023
14	132					.011		.010
15	158					.056		.053
16	161					.036		.037
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

A-5-3

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 04-29-96

A-5-3

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A. - Au
1	17					.042		.033
2	74					.021		.019
3	104					.034		.027
4	134					.041		.031
5	164					.057		.017
6	188					.048		.042
7	193					.010		.009
8	Dup 193					.010		—
9	217					.006		.003
10	221					.007		.005
11	226					.005		.002
12	✓7					.032		—
13	504					.014		.012
14	49					.010		.006
15	110					.010		.006
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 05-02-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
A-5-3	1	21					.009		.006
	2	26					.013		.011
	3	55					.039		.024
	4	84					.010		.007
	5	113					.009		.007
	6	142					.006		.004
	7	171					.007		.005
	8	Dup 171					.007		—
	9	176					.010		.002
	10	✓ 7					.033		—
	11	510					.011		.010
	12	515					.024		.016
	13	543					.014		.011
	14	548					.018		.012
	15	58					.002		.001
	16	118					.009		.004
	17	178					.004		.004
	18	Dup 178					.004		—
A-4-5	19	12					.002		.002
	20	31					.015		.007
	21	42					.006		.005
	22	51					.002		.003
	23	56					.001		.001
	24	64					.006		.003
	25	75					.024		.020
	26	95					.011		.010
A-5-4	27	5					.002		.005
	28	14					.003		.005
	29	23					.001		.002
	30	32					.013		.011

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 05-03-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A.
A-5-4	1	37					.001		.002
	2	45					.003		.003
	3	Dup 45					.003		—
	4	51					.007		.007
	5	57					.002		.003
	6	62					.024		.022
	7	68					.001		.000
	8	76					.015		.008
	9	85					.027		.024
	10	95					.021		.010
A-5-5	11	107					.003		.001
	12	112					.005		.003
	13	117					.003		.001
	14	122					.002		.001
	15	202					.003		.002
	16	207					.001		.002
	17	212					.002		.001
	18	✓7					.032		—
	19	301					.003		.003
	20	309					.006		.007
	21	314					.005		.006
	22	410					.004		.004
A-6-1	23	107					.008		.005
	24	112					.004		.002
	25	118					.002		.001
	26	123					.008		.007
	27	Dup 123					.007		—
	28	82					.001		.001
	29	89					.001		.000
	30	98					.001		.000

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 05-06-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A. - Au
PE1-2	1	10					.004		.004
	2	34					.002		.004
	3	44					.006		.006
	4	76					.004		.001
	5	144					.007		.003
	6	180					.002		.000
	7	205					—		—
	8	281					.002		.000
	9	506					.004		.005
	10	Dup 506					.004		—
	11	✓7					.031		—
A-6-2	12	10					.001		.001
	13	15					.003		.000
	14	60					.013		.010
	15	65					.006		.004
	16	109					.006		.004
	17	114					.007		.006
	18	158					.005		.005
	19	163					.004		.004
	20	Dup 163					.005		—
	21								
	22								
	23								
	24								
	25								
	26								
	27								
	28								
	29								
	30								

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 05-07-96

A-6-2

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A. - Au
1	115					.206		.135
2	Dup 115					.251		—
3	19					.006		.005
4	69					.007		.005
5	118					.021		.020
6	168					.029		.026
7	207					.004		.004
8	212					.003		.004
9	✓7					.032		—
10	213					.001		.002
11	217					.016		.015
12	Dup 217					.015		—
13	256					.003		.005
14	261					.001		.003
15	266					.001		.002
16	270					.031		.014
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 05-08-96

A-6-2

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A.-Au
1	167					.132		.112
2	Dup 167					.128		—
3	268					.139		.129
4	Dup 268					.137		—
5	✓7					.030		—
6	305					.009		.008
7	310					.050		.058
8	315					.003		.003
9	320					.008		.008
10	359					.016		.016
11	364					.056		.054
12	369					.002		.002
13	408					.013		.015
14	413					.051		.035
15	418					.005		.002
16	457					.028		.024
17	462					.013		.006
18	467					.002		.002
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 05-10-96

PE1-3

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A. - Au
1	1					.002		.001
2	11					.001		.000
3	55					.001		.002
4	106					.005		.003
5	116					.003		.003
6	160					.006		.005
7	203					.008		.006
8	213					.009		.007
9	256					.010		.008
10	303					.027		.022
11	Dup 303					.026		—
12	352					.008		.005
13	404					.020		.013
14	✓7					.029		—
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 05-10-96

PE1-3

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A.- Au
1	59					.002		.002
2	94					.005		.004
3	361					.021		.016
4	413					.015		.011
5	463					.015		.011
6	603					.003		.003
7	613					.001		.001
8	✓7					.033		—
9	706					.010		.006
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 05-13-96

A-6-3

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A. - Au
1	✓7					.033		
2	31					.003		.003
3	63					.002		.001
4	92					.083		.088
5	97					.010		.010
6	123					.014		.014
7	Dup 123					.016		
8	128					.011		.012
9	153					.041		.036
10	158					.052		.056
11	185					.033		.032
12	211					.004		.004
13	216					.014		.018
14	241					.010		.010
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 05-14-96

A6-3

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A. - Au
1	159					.031	.030	.024
2	Dup 159					.029	—	—
3	221					.019		.016
4	272					.008		.007
5	277					.015		.012
6	282					.014		.008
7	305					.130		.098
8	310					.026		.009
9	✓7					.030		—
10	332					.028		.011
11	338					.015		.012
12	343					.013		.011
13	364					.037		.044
14	395					.030		.024
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 05-15-96

A-6-3

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A-A. - Au
1	365					.019		.013
2	370					.007		.007
3	375					.010		.008
4	421					.003		.003
5	426					.007		.002
6	✓ 7					.044?		—
7	431					.008		.007
8	436					.025		.022
9	455					.017		.015
10	Dup 455					.017		—
11	460					.009		.006
12	465					.009		.007
13	484					.010		.010
14	489					.011		.012
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 05-16-96

A-6-4

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A - Au
1	33					.018		.016
2	39					.004		.003
3	66					.007		.006
4	Dup 66					.009		—
5	90					.013		.004
6	130					.010		.007
7	135					.020		.015
8	140					.012		.011
9	174					.020		.022
10	179					.017		.010
11	213					.028		.031
12	✓ 7					.033		—
13	218					.012		.010
14	252					.012		.012
15	257					.008		.008
16	291					.016		.015
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 05-17-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A. - Au
A-6-4	1	11					.010		.007
	2	71					.020		.008
	3	103					.004		.002
	4	127					.054		.035
	5	143					.007		.005
	6	168					.019		.013
	7	184					.008		.002
	8	209					.019		.015
	9	225					.012		.008
	10	Dup 225					.011		—
	11	262					.010		.006
	12	289					.088		.060
	13	296					.004		.002
	14	Dup 296					.004		—
	15	301					.009		.006
	16	1001					.070		.073
A-6-5	17	54					.026		.024
	18	✓7					.034		—
	19	105					.018		.010
	20	156					.075		—
	21	Dup 156					.086		.048
	22								
	23								
	24								
	25								
	26								
	27								
	28								
	29								
	30								

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Didn't make new file for A-6-4 #128

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. [redacted]

Date: 05-20-96

		WT	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A. – Au
A-6-2					.201		.189
					.233		
3	8				.002		.001
4	13				.004		.002
5	61				.009		.005
6	110				.012		.013
7	Dup 110				.011		—
8	159				.007		.007
9	209				.003		.003
10	✓ 7				.031		—
11	212				.004		.004
12	215				.009		.007
13	263				.011		.010
14	Dup 263				.010		—
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

A-6-5

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. [redacted]

Date: 05-20-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A. – Au
A-6-4	1	128					.201		.189
	2	Dup 128					.233		
A-6-5	3	8					.002		.001
	4	13					.004		.002
	5	61					.009		.005
	6	110					.012		.013
	7	Dup 110					.011		—
	8	159					.007		.007
	9	209					.003		.003
	10	✓ 7					.031		—
	11	212					.004		.004
	12	215					.009		.007
	13	263					.011		.010
	14	Dup 263					.010		—
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	23								
	24								
	25								
	26								
	27								
	28								
	29								
	30								

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 05-22-96

A-6-5

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A. - Au
1	1					.003		.001
2	18					.003		.002
3	51					.005		.002
4	68					.004		.002
5	102					.076		.072
6	Dup 102					.077		—
7	120					.001		.005
8	169					.014		.006
9	2016					.002		.003
10	2021					.005		.005
11	2066					.005		.003
12	Dup 66					.006		—
13	2071					.005		.004
14	2076					.018		.018
15	✓ 7					.030		—
16	2081					.005		.003
17	2119					.004		.004
18	2124					.017		.012
19	Dup 24					.014		—
20	2129					.059		.057
21	2166					.002		.002
22	2171					.010		.007
23	2176					.003		.003
24	2181					.008		.006
25								
26								
27								
28								
29								
30								

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 05-22-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A. - Au
A-6-5	1	2218					.002		.001
	2	2223					.007		.005
	3	2228					.010		.011
	4	2270					.004		.002
	5	2275					.005		.003
	6	Dup 2275					.007		—
	7	✓ 7					.031		—
A-6-6	8	100					.005		.003
	9	104					.003		.000
	10	114					.004		.003
	11	109					.003		.002
	12	Dup 109					.002		—
	13	119					.001		.002
	14	124					.002		.001
	15	321					.006		.001
	16	403					.016		.002
	17	408					.012		—
	18	Dup 408					.012		.003
	19	413					.012		.004
	20	418					.068		.039
	21	423					.016		.010
	22								
	23								
	24								
	25								
	26								
	27								
	28								
	29								
	30								

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 05-28-96

A-7-1.1

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A. - Au
1	54					.004		.004
2	104					.004		.004
3	111					.004		.003
4	203					.009		.008
5	210					.005		.004
6	Dup 210					.005		—
7	217					.005		.003
8	307					.005		.002
9	314					.035		.029
10	403					.004		.002
11	410					.013		.010
12	Dup 410					.013		—
13	417					.046		.039
14	506					.014		.012
15	513					.005		.003
16	✓7					.030		—
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. 1

Date: 05-29-96

A-7-1-2

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A. - Au
1	319					.012		.009
2	Dup 319					.012		—
3	419					.034		.033
4	420					.040		.042
5	576					.026		.024
6	520					.028		.029
7	603					.037		.033
8	Dup 603					.039		—
9	604					.045		.032
10	606					.034		.024
11	607					.021		.023
12	608					.020		.019
13	Dup 608					.020		—
14	609					.016		.017
15	611					.026		.017
16	613					.033		.032
17	614					.029		.032
18	Dup 614					.028		—
19	616					.016		.016
20	617					.044		.033
21	618					.042		.035
22	619					.020		.022
23	Dup 619					.022		—
24	620					.017		.017
25	✓ 7					.029		—
26	700					.014		.013
27	701					.126		.104
28	Dup 701					.111		—
29	702					.015		.014
30	703					.015		.012

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. 2

Date: 05-29-96

A-7-1-2

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A = Au
1	704					.015		.014
2	05					.026		.024
3	Dup 05					.028		—
4	06					.019		.016
5	07					.032		.029
6	08					.022		.021
7	09					.028		.027
8	10					.021		.017
9	Dup 10					.023		—
10	11					.025		.024
11	12					.103		.108
12	Dup 12					.102		—
13	13					.024		.023
14	14					.124		.133
15	Dup 14					.124		—
16	15					.024		.025
17	16					.026		.025
18	17					.021		.021
19	19					.025		.023
20	720					.022		.020
21	802					.037		.023
22	03					.022		.025
23	05					.036		.018
24	06					.019		.014
25	08					.026		.026
26	10					.019		.017
27	11					.027		.023
28	14					.035		.027
29	15					.017		.017
30	V7					.032		—

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. 1

Date: 05-31-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS A.A.
A-7-1-2	1	816					.025		.025
	2	17					.014		.017
	3	18					.013		.012
	4	19					.015		.016
	5	820					.009		.010
	6	Dup 820					.010		—
	7	2					.031		
	8	51					.032		
	9	53					.017		
	10	✓ 7					.030		
	11	54					.022		
	12	101					.020		
	13	Dup 101					.022		
	14	102					.015		
	15	103					.013		
A-7-2-1	16	105					.011		
	17	151					.014		
	18	152					.013		
	19	Dup 152					.013		
	20	153					.034		
	21	154					.026		
	22	155					.008		
	23	156					.018		
	24	157					.018		
	25	Dup 157					.016		
	26	201					.008		
	27	202					.015		
	28	203					.012		
	29	204					.009		
	30	205					.013		

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. 2

Date: 05-31-96

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
1	206					.013		
2	✓7					.029		
3	207					.011		
4	Dup 207					.011		
5	208					.028		
6	209					.022		
7	243					.013		
8	244					.011		
9	245					.021		
10	Dup 245					.018		
11	246					.013		
12	247					.012		
13	248					.026		
14	249					.033		
15	250					.011		
16	Dup 250					.009		
17	251					.010		
18	252					.010		
19	254					.021		
20	256					.010		
21	258					.017		
22	Dup 258					.043		
23	261					.013		
24	296					.019		
25	297					.013		
26	298					.017		
27	299					.029		
28	Dup 299					.035		
29	300					.010		
30	301					.010		

A-7-2-1

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 06-03-96

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
1	302					.011		
2	304					.010		
3	305					.014		
4	✓7					.033		
5	306					.015		
6	Dup 306					.018		
7	307					.016		
8	308					.021		
9	310					.027		
10	406					.020		
11	407					.010		
12	Dup 407					.013		
13	408					.021		
14	409					.016		
15	410					.010		
16	412					.008		
17	413					.011		
18	Dup 413					.010		
19	414					.010		
20	283					.021		
21	284					.010		
22	286					.020		
23	287					.025		R.R.
24	Dup 287					.017		
25	291					.013		
26	293					.070		
27	295					.016		
28	390					.008		
29	392					.008		
30	395					.028		

A-7-2-1

287
A-7-2-2

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. 1

Date: 06-03-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
	1	396					.030		
	2	397					.025		
	3	398					.026		
399	4	399					.193		R.R.
A-7-2₂	5	Dup 399					.054		
	6	400					.011		
	7	401					.046		
	8	402					.013		
	9	403					.012		
	10	404					.011		
	11	Dup 404					.010		
	12	✓7					.033		
R. Ran 299	13	299					.028		
A-7-2,	14	Dup 299					.029		
258	15	258					.016		
	16	Dup 258					.019		
	17	231					.012		
	18	237					.016		
	19	238					.034		
	20	240					.028		
	21	241					.024		
A-7-2₃	22	242					.013		
	23	280					.030		
	24	282					.020		
	25	Dup 282					.026		
320	26	320					.240		R.R.
	27	321					.029		
	28	322					.034		
	29	323					.033		
	30	332					.027		

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. 2

Date: 06-04-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
	1	333					.274		
	2	335					.015		
	3	337					.018		
	4	339					.021		
	5	340					.016		
	6	Dup 340					.016		
	7	341					.024		
A.7-2 3	8	342					.014		
	9	343					.023		
	10	344					.015		
	11	Dup 344					.014		
	12	345					.027		
	13	346					.014		
	14	347					.024		
	15	348					.020		
349	16	349					.027		F
	17	Dup 349					.032		
	18	350					.013		
	19	380					.033		
	20	381					.026		
	21	387					.030		
	22	390					.009		F R.R.
390	23	Dup 390					.023		
	24	420					.026		
	25	421					.012		
	26	426					.018		
	27	428					.030		
	28	✓7					.028		
	29	429					.044		
	30	431					.013		

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. 1

Date: 06-05-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
	1	433					.016		
	2	435					.058		
	3	436					.045		
	4	437					.026		
438	5	438					.034		
A-7-2 3	6	Dup 438					.020		
	7	439					.027		
	8	440					.035		
	9	441					.029		
	10	442					.013		
	11	443					.017		
	12	444					.010		
	13	445					.039		
	14	446					.021		
	15	✓7					.027		
Re Runs 287	16	287					.022		
A-7-2 2	17	Dup 287		22.03g		.009	.012		
399	18	399					.026		
	19	Dup 399					.044		
Re Run A-7-2 3	20	320					.049		
	21	447					.009		
	22	448					.022		
	23	449					.009		
	24	450					.012		
A-7-2 4	25	452					.010		
	26	Dup 452					.008		
	27	454					.010		
	28	455					.009		
	29	479					.031		
	30	483					.008		

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. 2

Date: 06-05-96

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
1	484					.017		
2	493					.045		
3	494					.014		
4	495					.017		
5	Dup 495					.020		
6	496					.027		
7	497					.013		
8	498					.026		
9	499					.010		
10	500					.020		
11	Dup 500					.028		
12	01					.015		
13	02					.014		
14	03					.014		
15	504					.012		
16	Dup 504					.012		
17	506					.022		
18	07					.022		
19	08					.011		
20	509					.011		
21	514					.008		
22	Dup 514					.007		
23	515					.011		
24	✓ 7					.030		
25	539					.026		
26	02					.015		
27	03					.024		
28	05					.012		
29	07					.017		
30	401					.011		

A-7-2 4

A-7-3 1

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC