BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. 17

Date: 06-21-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
A-8-6 3	1	344					.019		
	2	Dup 344					.016		
R. Ran	3	244					.042		
A-8-6 4	4	Dup 244					.042		
	5	247					.210		
	6	Dup 247					.173		
	7	✓ 7					.031		
A-8-6 5	8	126					.050		
	9	127					.014		
	10	162					.030		
	11	166					.013		
A-8-7 1	12	8					.042		
A-8-7 2	13	130					.032		
	14	Dup 130					.040		
	15	256					.040		
	16	257					.013		
	17	258					.032		
	18	288					.015		
	19	290					.019		
A-8-7 3	20	3					.011		✓
	21	92					.011		
	22	93					.020		
	23	122					.010		
	24	Dup 122					.012		
	25	160					.013		
	26	161					.014		
	27	190					.013		
	28	192					.017		
	29	223					.042		
	30	231					.018		

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. 18

Date: 06-21-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
A-8-7$_3$	1	232					.031		
	2	252					.014		
	3	253					.030		
	4	261					.038		R.R.
	5	Dup 261					.013		
	6	262					.039		
	7	282					.014		✓
	8	291					.028		
	9	14					.029		
	10	20					.049		
	11	Dup 20					.046		
	12	46					.188		
	13	49					.058		
	14	51					.015		
	15	52					.013		
	16	77					.036		
	17	Dup 77					.036		
A-8-7$_4$	18	80					.010		
	19	108					.013		
	20	109					.024		
	21	110					.023		
	22	✓ 7					.030		
	23	137					.010		
	24	139					.015		
	25	140					.125		✓
	26	164					.038		
	27	168					.022		
	28	169					.340		
	29	Dup 169					.256	(248)	
	30	170					.128		

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. 19

Date: 06-24-96

A-8-7 4

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
1	193					.016		
2	Dup 193					.016		
3	194					.012		
4	195					.017		
5	196					.016		
6	199					.026		
7	200					.020		
8	233					.020	.021	
9	Dup 233					.021		
10	234					.070		
11	234(D)					.023		
12	✓ 7					.029		
13	235					.013		
14	236					.019	.021	✓
15	Dup 236					.022		
16	237					.023		
17	239					.017		
18	240					.015		
19	Dup 240					.015		
20	263					.043		
21	264					.013		
22	266					.033		
23	267					.010		
24	268					.015		
25	296					.014		
26	297					.035		
27	298					.019		
28	299					.062		
29	300					.117		
30	301					.020		

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. 20

Date: 06-25-96

		SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
Re Run A-8-7$_3$	1	261					.016		
	2	Dup 261					.019		
A-8-7$_4$	3	302					.054		✓
	4	305					.013		
	5	306					.023		
	6	309					.013		
	7	10					.014		
	8	13					.078		
	9	14					.041		
	10	Dup 14					.043		
	11	16					.149		
	12	17					.019		
	13	18					.011		
A-8-8$_1$	14	39					.024		
	15	42					.033		
	16	Dup 42					.033		
	17	43					.025		
	18	45					.020		
	19	46					.076		
	20	50					.026		✓
	21	52					.013		
	22	Dup 52					.014		
	23	69					.011		
	24	70					.023		
	25	71					.019		
	26	✓ 7					.030		
	27	75					.038		
	28	76					.017		
	29	78					.020		
	30	79					.072		

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

Blast Holes

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. 21

Date: 06-25-96

A-8-8,

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	AG OZ/TON	REMARKS
1	80					.010		
2	99					.012		
3	100					.012		
4	✓ 7					.033		
5	101					.016		
6	102					.017		
7	103					.028		
8	104					.030		✓
9	Dup 104					.030		
10	105					.029		
11	106					.044		
12	107					.014		
13	129					.019		
14	130					.025		
15	131					.055		
16	Dup 131					.059	.057	
17	132					.022		
18	133					.036		
19	134					.042		
20	135					.009		
21	141					.039		
22	164					.016		
23	Dup 164					.016		
24	189					.032		
25	190					.013		
26	906					.082		✓
27	907					.049		
28	908					.019		
29	910					.012	.014	
30	Dup 910					.016		

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC