6700	67-G-13, 6554	Metal Bond Room							None/I	N/A
6701	36" x 188" x 78" Steel 67-L-15, 6554	Aluminum Cleaner	Turco 4215s (Sodium Phosphate, Sodium Borate, Sodium Nitrate, Sodium Chromate) Turco 4215S	5852 2776-1	5.5-7.0 oz./gal. 3/4 gal./100 lbs. 4215S	145-155 62.8 - 68.3°C	6	2110	G/III	C-2
6702	36" x 188" x 78" Koroseal 67-L-15, 6554 (TDS Controller)	Rinse	Tap Water	---	100%	110° max. 43.3°C	6	2100	None/I	D-4
6703	35 1/2" x 191 1/2" x 79 1/2" Lead 67-L-15, 6554 (Tank Vented)	Aluminum Etch	Sulfuric Acid Sodium Dichromate D. I. Water	961 956	13-16% v 3.5-5.0 oz./gal.	150-160 65.6 - 71.1°C	4	2200	E/III	A-2
6704	44" x 192" x 61" Steel 67-L-15, 6554	Spray Rinse	Tap & Deionized Water	---	100%	Ambient	--	--	None/I	D-4
6705	48" x 192" x 76" Steel 67-L-15, 6554	Drying Oven	---	---	---	100-200 37.8 - 93.3°C	--	--	None/I	N/A
6706	54" x 198" x 74" Steel 67-L-15, 6554	Drying Oven	---	---	---	250°F, Max. 121.1°C, Max.	--	--	None/I	N/A
6707	48" x 192" x 106" Steel 67-L-15, [illegible] (Tank Vented)	Degreaser	1,1,1-Trichloroethane	5792	100%	165-175 73.9 - 79.4°C	Vapor	320	B/III	B-2
6710	38" Dia. x 21" D S/S 67-12-C, 6554	Polyglycol Mixing Tank	Polyglycol	2614	100%	145-175 62.8 - 79.4°C	2	62	G/III	N/A

BOE-C6-0092406

6712	48" x 176" x 16-1/2" Steel 67-33-C, 6554	EDM System	EDM Oil	5837-1	100%	160 max. 71.1°C max.		6	1300	None/III	N/A
6721	47" x 155" x 34" Steel 67-C-18, 6554	Leak Test	Tap Water	---	100%	175-185 79.4 - 85.0°C		4	947	G/III	N/A
6723	35" x 155" x 36" S/S 67-C-12, 6554	Polyglycol Removal	Tap Water	---	100%	180 min. 82.2°C		3	775	G/III	D-3
6724	48" x 156" x 102" S/S 67-C-33, 6554 (Tank Vented)	Degreaser	1,1,1-Trichlor-oethane	5792	100%	165-175 73.9 - 79.4°C	Vapor		1200	B/III	B-2

BOE-C6-0092407