GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-82

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS		Union	Cyprus	Ag oz/ton CMS
1	0 -10	10	.009	.013	0.020	<.01	.15
2	10-20	10	.004	.007	0.010	<.01	.11
3	20-30	10	.013	.014	0.020	<.01	.13
4	30-40	10	.005	.012	0.020	<.01	.10
5	40-50	10	.009	.013	0.020	<.01	.08
6	50-60	10	.004	.007	0.010	<.01	.05
7	60-70	10	.010	.012	0.015	<.01	.05
8	70-80	10	.014	.015	0.020	<.01	.08
9	80-90	10	.004	.005	0.005	<.01	.05
10	90-100	10	.010	.010	0.010	<.01	.02
11	100-110	10	.011	.009	0.005	<.01	.05
12	110-120	10	.039	.066	0.080	.080	.05
13	120-130	10	.030	.037	0.040	.040	.42
14	130-140	10	.004	.005	0.005	<.01	.03
15	140-150	10	.010	.008	0.005	<.01	.02
16	150-160	10	.008	.009	0.010	<.01	.02
17	160-170	10	.002	.002		<.01	.01
18	170-180	10	.012	.016		.020	.09
19	180-190	10	.036	.048		.060	.10
20	190-200	10	.007	.007		<.01	.07
21	200-210	10	.004	.004		<.01	.05
22	210-220	10	.007	.024		.040	.05
23	220-230	10	.007	.007		<.01	.06
24	230-240	10	.026	.018		<.01	.39
25	240-250	10	.010	.010	0.010	<.01	.22
26	250-260	10	.016	.015	0.020	<.01	.16
27	260-270	10	.010	.013	0.020	<.01	.12

110'-130' = 20' @ .052
180-190' = 10' @ .048

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-83

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS	Union	Cyprus	Ag. oz/ton CMS
28	0 -10	10	.014 .017	0.017	.020	.12
29	10-20	10	.060 .079	0.085	.092	.27
30	20-30	10	.054 .040	0.030	.036	.14
31	30-40	10	.018 .022	0.025	.024	.19
32	40-50	10	.026 .027	0.030	.028	.18
33	50-60	10	.015 .018	0.020	.020	.52
34	60-70	10	.007 .009	0.010	<.01	.22
35	70-80	10	.007 .009	0.010	<.01	.80
36	80-90	10	.014 .012	0.010	<.01	1.15
37	90-100	10	.016 .014	0.015	<.01	.92
38	100-110	10	.024 .020	0.020	.016	.16
39	110-120	10	.004 .005	0.005	<.01	.12
40	120-130	10	.007 .009	0.010	<.01	.15
41	130-140	10	.005 .005	0.005	<.01	.16
42	140-150	10	.004 .005	0.005	<.01	.07
43	150-160	10	.004 .005	0.005	<.01	.09
44	160-170	10	.014 .010	0.005	<.01	.08
45	170-180	10	.007 .006	0.005	<.01	.06
46	180-190	10	.004 .005	0.005	<.01	.04
47	190-200	10	.003 .004	0.005	<.01	.04
48	200-210	10	.006 .012	0.020	<.01	.08
49	210-220	10	.011 .012	0.010	.016	.12
50	220-230	10	.008 .013	0.015	.016	.43
51	230-240	10	.005 .008	0.010	<.01	.06
52	240-250	10	.004 .007	0.010	<.01	.07

10'-50' = 40' @ .042

100-110' = 10' @ .020

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-84

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS	Union	Cyprus	Ag. oz/ton CMS
53	0 -10	10	.003 .007	0.010	.01	.04
54	10-20	10	.005 .008	0.010	.01	.07
55	20-30	10	.015 .012	0.010	.01	.04
56	30-40	10	.004 .010	0.015	.01	.04
57	40-50	10	.007 .009	0.010	.01	.09
58	50-60	10	.004 .007	0.010	.01	.14
59	60-70	10	.004 .007	0.005	.01	.10
60	70-80	10	.003 .007	0.010	.01	.20
61	80-90	10	.004 .002	Trace	.01	.11
62	90-100	10	.004 .005	0.005	.01	.07
63	100-110	10	.003 .004	0.005	.01	.05
64	110-120	10	.004 .002	Trace	.01	.07
65	120-130	10	.004 .005	0.005	.01	.03
66	130-140	10	.005 .008	0.010	.01	.03
67	140-150	10	.004 .007	0.010	.01	.05
68	150-160	10	.003 .002	Trace	.01	.03
69	160-170	10	.002 .006	0.010	.01	.05
70	170-180	10	.003 .007	0.005	.01	.09
71	180-190	10	.002 .006	0.005	.01	.06
72	190-200	10	.003 .002	Trace	.01	.11
73	200-210	10	.004 .007	0.010	.01	.06
74	210-220	10	.007 .009	0.010	.01	.08
75	220-230	10	.005 .005	0.005	.01	.07
76	230-240	10	.009 .010	0.010	.01	.15

—NONE—

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-85

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS	Au oz/ton Union	Au oz/ton Cyprus	Ag oz/ton CMS
77	0 -10	10	.005 .007	0.005	.01	.06
78	10-20	10	.004 .006	0.005	.01	.05
79	20-30	10	.004 .006	0.005	.01	.03
80	30-40	10	.005 .007	0.005	.01	.15
81	40-50	10	.004 .006	0.005	.01	.22
82	50-60	10	.005 .008	0.010	.01	.03
83	60-70	10	.007 .007	0.005	.01	.17
84	70-80	10	.004 .006	0.005	.01	.04
85	80-90	10	.004 .006	0.005	.01	.03
86	90-100	10	.004 .008	0.010	.01	.05
87	100-110	10	.003 .008	0.010	.01	.07
88	110-120	10	.004 .007	0.010	<.01	.04
89	120-130	10	.003 .004	0.005	<.01	.05
90	130-140	10	.003 .004	0.005	<.01	.05
91	140-150	10	.002 .001	Trace	<.01	.02
92	150-160	10	.004 .005	0.005	<.01	.01
93	160-170	10	.004 .005	0.005	<.01	.04
94	170-180	10	.020 .025	0.030	.022	.09
95	180-190	10	.015 .015	0.020	<.01	.09
96	190-200	10	.013 .012	0.012	<.01	.08
97	200-210	10	.005 .005	0.005	<.01	.05
98	210-220	10	.023 .021	0.030	<.01	.10

170'-180' = 10' @ .025

210-220 = 10' @ .021

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-86

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS	Au oz/ton Union	Au oz/ton Cyprus	Ag oz/ton CMS
99	0 -10	10	.002 .004	0.005	~~<~~.01	.06
100	10-20	10	.001 .003	0.005	~~<~~.01	.05
101	20-30	10	.002 .004	0.005	~~<~~.01	.04
102	30-40	10	.002 .004	0.005	~~<~~.01	.03
103	40-50	10	.010 .010	0.010	~~<~~.01	.02
104	50-60	10	.008 .009	0.010	~~<~~.01	.12
105	60-70	10	.002 .001	Trace	~~<~~.01	.04
106	70-80	10	.002 .004	0.005	~~<~~.01	.04
107	80-90	10	.002 .004	0.005	~~<~~.01	.06
108	90-100	10	.003 .002	Trace	~~<~~.01	.08
109	100-110	10	.003 .004	0.005	~~<~~.01	.08
110	110-120	10	.002 .004	0.005	~~<~~.01	.06
111	120-130	10	.004 .005	0.005	~~<~~.01	.08
112	130-140	10	.002 .004	0.005	~~<~~.01	.05
113	140-150	10	.001 ~~.~~	none	~~<~~.01	.02
114	150-160	10	.002 .004	0.005	~~<~~.01	.07
115	160-170	10	.004 .005	0.005	~~<~~.01	.11
116	170-180	10	.010 .010	0.010	~~<~~.01	.14
117	180-190	10	.017 .014	0.015	~~<~~.01	.15
118	190-200	10	.012 .012	0.015	~~<~~.01	.12
119	200-210	10	.001 .006	0.010	~~<~~.01	.11
120	210-220	10	.007 .011	0.015	~~<~~.01	.13
121	220-230	10	.010 .013	0.020	~~<~~.01	.09
122	230-240	10	.050 .033	0.040	~~<~~.01	.21

230'-240' = 10' @ .033

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-87

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS		Union	Cyprus	Ag oz/ton CMS
123	0 -10	10	.007	.011	0.015	<.01	.24
124	10-20	10	.126	.133	0.140	.132	.31
125	20-30	10	.010	.013	0.020	<.01	.24
126	30-40	10	.016	.015	0.020	<.01	.26
127	40-50	10	.015	.013	0.015	<.01	.30
128	50-60	10	.057	.086	0.100	.100	.25
129	60-70	10	.030	.043	0.055	.044	.20
130	70-80	10	.092	.111	0.120	.120	.22
131	80-90	10	.057	.079	0.080	.100	.47
132	90-100	10	.068	.091	0.105	.100	1.08
133	100-110	10	.011	.017	0.020	.020	.80
134	110-120	10	.011	.016	0.020	.016	.90
135	120-130	10	.008	.015	0.020	<.01	.47
136	130-140	10	.025	.028	0.050	<.01	.31
137	140-150	10	.015	.017	0.025	<.01	.31
138	150-160	10	.008	.009	0.010	<.01	.25
139	160-170	10	.007	.009	0.010	<.01	.20
140	170-180	10	.010	.010	0.010	<.01	.30
141	180-190	10	.012	.011	0.010	<.01	.21
142	190-200	10	.014	.011	0.010	<.01	.33
143	200-210	10	.019	.016	0.020	<.01	.45
144	210-220	10	.015	.015	0.020	<.01	.22
145	220-230	10	.029	.032	0.030	.036	.36
146	230-240	10	.009	.011	0.015	<.01	.14

10'-50' = 10' @ .133
50'-100' = 50' @ .082
130'-140' = 10' @ .028
220'-230' = 10' @ .032

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-88

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS	Union	Cyprus	Ag oz/ton CMS
147	0 -10	10	.012 .017	0.030	.01	.21
148	10-20	10	.011 .012	0.015	.01	.21
149	20-30	10	.009 .015	0.020	.016	.16
150	30-40	10	.008 .011	0.015	.01	.13
151	40-50	10	.007 .011	0.015	.01	.12
152	50-60	10	.007 .011	0.015	.01	.11
153	60-70	10	.005 .008	0.010	.01	.18
154	70-80	10	.002 .007	0.010	.01	.14
155	80-90	10	.007 .009	0.010	.01	.13
156	90-100	10	.027 .034	0.040	.036	.14
157	100-110	10	.004 .007	0.010	.01	.07
158	110-120	10	.004 .011	0.020	.01	.06
159	120-130	10	.008 .007	0.005	.01	.05
160	130-140	10	.005 .005	0.005	.01	.05
161	140-150	10	.007 .006	0.005	.01	.09
162	150-160	10	.003 .007	0.010	.01	.03
163	160-170	10	.002 .001	Trace	.01	.07
164	170-180	10	.003 .007	0.010	.01	.12
165	180-190	10	.007 .009	0.010	.01	.13
166	190-200	10	.004 .007	0.010	.01	.05
167	200-210	10	.007 .009	0.020	.01	.11
168	210-220	10	.019 .021 .024	0.027	.01	.17
169	220-230	10	.017 .015 .020	0.025	.01	.17
170	230-240	10	.015 .013	0.015	.01	.07
171	240-250	10	.007 .009	0.010	.01	.07
172	250-260	10	.007 .009	0.010	.01	.15
173	260-270	10	.004 .005	0.005	.01	.08
174	270-280	10	.007 .006	0.005	.01	.13
175	280-290	10	.007 .006	0.005	.01	.11
176	290-300	10	.021 .023	0.025	.020	.07

30' .022

90'-100' = 10' @ .034

290'-300' = 10' @ .023

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-89

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS	Union	Cyprus	Ag oz/ton CMS
177	0 -10	10	.008 .010	0.012	.01	.41
178	10-20	10	.006 .008	0.010	.01	.33
179	20-30	10	.002 .006	0.010	.01	.17
180	30-40	10	.004 .010	0.015	.01	.12
181	40-50	10	.004 .002	Trace	.01	.08
182	50-60	10	.004 .002	Trace	.01	.08
183	60-70	10	.003 .007	0.010	.01	.06
184	70-80	10	.004 .007	0.010	.01	.05
185	80-90	10	.010 .017	0.030	.01	.05
186	90-100	10	.008 .009	0.010		.16
187	100-110	10	.008 .009	0.010		.16
188	110-120	10	.006 .008	0.010		.13
189	120-130	10	.004 .007	0.010		.11
190	130-140	10	.009 .010	0.010		.16
191	140-150	10	.006 .008	0.010		.08
192	150-160	10	.008 .009	0.010		.09
193	160-170	10	.007 .009	0.010		.07
194	170-180	10	.012 .016	0.020		.16
195	180-190	10	.010 .015	0.020		.15
196	190-200	10	.008 .014	0.020		.16
197	200-210	10	.007 .009	0.010		.26
198	210-220	10	.004 .007	0.010		.12
199	220-230	10	.005 .008	0.010		.06
200	230-240	10	.009 .010	0.010		.11
201	240-250	10	.004 .007	0.010		.10
202	250-260	10	.003 .007	0.010		.20
203	260-270	10	.007 .009	0.010		.15
204	270-280	10	.013 .012	0.010		.15
205	280-290	10	.017 .016	0.015		.25
206	290-300	10	.007 .009	0.010		.11

-NONE-

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-90

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS		Union	Cyprus	Ag oz/ton CMS
207	0 -10	10	.006	.008	0.010		.21
208	10-20	10	.004	.002	Trace		.16
209	20-30	10	.014	.012	0.010		.33
210	30-40	10	.010	.010	0.010		.27
211	40-50	10	.006	.006	0.005		.22
212	50-60	10	.015	.015	0.015		.22
213	60-70	10	.016	.016	0.015		.25
214	70-80	10	.016	.018	0.020		.15
215	80-90	10	.047	.044	0.040		.09
216	90-100	10	.007	.021	0.035		.06
217	100-110	10	.007	.009	0.010		.04
218	110-120	10	.023	.017	0.010		.06
219	120-130	10	.035	.027	0.020		.09
220	130-140	10	.038	.037	0.035		.11
221	140-150	10	.009	.025	0.040		.12
222	150-160	10	.009	.010	0.010		.21
223	160-170	10	.004	.007	0.010		.12
224	170-180	10	.012	.011	0.010		.11
225	180-190	10	.020	.015	0.010		.28
226	190-200	10	.007	.014	0.020		.30
227	200-210	10	.007	.009	0.010		.16
228	210-220	10	.007	.009	0.010		.19
229	220-230	10	.007	.009	0.010		.24
230	230-240	10	.007	.006	0.005		.17
231	240-250	10	.006	.008	0.010		.16
232	250-260	10	.008	.009	0.010		.16
233	260-270	10	.019	.022	0.025		.20
234	270-280	10	.009	.010	0.010		.14

40' .032

80'-100' = 20' @ .033
120'-150' = 30' @ .030
260'-270' = 10' @ .022

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-91

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS	Union	Cyprus	Ag oz/ton CMS
235	0 -10	10	.002 .004	0.005		.04
236	10-20	10	.001 Tr	none		.03
237	20-30	10	.003 .002	none		.03
238	30-40	10	.002 .001	none		.04
239	40-50	10	.004 .005	0.005		.03
240	50-60	10	.004 .002	Trace		.03
241	60-70	10	.002 .001	none		.02
242	70-80	10	.003 .002	none		.02
243	80-90	10	.001 Tr	none		.04
244	90-100	10	.002 .006	0.010		.02
245	100-110	10	.002 .010	Trace		.03
246	110-120	10	.001 Tr	Trace		.02
247	120-130	10	.001 Tr	Trace		.03
248	130-140	10	.004 .005	0.005		.02
249	140-150	10	.003 .002	Trace		.04
250	150-160	10	.003 .009	0.015		.03
251	160-170	10	.007 .006	0.005		.02
252	170-180	10	.002 .004	0.005		.03
253	180-190	10	.002 .001	Trace		.03
254	190-200	10	.007 .004	Trace		.04
255	200-210	10	.002 .001	Trace		.03
256	210-220	10	.003 .002	Trace		.03
257	220-230	10	.002 .001	Trace		.05
258	230-240	10	.002 .001	Trace		.05
259	240-250	10	.004 .005	0.005		.06

—NONE—

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-92

Sample No.	Interval Footage		Au oz/ton CMS	Union	Cyprus	Ag oz/ton CMS
260	0 -10	10	.002 .004	0.005		.05
261	10-20	10	.006 .003	Trace		.09
262	20-30	10	.004 .005	0.005		.06
263	30-40	10	.004 .005	0.005		.05
264	40-50	10	.004 .005	0.005		.08
265	50-60	10	.005 .005	0.005		.05
266	60-70	10	.004 .005	0.005		.05
267	70-80	10	.003 .004	0.005		.06
268	80-90	10	.002 .004	0.005		.06
269	90-100	10	.002 .004	0.005		.05
270	100-110	10	.002 .001	Trace		.07
271	110-120	10	.002 .004	0.005		.10
272	120-130	10	.004 .005	0.005		.12
273	130-140	10	.002 .006	0.010		.07
274	140-150	10	.015 .013	0.010		.05
275	150-160	10	.003 .004	0.005		.08
276	160-170	10	.003 .004	0.005		.06
277	170-180	10	.014 .010	0.005		.13
278	180-190	10	.017 .011	0.005		.11
279	190-200	10	.023 .021	0.020		.11
280	200-210	10	.019 ~~.020~~	0.020 .018	.016	.05
281	210-220	10	.010 .013	0.020	.01	.07
282	220-230	10	.008 .013	0.020	.01	.04
283	230-240	10	.008 .011	0.015	.01	.03
284	240-250	10	.011 ~~.070~~	0.030 .017	.01	.03
285	250-260	10	.015 ~~.072~~	0.030 .018	.01	.09
286	260-270	10	.011 .070	0.030 .017	.01	.03

50' of .021
(30 questionable)

190' - 200' = 10' @ .021

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-93

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS	Union	Cyprus	Ag oz/ton CMS
287	0 -10	10	.006 .008	0.010	.01	.08
288	10-20	10	.004 .007	0.010	.01	.06
289	20-30	10	.004 .005	0.005	.01	.09
290	30-40	10	.008 .014	0.025	.01	.06
291	40-50	10	.006 .008	0.010	.01	.06
292	50-60	10	.004 .007	0.010	.01	.14
293	60-70	10	.004 .010	0.015	.01	.03
294	70-80	10	.003 .004	0.005	.01	.07
295	80-90	10	.005 .008	0.010	.01	.07
296	90-100	10	.007 .012	0.020	.01	.17
297	100-110	10	.006 .010	0.015	.01	.03
298	110-120	10	.013 .011	0.010	.01	.05
299	120-130	10	.011 .014	0.020	.01	.04
300	130-140	10	.007 .009	0.010	.01	.07
301	140-150	10	.008 .009	0.010	.01	.08
302	150-160	10	.005 .008	0.010	.01	.07
303	160-170	10	.007 .009	0.010	.01	.04
304	170-180	10	.008 .009	0.010	.01	.02
305	180-190	10	.005 .008	0.010	.01	.03
306	190-200	10	.005 .008	0.010	.01	.03
307	200-210	10	.004 .007	0.010	.01	.03
308	210-220	10	.007 .009	0.010	.01	.03
309	220-230	10	.004 .007	0.010	.01	.02

- NONE -

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-94

Sample No.	Interval Footage		Au oz/ton CMS	Union	Cyprus	Ag oz/ton CMS
310	0 -10	10	.002 .001	Trace	<.01	.02
311	10-20	10	.003 .002	Trace	<.01	.02
312	20-30	10	.003 .007	0.010	<.01	.01
313	30-40	10	.004 .007	0.010	<.01	.02
314	40-50	10	.003 .007	0.010	<.01	.01
315	50-60	10	.003 .002	Trace	<.01	.01
316	60-70	10	.004 .002	none	<.01	.01
317	70-80	10	.003 .002	none	<.01	.01
318	89-90	10	.002 .001	none	<.01	.01
319	90-100	10	.007 .004	Trace	<.01	.02
320	100-110	10	.003 .002	none	<.01	.02
321	110-120	10	.003 .002	none	<.01	.02
322	120-130	10	.002 .001	none	<.01	.02
323	130-140	10	.003 .002	none	<.01	.01
324	140-150	10	.005 .003	Trace	<.01	.01
325	150-160	10	.003 .002	none	.01	.01
326	160-170	10	.002 .001	none	.01	.02
327	170-180	10	.003 .002	Trace	<.01	.02
328	180-190	10	.003 .004	0.005	<.01	.01
329	190-200	10	.003 .002	Trace	<.01	.01

- NONE -

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-95

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS		Au oz/ton Union		Au oz/ton Cyprus	Ag oz/ton CMS
330	0 -10	10	.005		0.010	.008	.01	.02
331	10-20	10	missing		missing		.01	missing
332	20-30	10	.004		none	.008	.01	.02
333	30-40	10	.006		Trace	.008	.01	.02
334	40-50	10	.273	.301	0.330	.283	.246	.05
335	50-60	10	.015		0.010	.015	.02	.05
336	60-70	10	.030	.040	0.050	.043	.048	.07
337	70-80	10	.255	.300	0.345	.318	.354	.09
338	80-90	10	.013		0.020	.016	.014	.14
339	90-100	10	.045	.038	0.030	.058	.098	.13
340	100-110	10	.276	.318	0.360	.339	.382	.13
341	110-120	10	.038	.049	0.060	.043	.030	.16
342	120-130	10	.213	.239	0.265	.257	.294	4.40
343	130-140	10	.180	.190	0.200	.195	.206	.95
344	140-150	10	.008		0.010	.011	.014	.15
345	150-160	10	.015		0.010	.015	.020	.07
346	160-170	10	.030	.040	0.050	.047	.060	.06
347	170-180	10	.026	.028	0.030	.026	.022	.04
348	180-190	10	.030	.070	0.110	.067	.062	.06
349	190-200	10	.004		Trace	.005	.010	.04
350	200-210	10	.003		0.010	.008	.01	.03
351	210-220	10	.004		Trace	.008	.01	.02
352	220-230	10	.004		0.010	.007	.01	.02
353	230-240	10	.004		Trace	.002	.01	.01

110' of .147

40'-50' = 10' @ .283
60'-80' = 20' @ .181
90'-140' = 50' @ .178
160'-190' = 30' @ .047

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-96

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS	Au oz/ton Union	Au oz/ton Cyprus	Ag oz/ton CMS
354	0 -10	10	.003 .007	0.010	<.01	.02
355	10-20	10	.003 .004	0.005	<.01	.01
356	20-30	10	.002 .004	0.005	<.01	.01
357	30-40	10	.002 .004	0.005	<.01	.01
358	40-50	10	.001 Tr	Trace	<.01	.02
359	50-60	10	.002 .001	Trace	<.01	.02
360	60-70	10	.003 .002	Trace	<.01	.01
361	70-80	10	.002 .001	Trace	<.01	.01
362	80-90	10	.002 .001	Trace	<.01	.01
363	90-100	10	.002 .001	Trace	<.01	.02
364	100-110	10	.002 .001	Trace	<.01	.02
365	110-120	10	.003 .002	Trace	.050	.02
366	120-130	10	.003 .002	Trace	.012	.01
367	130-140	10	.002 .001	Trace	.026	.02
368	140-150	10	.002 .001	Trace	.044	.02
369	150-160	10	.001 Tr	Trace	.024	.01
370	160-170	10	.001 Tr	Trace	.030	.02
371	170-180	10	.002 .001	Trace	.010	.01
372	180-190	10	.002 .001	Trace	.018	.01
373	190-200	10	.002 .001	Trace	.018	.02

Mg ore?

—NONE—

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-97

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS		Au oz/ton Union		Au oz/ton Cyprus	Ag oz/ton CMS
374	0 -10	10	.010		0.005	.008	.010	.03
375	10-20	10	.088 ?		0.005	.014	.030	.07
376	20-30	10	.023	.022	0.020	.018	.010	.02
377	30-40	10	.026	.031	0.035	.024	.01	.07
378	40-50	10	.029	.035	0.040	.026	.01	.06
379	50-60	10	.036	.038	0.040	.029	.01	.05
380	60-70	10	.045	.043	0.040	.032	.01	.02
381	70-80	10	.017		0.015	.015	.012	.06
382	80-90	10	.012		0.010	.01[illegible]	.01	.05
383	90-100	10	.018		0.010	.013	.01	.03
384	100-110	10	.011		0.010	.010	.01	.04
385	110-120	10	.008		0.010	.009	.01	.03
386	120-130	10	.021	.021	0.020	.017	.01	.04
387	130-140	10	.030	.032	0.035	.025	.01	.09
388	140-150	10	.012		0.020	.014	.010	.11
389	150-160	10	.020		0.015	.015	.01	.03
390	160-170	10	.017		0.020	.016	.010	.16
391	170-180	10	.016		0.020	.015	.01	.05
392	180-190	10	.015		0.020	.016	.014	.06
393	190-200	10	.023	.022	0.020	.018	.01	.32
394	200-210	10	.021	.020	0.020	.017	.01	.42
395	210-220	10	.032	.036	0.040	.042	.054	.33
396	220-230	10	.032	.044	0.055	.052	.070	.18
397	230-240	10	.023	.024	0.025	.029	.038	.08
398	240-250	10	.007		0.010	.010	.014	.04

20' - 70' = 50' @ .034

20' @ .027

50' - .029

120' of .031

30' - 70' = 40' @ .028

130' - 140' = 10' @ .025

210' - 240' = 30' @ .041

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-98

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS	Union	Cyprus	Ag oz/ton CMS
399	0 -10	10	.017 .019	0.010	.030	.17
400	10-20	10	.039 .036	0.010	.060	.15
401	20-30	10	.024 .035	0.035	.046	.11
402	30-40	10	.039 .043	0.040	.050	.09
403	40-50	10	.026 .037	0.040	.046	.04
404	50-60	10	.008 .016	0.020	.021	.02
405	60-70	10	.007 .010	0.010	.012	.02
406	70-80	10	.015 .012	0.010	.012	.01
407	80-90	10	.027 .035	0.040	.038	.01
408	90-100	10	.023 .021	0.020	.022	.03
409	100-110	10	.024 .029	0.020	.042	.03
410	110-120	10	.009 .010	0.010	.012	.02
411	120-130	10	.027 .037	0.030	.054	.02
412	130-140	10	.021 .030	0.030	.038	.03
413	140-150	10	.017 .019	0.020	.021	.03
414	150-160	10	.026 .035	0.040	.040	.04
415	160-170	10	.020 .026	0.025	.034	.02
416	170-180	10	.007 .009	0.010	.010	.02
417	180-190	10	.008 .011	0.015	.01	.02
418	190-200	10	.004 .007	0.010	.01	.02
419	200-210	10	.005 .008	0.010	.01	.04
420	210-220	10	.004 .007	0.010	.01	.02
421	220-230	10	.004 .002	Trace	.01	.01
422	230-240	10	.003 .002	Trace	.01	.02
423	240-250	10	.002 .001	Trace	.01	.02
424	250-260	10	.004 .002	Trace	.01	.02

0'-50' = 50' @ .034
80'-110' = 30' @ .028
150'-170' = 50' @ .029

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-99

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS		Au oz/ton Union	Au oz/ton Cyprus	Ag oz/ton CMS
425	0 -10	10	.003	.002	Trace	<.01	.03
426	10-20	10	.012	.012	0.015	<.01	.04
427	20-30	10	.033	.029	0.045	<.01	.02
428	30-40	10	.013	.017	0.020	<.01	.01
429	40-50	10	.017	.016	0.020	<.01	.03
430	50-60	10	.030	.023	0.030	<.01	.11
431	60-70	10	.018	.016	0.020	<.01	.01
432	70-80	10	.017	.019	0.030	<.01	.04
433	80-90	10	.008	.009	0.010	<.01	.01
434	90-100	10	.014	.015	0.020	<.01	.05
435	100-110	10	.013	.014	0.020	.010	.02
436	110-120	10	.011	.011	0.010	.012	.02
437	120-130	10	.021	.025	0.035	.018	.01
438	130-140	10	.005	.015	0.010	.030	.02
439	140-150	10	.007	.012	0.010	.018	.01
440	150-160	10	.007	.011	0.015	.030	.01
441	160-170	10	.003	.007	0.010	.062	.02
442	170-180	10	.003	.007	0.010	.058	.02
443	180-190	10	.002	.001	Trace	.046	.03
444	190-200	10	.002	.001	Trace	.046	.03
445	200-210	10	.001	Tr	Trace	.062	.02
446	210-220	10	.002	.004	0.005	.018	.03
447	220-230	10	.002	.004	0.005	.010	.01
448	230-240	10	.002	.004	0.005	.010	.02

20'-30' = 10' @ .029
50'-60' = 10' @ .033
120'-130' = 10' @ .025

GILT EDGE

Hole No. 77-GLE-100

Sample No.	Interval	Footage	Au oz/ton CMS	Union	Cyprus	Ag oz/ton CMS
449	0 -10	10	.003 .008	0.010	.010	.07
450	10-20	10	.002 .004	0.005	.01	.03
451	20-30	10	.002 .006	0.010	.034	.02
452	30-40	10	.003 .004	0.005	.046	.02
453	40-50	10	.004 .005	0.005	.010	.02
454	50-60	10	.002 .001	Trace	.023	.01
455	60-70	10	.003 .004	0.005	.022	.03
456	70-80	10	.012 .012	0.010	.014	.09
457	80-90	10	.004 .002	Trace	.026	.02
458	90-100	10	.002 .001	Trace	.024	.01
459	100-110	10	.002 .001	Trace	.01	.01
460	110-120	10	.004 .007	0.010	.01	.03
461	120-130	10	.008 .009	0.010	.01	.02
462	130-140	10	.004 .005	0.005	.01	.01
463	140-150	10	.004 .007	0.010	.01	.03
464	150-160	10	.009 .010	0.010	.01	.02
465	160-170	10	.007 .009	0.010	.01	.02
466	170-180	10	.014 .013	0.015	.01	.01
467	180-190	10	.017 .014	0.015	.01	.01
468	190-200	10	.007 .009	0.010	.01	.06
469	200-210	10.	.007 .004	Trace	.01	.07
470	210-220	10	.007 .009	0.010	.01	.06
471	220-230	10	.006 .008	0.010	.01	.15
472	230-240	10	.015 .018	0.020	.020	.65
473	240-250	10	.015 .015	0.020	.01	.65
474	250-260	10	.015 .015	0.020	.01	.79
475	260-270	10	.007 .009	0.010	.01	.09

- NONE -