Table 4.

Sample	Fraction	Elements ($mgkg^{-1}$) and Recovery \		
		As	Co	Cr
S6 Sub-surface tailings waste	Bulk	16.5	25.8	68.0
S7 Sub-surface tailings waste	Bulk	20.4	29.4	38.0
S8 Surface tailings waste (secondary mineral crust)	Bulk	13.9	367	55.0
S9 Surface tailings waste	Bulk	18.8	76.2	27.00

values (%)

Cu	Fe	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn
1130	37,300	604	82.4	45.0	48.8	192
1280	37,300	797	111	35.0	43.1	228
33,100	29,800	13,100	10.9	348	28.0	3,830
14,700	26,600	5110	100	82.00	46.6	2580